

Ширеҷи сафеди чандир барои ҳамаи намудҳои лавҳаҳои PLITONIT Plitoflex 2500



25 кг

Дараҷаи ширеҷ: C2 TE S1

- ✓ Барои лавҳаи максиформатӣ
- ✓ Барои асосҳои шаклдигаркунанда ва мураккаб
- ✓ Барои ҳавзҳои тавсия дода шудааст
- ✓ Барои системаи "фарши гарм" мутобиқ



ПРОФЕССИОНАЛ БУДАН ОСОН АСТ

Андозаи максималии лавҳаҳои барои татбиқи дохилӣ

Андозаи максималии лавҳаҳои барои татбиқи беруна

1800 x 1800 мм



Боргирии дастурамал дар забони дигар/
Download the manual in another language
kz | az | uz | tj | kg | tm | am | ge | mn

Соҳаи татбиқкунӣ

Намудҳои рӯйпӯшкунӣ	Фарш	Деворҳо
Керамогранит	+	+
Лавҳаи керамикӣ	+	+
Лавҳаи клинкерӣ	+	+
Санги табиӣ ва сунъӣ	+	+
Кошинкорӣ ва лавҳаи шаффоф	+	+
Намудҳои асос	Фарш	Деворҳо
Шаклдигарнамекардаҳо: Бетон, оҳану бетон, блокҳои ҳуҷайрадор, хишт, андоваҳои сементӣ ва намудҳои дигари асосҳои шаклдигарнамекарда	+	+
Асосҳои ба шаклдигаркунии сохторӣ ва ҳароратӣ гирифташаванда	+	+
Фаршҳои рехташаванда (маҷмуавӣ, сементӣ)	+	—
ГКЛ, ГВЛ, СМЛ	+	+
Мураккабҳо: ССП, OSB	+	+
Маҳсулоти душворҳо: "лавҳа ба лавҳа", бо рангҳои кӯҳнаи устувор ба ишқор рӯйпӯшшуда	+	+
Лойҳои андоваи ғачӣ ва ПГП	+	+
Соҳаи корҳо	Фарш	Деворҳо
Биноҳои бо намии меъёрӣ	+	+
Биноҳои бо намии баландшуда	+	+
Корҳои беруна (фасад, таҳкурсии ва ғайра)	+	+
Ҳавзҳо	+	+
Мутобиқат бо системаи фарши гарм (обӣ ва барқӣ)*	+	+

* бо технологияи ҷобаҷокунии лавҳа дар ҳамҷоягӣ бо системаи "фарши гарм" дар сомонии plitonit.ru шинос шудан мумкин аст

Тавсифномаи техникӣ

Калонии бештарини донаҳои пуркунанда	0,63 мм
Ҷавҳи максималии ҷоки ширеҷ	15 мм
Миқдори об	
• ба 1 кг омехта	0,23-0,27 л**
• ба 25 кг омехта	5,75-6,75 л
Устуворӣ ба ғеҷиш, на беш аз	0,5 мм
Вақти кушоди кор дар майдони расиш, дақиқа	30 дақиқа
Вақти таҳриркунии лавҳа, на кам аз	30 дақиқа
Қобилияти ҳаёти омехтаи маҳлулӣ	8 соат
Имконияти роҳгардӣ ва гузаронидани корҳои поккунӣ, баъд аз	24 соат
Реҷаи ҳароратии истифодабарӣ	Аз -50°C то +100°C
Тамға аз рӯи тобоварӣ ба сармо, на кам аз	F150
Шаклдигаркунии кундаланг	≥2,5 мм
Мустаҳкамии пайвастиши ширеҷ баъд аз нигоҳдории дар муҳити ҳавой-хушк дар давоми 28 шабонарӯз	≥ 2,0 МПа
Мустаҳкамии пайвастиши ширеҷ баъд аз нигоҳдории дар муҳити обӣ	≥ 1,1 МПа
Мустаҳкамии пайвастиши ширеҷ баъд аз яхкунӣ дар давраи ва аз ях фаромадан	≥ 1,0 МПа
Мустаҳкамии пайвастиши ширеҷ баъд аз нигоҳдории дар ҳароратҳои баланд	≥ 1,8 МПа
Вақти кушода тавассути мустаҳкамии пайвастиши бо асб	≥ 1,4 МПа

** ҳангоми насбкунӣ рӯйпӯши фарш ба фарш истифодабарии миқдори максималии иҷозатдодашуда тавсия дода мешавад; ҳангоми насбкунӣ ба девор қимати миёна.

Омодакунӣ асос

- 1 Асосро аз ифлосӣ, чанг, рағанҳо, чарбуҳо, инчунин унсурҳои ҷудошаванда тоза кунед.
- 2 Пеш аз иҷроиши корҳои асос ҳангоми зарурият бояд бо таҳранги PLITONIT коркард карда шуда бошад (ҷадвали интиҳоби таҳрангҳо дар поён оварда шудааст)

Асос бояд ба талаботи СП 71.13330.2017 мутобиқ ва дорои қудрати кофии бардоштан дошта бошад
Асосҳои шаклгумкунандаи намуди каркасӣ (қуттиҳо, ихотаҳо ва ғайра), ки аз ГКЛ, ГВЛ, СМЛ иҷро шудаанд, бояд саҳтии баланд дошта ва ба талаботи СП 163.1325800.20 мутобиқат дошта бошанд
Асосҳои аз ССП, OSB бояд бо қоғази дурушти пардозӣ коркард ва аз чанг тоза карда шуда, тибқи ҷадвали интиҳоби таҳрангҳо таҳранг карда шаванд.

Дар ҳолати гузаронидани корҳои оид ба асоси бо системаи "фарши гарм" таҷҳизонидашуда, ҳомӯш кардани системаи "фарши гарм" 2 шабонарӯз пеш аз оғози корҳои тавсия дода мешавад.

Интиҳоби таҳрангҳо, вобаста аз намуди асос дар биноҳои бо намнокии меъёрӣ

Намуди асос	PLITONIT Таҳранги аминҷи воридшаванда	PLITONIT Грунт 1	PLITONIT Т Таҳранг и Зичкунанда	PLITONIT БетонКон такт
Бетон, оҳану бетон	—	—	—	+
Лойҳои андоваи сементӣ, хишт, СПС, фаршҳои рехташаванда	+	1:5	—	—
Гидроизолатсияи сементӣ	+	1:5	—	—
Асосҳои ҳуҷайрадор (газо-, пенобетон ва ғайра)	—	—	+	—
Асосҳои суст, рехташаванда ва бӯршаванда	—	+	+	—
ГКЛ, ГВЛ, СМЛ	+	1:5	—	—
Лойҳои андоваи ғачӣ ва ПГП	Барои рӯйбасткунии лойҳои андоваи ғачӣ сохтори қабати ҷудошаванда аз мастикаҳои гидроизолатсионии PLITONIT WaterProof Standard ё ки PLITONIT ГидроЭласт тавсия дода мешавад			

Омодакунӣ асос дар биноҳои бо намнокии баландшуда ва минтақаҳои тар

Деворҳо ва фаршҳои дар ҳуҷраи ванна	Новобаста аз намуди асос гидроизолатсия бо 1 қабати мастикаи PLITONIT WaterProof Standard ё ки PLITONIT ГидроЭласт иҷро карда мешавад
Пешбанди ошхона	
Фарш ва деворҳои дар ҳуҷраи шустушӯ	Новобаста аз намуди асос гидроизолатсия бо 2 қабати мастикаи PLITONIT WaterProof Standard ё ки PLITONIT ГидроЭласт иҷро карда мешавад

Омодакунии омехтаи маҳлулӣ

Барои омехтакунии омехтаи хушк обро аз обтаъминкунии нӯшоки истифода бурдан лозим аст.

Таносуб ҳангоми аралашкунии: ба 1 кг омехтаи хушк ширец 0,23-0,27 л об (5,75-6,75 л ба 25 кг) талаб карда мешавад

1	Миқдори оби ҳарорати хонаро барои омехтакунии омехтаи хушк чен карда гиред
2	Омехтаи хушкро ба миқдори пешакӣ ченкардашуда андозед
3	Омехтаи хушк ва обро дар давоми 2-3 дақиқа бо ёрии миксери барқӣ ё ки пармаи барқӣ бо мулҳақа то ҳосил шудани консистенсияи якнамуда омехта кунед****
4	То таҳшиншавии маҳлул 5 дақиқа интизор шавед ва такроран омехта кунед.

**** суръати даврзани на бештар аз 600 гардиш/дақиқа

Тартиби иҷрои корҳо

1	Омехтаи маҳлулии омадаро ба асос бо ёрии андоваи пӯлодин баробар моледа ва сохтори шонамонандро бо андоваи пӯлодини дандондор офаред*
2	Омехтаи маҳлулиро ба чунин майдон бояд молид, ки онро бо лавҳа дар давоми 40 дақиқа (вақти кушоди корӣ) рӯйпӯш кардан мумкин бошад
3	Лавҳаро ба омехтаи маҳлулии ширецӣ гузоред ва бо ҳаракатҳои хурди давравӣ ба он пахш кунед (барои лавҳаҳои андозаашон беш аз 600х600 мм аз дастгоҳи махсуси вибратсионӣ истифода баред)

Иловаҳо ба қисмати "Тартиби иҷроиш корҳо"

1	Баландии дандонаи андоваи пӯлодин аз дарозии ҷониби дарозтари лавҳа ҳисоб карда мешавад			
	Дарозии ҷониби баландтари лавҳа	то 30 см	аз 30 то 60 см	беш аз 60 см
2	Баландии дандонаи андоваи пӯлодин, мм	6-8 мм	10 мм	12 мм
	Ҳангоми рӯйкашкунии лавҳаҳо бо баландии релефи ҷониби оқиб бештар аз 2 мм ё ки андозаи бештар аз 30х30 см, барои пешгирии холигиҳо таҳти лавҳа ва барои баландкунии мустаҳкамкунии пайвасташавӣ, молидани ширец бо усули комбинатсияшуда (ҳам ба асос, ҳам ба ҷониби оқиби лавҳа) зарур аст. Ба асос ширец тавре, ки дар боло тавсиф шудааст, молида мешавад. Ба ҷониби оқиби лавҳа, ширец аввал бо андоваи пӯлодини дандонадор бо баландии дандон 2-4 мм, баъдан бо андоваи ҳамвор қабати ширец ба тамоми майдони лавҳа баробар ҳамвор карда мешавад.			
3	Лавҳа бо чокҳои кушод бо баробаркунӣ бо лавозимоти мутобиқ: СВП, тақҳо, салибчаҳо ҷобаҷо карда мешавад.			
4	Бодғарҳо, ҳарорати баланд, инчунин қобилияти баланди қаббиши сатҳ вақти кушоди кор ва вақти саҳеҳкунӣ кам мекунанд.			

Шартҳои гузаронидани корҳо

Ҳангоми гузаронидани корҳо дар давоми 3 шабонарӯзи баъдина, ҳарорати ҳаво, асос ва лавҳа бояд дар фосилаи аз +5 °C то +30 °C бошанд. Ҳарорати омехтаи маҳлулӣ дар қараёни гузаронидани корҳо бояд аз +10°C то +30°C бошад. Сатҳ ҳангоми иҷроиш корҳои берунӣ бояд аз боришоти атмосферӣ муҳофиза карда шавад.

Диққат

Роҳравӣ дар фарши рӯйпӯшкардашуда ва молидани чок на пештар аз 24 соат иҷозат дода мешавад. Фаёлкунии фаршҳо бо гармкуни, гузаронидани корҳои баъдина бо ГЛВ-и (гаҷтахтаи тобовар ба намай) рӯйпӯшкардашуда на пештар аз 3 шабонарӯз баъд аз ҷобачокунӣ лавҳа имконпазир аст.

Тавсифномаҳои нишондодашудаи муваққатӣ дар ҳарорати муҳити атроф (20±2) °C, намии нисбии ҳаво (60±10%) эътибордоранд, ва дар дигар шароити ҳароратӣ-намнокӣ тағйир ёфта метавонанд. Ҳангоми иҷроиш корҳо аз дастурамалҳо оид ба бурдани корҳои умумисохтмонӣ ва техникаи бехатарӣ дар сохтмон дастур бояд гирифт. Пеш аз оғози ҷобачокунӣ лавҳаро нам накунед, ҷониби оқиб лавҳаро аз чанг ва ифлосиҳо тоза кунед. Дар қараёни гузаронидани корҳои омехтаи маҳлулӣ бояд давра ба давра омехта карда шавад. Тағйирёбии ранги омехта аз партия ба партия, вобаста аз ҷойи истеҳсол ва ғайра имконпазир аст. Ранги омехта ба мутобикат ба тавсифномаи техникаи маҳсулот таъсир намекунад.

Чораҳои эҳтиёт

Омехта ба дараҷаи 4-уми хатарнокӣ (моддаҳои камхатар) аз рӯи СтД 12.1.007 мансуб аст
Ҳангоми иҷроиш корҳо аз дастпӯшакҳо, айнаҳои муҳофизатӣ, воситаҳои ҳифзи аъзоҳои нафасгирӣ истифода баред
Расидани омехта ба пӯст ва чашмонро пешгирӣ кунед. Ҳангоми ба чашмон расидан дарҳол онҳоро бо миқдори зиёди об шӯед
АЗ КУДАКОН ЭҲТИЁТ КУНЕД!

Таркиб

Портландсемент, реги квартсӣ, иловаҳои функционалӣ.

Ҳамлу нақл ва нигоҳдорӣ

Омехта дар воситаҳои пӯшидаи нақлиётӣ тибқи қоидаҳои кашонидани борҳо ҳамлу нақл карда шавад. Лимчаҳо бо омехтаи хушк дар биноҳои пӯшидаи хушк дар шароити таъминкунандаи маҳфузии бандубаст ва пешгирӣ аз намнокӣ нигоҳ дошта шаванд. Муҳлати нигоҳдорӣ дар тарии истеҳсолкунанда – 12 моҳ аз рӯзи истеҳсол бо риояи шартҳои ҳамлу нақл ва нигоҳдорӣ.

Кафолати истеҳсолкунанда

Истеҳсолкунанда мутобикати омехтаро ба талаботи СтД Р 56387, дараҷаи С2 ТЕ S2 ва ШТ 23.64.10-115-51552155-2021 ҳангоми аз ҷониби истеҳсолкунанда риоя карда шудани шартҳои ҳамлу нақл, нигоҳдорӣ ва нишондодҳои дастурамали мазкур кафолат медиҳад. Истеҳсолкунанда ҳангоми риоя накардан ба технологияи корҳо бо мавод, инчунин татбиқ гардидани он бо мақсад ва шартҳои бо дастурамали мазкур пешбининагардида ҷавобгарӣ надорад. Фарқият аз вазни ҳолис тибқи СтД 8.579-2002. Маҳсулот барои истифода дар ҳамаи намудҳои сохтмони граждани иҷозат дода шудааст (Аэфф<370 Бк/кг, аз рӯи НРБ-99/2009 СанПин 2.6.1.2523–09).

Хароҷот

Хароҷоти мавод аз баландии дандонаҳои андоваи пӯлодини истифодашаванда вобаста аст				
Дарозии ҷониби баландтари лавҳа	то 20 см	аз 20 то 30 см	аз 30 то 60 см	беш аз 60 см
Баландии дандонаи андоваи пӯлодин, мм	6	8	10	12
Хароҷоти омехта ба 1 м², кг	3,98	5,3	6,63	7,95
Майдони лавҳаи ҷобачокардашуда, м², ҳангоми истифодабарии 20 кг ширец	6,3	4,7	3,8	3,1

ХАДАМОТИ ДАСТГИРИИ

ИСТЕЪМОЛКУНАНДАГОН

8 (800) 555 - 71 - 67

www. plitonit.ru

e-mail: info@mc-bauchemie.ru