

Фарши рехташаванда PLITONIT P3



20 кг

- ✓ Таҳти кварцсвинил ва ламинат мутобиқ аст
- ✓ Роҳравӣ баъд аз 3-4 соат
- ✓ Паҳншавӣ: на камтар аз 270мм
- ✓ Барои системаи "фарши гарм" мутобиқ



ПРОФЕССИОНАЛ БУДАН ОСОН АСТ

Қабати ҳамворкунӣ

1-20 мм



Боргирии дастурамал дар забони дигар/
Download the manual in another language
kz | az | uz | tj | kg | tm | am | ge | mn

Соҳаи татбиқкунӣ

Намудҳои рӯйпӯшкунӣ	
Керамогранит	+
Ламинат	+
Кварцсвинил/квартспакет	+
Паркет	+
Ковролин/линолеум	+
Бе рӯйпӯшкунӣ/тахри рангумол	-
Намуди асос	
Бетони монолитӣ	+
Ҳамворкуниҳои нимхушк (сементӣ)	+
Асосҳои ҷамъшаванда (деформатсияшаванда): OSB, фанера, тахтаҳо, ГЛЛ, лавҳаҳои пӯшанда*	-
Соҳаи корҳо	
Биноҳо бо намии меъёрӣ (манзили зист)	+
Биноҳо бо намнокии баландшуда (ҳочатхонаҳо, ҷаммомҳо, ошхонаҳо)	+
Корҳои дохилӣ	+
Корҳои беруна	-
Мутобиқат бо системаи фарши гарм (обӣ ва барқӣ)	+

Тавсифномаи техникӣ

Барои омехта дар ҳолати хушк	
Калонии бештарини донаҳои пуркунанда	0,63 мм
Қабати ҳамворкунӣ	1-20 мм
Миқдори об	
• ба 1 кг омехта	0,25-0,26 л
• ба 20 кг омехта	5,0-5,2 л
Барои омехтаи ба татбиқкунӣ омода	
Вақти истифодабарии омехта ба татбиқкунӣ омода	20 дақиқа
Ҳаракатнокӣ (паҳншавии ҳалқа)	≥ 270мм
Барои маҳлули сахтшуда	
Имконияти роҳравӣ	3-4 соат
Мустаҳкамӣ ҳангоми фишор дар синнусол дар шароити меъёрӣ баъд аз 3 соат	≥ 3 МПа
Мустаҳкамӣ ҳангоми фишор дар синнусол дар шароити меъёрӣ баъд аз 24 соат	≥ 9 МПа
Мустаҳкамӣ ҳангоми фишор дар синнусол дар шароити меъёрӣ баъд аз 28 шабонарӯз	≥ 16 МПа
Мустаҳкамӣ пайваستшавӣ бо асос баъд аз 7 шабонарӯз	≥ 0,6 МПа
Мустаҳкамӣ пайвастшавӣ бо асос баъд аз 28 шабонарӯз	≥ 1 МПа
Мустаҳкамӣ дар кашиш ҳангоми қатшавӣ баъд аз 28 шабонарӯз	≥ 6 МПа
Шаклгумкунии нишастан	на бештар аз 0,7 мм/м
Шаклгумкунии васеъшавӣ	на бештар аз 0,2 мм/м
Реҷаи ҳароратӣ дар қараёни истифодабарӣ	то +70°C
Ҷаҳонҳои самаранокии нисбии радионуклидҳои табиӣ	на бештар аз 370 Бк/кг

Омодакунӣ асос

1	Асос бояд мустаҳкам бошад (бетони тамғаи В15 ва бештар, кашиши сементи аз рӯи мустаҳкамӣ ба паҳшкунӣ на камтар аз 20 МПа), синҷи конструксионӣ дошта ва кафидаҳои дутарафа надошта бошад
2	Асосро аз ифлосӣ, ҷанг, рағванҳо, ҷарбуҳо, инчунин қабатҳои ҷудошаванда тоза кунед
3	Таҳранг бо чӯтка, чӯткача ё ки валик молида мешавад. Таҳранг бояд қабати тунуки ялқуҳро ташкил диҳад, ба ҳосилшавии кўлмаҳо роҳ дода намешавад. Сифати сатҳи таҳмолгардида бо набудани ҷаббиши об дар давоми 20-30 дақиқа муайян карда мешавад
4	Ҳангоми ҳамворкунии кашидаҳои полимер-ғаҷӣ сатҳ бояд то пайдошавии донаҳои пуркунанда барои офаридани қабати адгезионӣ пардоз карда шавад
5	Тозакунӣ нисбати асос аз ҷанг бо ҷангашак анҷом дода шаванд
6	Ҷудокунӣ пешакии қабати ҳамворкунандаи фарш аз девор ва девораҳо бо тасмаи махсуси демпферӣ (каноравӣ) ҳатмист
7	Барои муайянкунии сатҳи талабкардашавандаи баробаркунӣ гузоштани PLITONIT Маёқҳои Реперии Худчасп талаб карда мешавад
8	Сатҳҳои силлиқӣ зич (бетони монолитӣ, лавҳаҳои пӯшанда, ва ғайра) бояд бо праймери PLITONIT Грунт СуперКонтакт коркард карда шаванд

Дар ҳолати гузаронидани корҳо оид ба асоси бо системаи "фарши гарм" таҷҳизонидашуда, хомӯш кардани системаи "фарши гарм" 2 шабонарӯз пеш аз оғози корҳо тавсия дода мешавад.

Интиҳоби таҳрангҳо, вобаста аз намуди асос дар биноҳо бо намнокии меъёрӣ

Намуди асос	PLITONIT Таҳранги Амиқ воридшаванда	PLITONIT Грунт 1	PLITONIT Грунт
Бетони монолитӣ	+	1:5	—
Ҳамворкуниҳои нимхушк	+	1:2(3)	—
Ҳамворкуниҳои сементӣ	+	1:3	—

Омодакунии омехтаи маҳлулӣ

Барои омехтакунии омехтаи хушк обро аз обтаъминкунии нӯшоки истифода бурдан лозим аст.

Таносуб ҳангоми аралашкунии: ба 1 кг омехтаи хушк 0,25-0,26 л об (5,0-5,2 л ба 20 кг) талаб карда мешавад

1	Миқдори оби ҳарорати хонаро барои омехтакунии омехтаи хушк чен карда гиред
2	Омехтаи хушкро ба миқдори пешакӣ ченкардашуда андозед. Беш аз воягузори об рехтан қатъиян манъ карда мешавад.
3	Омехтаи хушк ва обро дар давоми 2-3 дақиқа бо ёрии миксери барқӣ ё ки пармаи барқӣ бо мулҳақа то ҳосил шудани консистенсияи якнамуда омехта кунед*
4	Омехта омехтакунии такрориро талаб намекунад

* суръати даврзани на бештар аз 600 гардиш/дақиқа

Вақти истифодабарии омехтаи маҳлулии омода 20 дақиқа дар ҳарорати омехтаи маҳлулӣ 20±2°C.

Тартиби иҷрои корҳо

Пеш аз оғози корҳо бояд зарф барои омехтакунии омехта, ченкунан барои об, об, парма/миксери барқӣ, PLITONIT P3 омода бошанд. Корро аз девори аз баромад дуртарин оғоз кардан тавсия дода мешавад

1	Массаи ҳамворкунанда бо тасмаҳои параллелӣ ба девор бо васеъгии тақрибан 50 см рехта мешавад
2	Вақти пайвастшавӣ байни ду порсҳо набояд аз 10-15 дақиқа зиёд бошад
3	Барои тақсимшавии беҳтарини массаи ҳамворкунанда аз рӯи сатҳ тарошкорд ё ки андова истифода бурдан зарур аст
4	Барои баровардани ҳаво аз омехта, аз PLITONIT Навардчаи Сӯзандор истифода баред

Иловаҳо ба қисмати "Тартиби иҷроии корҳо"

1	Иҷроии корҳо ба танафус, бо риоя кардани суръати максималӣ гузаронидан лозим аст
2	Короямии функсионалии фарш паст намешавад, агар микрошикофҳои сирак бе ҷудошавии ҳамворкунанда аз асос ҳосил шаванд.

Шартҳои гузаронидани корҳо

Ҳангоми гузаронидани корҳо дар давоми 3 шабонарӯзи баъдина, ҳарорати ҳаво, асос ва лавҳа бояд дар фосилаи аз +5 °C то +30 °C бошанд. Ҳарорати омехтаи маҳлулӣ дар ҷараёни гузаронидани корҳо бояд аз +10°C то +30°C бошад.

Диққат

Гузаронида шудани корҳо аз ҷониби дастаи иборат аз на кам аз 2 нафар тавсия дода мешавад. Аз ҳад зиёд истифода шудани об мумкин нест.

Роҳгардӣ дар сатҳи ҳамворшуда на пештар аз 3-4 соат баъд аз рехтан иҷозат дода мешавад.

Ҳангоми истифода дар ҳоҷатхонаҳо ва ҳаммомҳо коркарди сатҳ бо мастикаи гидроизолтсионии PLITONIT ГидроЭласт зарур аст. Лавҳаи керамикиро баъд аз 3 рӯз, бо пешакӣ таҳрангкунии сатҳи фарш бо таҳрангҳои полимерии PLITONIT гузоштан мумкин аст. Рӯйпӯшкунӣҳои пластикӣ ва ламинатро тақрибан баъд аз 7 рӯз, бо пешакӣ муқоиса кардани намнокии асос бо қимати аз ҷониби дастурамали истеҳсолкунандаи рӯйпӯшкунӣи фаршӣ роҳдодашуда ҷобачо кардан мумкин аст. Тавсифномаҳои нишондодашуда ҳангоми ҳарорати муҳити атроф 20±2°C, намнокии нисбии ҳаво 60±10% эътибор доранд. Фаъолкунии системаи «фарши гарм» на пештар аз 7 шабонарӯз имконпазир аст

Чораҳои эҳтиёт

Омехта ба дараҷаи 4-уми хатарнокӣ (моддаҳои камхатар) аз рӯи Стд 12.1.007 мансуб аст

Ҳангоми иҷроии корҳо аз дастпӯшакҳо, айнаҳои муҳофизатӣ, воситаҳои ҳифзи аъзоҳои нафасгирӣ истифода баред

Расидани омехта ба пӯст ва чашмонро пешгирӣ кунед. Ҳангоми ба чашмон расидан дарҳол онҳоро бо миқдори зиёди об шӯед
АЗ КУДАКОН ЭҶТИЁТ КУНЕД!

Таркиб

Портландсемент, пуркунандаи минералӣ, иловаҳои модификатсиякунанда

Ҳамлу нақл ва нигоҳдорӣ

Омехта дар воситаҳои пӯшидаи нақлиёт тибқи қоидаҳои кашонидани борҳо ҳамлу нақл карда шаванд. Лимчаҳо бо омехтаи хушк дар биноҳои пӯшидаи хушк дар шароити таъминкунандаи маҳфузии бандубаст ва пешгирӣ аз намнокии нигоҳ дошта шаванд. Муҳлати нигоҳдорӣ дар тараи истеҳсолкунанда – 12 моҳ аз рӯзи истеҳсол бо риояи шартҳои ҳамлу нақл ва нигоҳдорӣ.

Кафолати истеҳсолкунанда

Истеҳсолкунанда мутобиқати омехтаро ба талаботи Стд 31358 ва ШТ 5745-103-51552155- 2010 ҳангоми риоя карда шудани шартҳои ҳамлу нақл, нигоҳдорӣ ва нишондодҳои дастурамали мазкур аз ҷониби истеҳсолкунанда кафолат медиҳад. Истеҳсолкунанда ҳангоми риоя накардан ба технологияи корҳо бо мавод, инчунин татбиқи гардидани он бо мақсад ва шартҳои бо дастурамали мазкур пешбинунагардида ҷавобгарӣ надорад. Фарқиат аз вазни ҳолис тибқи Стд Р 8.579-2001. Маҳсулот барои истифодабарӣ дар ҳамаи намудҳои сохтмони граждани (Аэфф < 370 Бк/кг; I дараҷаи маводҳо аз рӯи СанПиН 2.6.1.25.23-09 «Меъёрҳои бехатарии радиатсионӣ (НРБ 99/2009)» иҷозат дода шудааст

Ҳароҷот

1,6 кг/м² ҳангоми ҳавсии қабат 1 мм.

ХАДАМОТИ ДАСТГИРИИ

ИСТЕЪМОЛКУНАНДАГОН

8 (800) 555 - 71 - 67

www.plitonit.ru

e-mail: info@mc-bauchemie.ru