

Лойи андоваи сementии PLITONIT S11 барои молидани дастӣ ва мошинӣ



25 кг

- ✓ Бо нахҳои мустаҳкамкунанда пурзӯр карда шудааст
- ✓ Молидани дастӣ ва мошинӣ
- ✓ Тобовар ба тарқишҳо
- ✓ Тобовар ба нафӣ
- ✓ Барои корҳои дарунӣ ва фасадӣ

PLITONIT

Plitonit
Deutsche
Qualität

ПРОФЕССИОНАЛ БУДАН ОСОН АСТ

Қабати молидан

5-50 мм



Боргирии дастурамал дар забони дигар/
Download the manual in another language
kz | az | uz | tj | kg | tm | am | ge | mn

Соҳаи татбиқкунӣ

Намудҳои рӯйпӯшкунӣ	
Керамогранит	+
Ғурагачи полимерӣ	+
Гулгоғазҳо	—
Лойи андоваи сementӣ	+
Лои андоваи ғачӣ	+
Барои рангуборкунӣ	—
Намудҳои асос	
Бетон, оҳану бетон	+
Лои андоваи сementӣ, гидроизоляцияи сementӣ	+
Лои андоваи ғачӣ	—
Ҳишт	+
Газоблок, керамзитоблок, пеноблок	+
Соҳаи корҳо	
Биноҳо бо намии меъёрӣ	+
Биноҳо бо намии баландшуда	+
Корҳои беруна (фасад, таҳкурсии ва ғайра)	+
Ҳавзҳо	—

Тавсифномаи техникӣ

Калонии бештарини донаҳои пуркунанда	0,63 мм
Таркиби донаҳо бо калонии баландтарин	На бештар аз 1,5%
Қабати молидан	5-50 мм
Миқдори об	
• ба 1 кг омехта	0,17-0,22 л
• ба 25 кг омехта	4,25-5,5 л
Қобилияти ҳаёти омехтаи маҳлулӣ баъд аз 5 дақиқа	120-150 мм
Қобилияти ҳаёти омехтаи маҳлулӣ баъд аз 40 дақиқа	На кам аз 110 МПа
Қобилияти нигоҳдории нафӣ	На кам аз 95%
Қобилияти ҳаёти омехтаи маҳлулӣ	4 соат
Ҳудуди мустаҳкамии маҳлул ғангоми фишор баъд аз 28 шабонарӯз	На кам аз 4 МПа
Қуввати пайваستшавии маҳлул бо бетон	На кам аз 0,3 МПа
Ҳарорат ғангоми истифодабарӣ	Аз -50°C то +60°C
Тамғаи маҳдуд аз рӯи тобоварӣ ба сармо	на камтар аз F75
Фаъолнокии самаранокии нисбии радионуклидҳои табиӣ	на бештар аз 370 Бк/кг

Омодакунии асос

1	Асосро аз ифлосӣ, ҷанг, рағғанҳо, ҷарбуҳо, инчунин унсурҳои ҷудошаванда тоза кунед.
2	Пеш аз иҷроиши корҳо асос ғангоми зарурият бояд бо таҳранги PLITONIT коркард карда шуда бошад (ҷадвали интиҳоби таҳрангҳо дар поён оварда шудааст)

Асос бояд ба талаботи СП 71.13330.2017 мутобиқ ва дорои қобилияти кофии устуворӣ бошад. Асосҳои шаклдигаркунандаи намуди каркасӣ (қуттиҳо, ихотаҳо ва монанди он), ки аз ГКЛ, ГВЛ сохта шудаанд, бояд дорои сахтии баланд ва мутобиқ ба талаботи СП 163.1325800.20 бошанд

Интиҳоби таҳрангҳо, вобаста аз намуди асос дар биноҳо бо намнокии меъёрӣ

Намуди асос	PLITONIT Таҳранги Амиқ воридшаванда	PLITONIT Грунт 1	PLITONIT Таҳранги Зичкунанда	PLITONIT БетонКонтакт
Бетон, оҳану бетон	—	—	—	+
Лои андоваи сementӣ/гидроизоляция	+	1:5	—	—
Ҳишт	+	1:5	—	—
Газоблок, керамзитоблок, пеноблок	+	1:3	+	—

Омодакунии омехтаи маҳлулӣ ва молидан бо усули дастӣ

Барои омехтакунии омехтаи хушк обро аз обтаъминкунии нӯшоки истифода бурдан лозим аст.

Таносуб ҳангоми аралашкунии: ба 1 кг омехтаи хушк 0,17-0,22 л об (4,25-5,5 л ба 25 кг)

1	Миқдори оби ҳарорати хонаро барои омехтакунии омехтаи хушк чен карда гиред
2	Омехтаи хушкро ба миқдори пешакӣ ченкардашуда андозед
3	Омехтаи хушк ва обро дар давоми 2-3 дақиқа бо ёрии миксери барқӣ ё ки пармаи барқӣ бо мулҳақа то ҳосил шудани консистенсияи якнамуда омехта кунед*
4	То таҳшиншавии маҳлул 5 дақиқа интизор шавед ва такроран омехта кунед.
5	Омехтаи маҳлулии андовагириро ба сатҳ бо андова ё ки бо андоваи пӯлодин партоед ё ки бо ёрии правило, андова ё ки андоваи пӯлодин моled

* суръати даврзани на бештар аз 600 гардиш/дақиқа

Молидан бо усули мошинӣ

1	Пойгоҳи андовакуниро ба кор тибқи дастурамал оид ба истифодабарӣ омода кунед
2	Рӯдаи резинии маҳлулии пойгоҳи андовакуниро, бо гузаронидани он тавассути он тар кунед
3	Омехтаи хушкро ба бункери қабулкунӣ резед ва ҷараёни обро дар вобастагӣ аз консистенсияи хостаи омехтаи маҳлулӣ ба танзим дароред
4	«Аланга»-и баромади маҳлулро танзим кунед
5	Таппончаи маҳлулиро ба таври перпендикулярӣ ба девор, дар масофаи тақрибан 30 см аз он доштан лозим аст. Омехтаи маҳлулиро бо тасмаҳои уфӯқӣ, аз боло ба поён фаромада, ҷуноне, ки ҳар як тасмаи баъдина пешинаро рӯйпӯш кунад, барои ин маркази пошидани тасмаи нав бояд дар канори поёнии пешина қарор дошта бошад
6	Ҷавсии қабати молиданро бо суръати ҳаракати таппончаи маҳлулӣ ба танзим дароред - он чанд қадар кам бошад, қабат ҳамон қадар ғавс аст
7	Баъд аз анҷоми молидани омехтаи маҳлулӣ маҳкамкунаки ҳаворо дар таппончаи маҳлулӣ пӯшидан ва рӯдаи резинии маҳлулиро шустан лозим аст

Шартҳои гузаронидани корҳо

Ҳангоми гузаронидани корҳо ва дар давоми 3 шабонарӯзи баъдина, ҳарорати ҳаво ва асос бояд дар фосилаи аз +5°C то +30°C бояд бошад. Ҳарорати омехтаи маҳлулӣ дар ҷараёни гузаронидани корҳо – аз +10°C то +30°C.

Диққат

Ҳангоми иҷрокунии корҳои андовакунӣ бояд аз талаботи СП 71.13330.2017 «Рӯйпӯшҳои изолятсионӣ ва пардозӣ». Ҳангоми зуд хушк шудани сатҳи андова онро дар давоми шабонарӯзи якҷум бояд нам кард. Ҷойҳои пайвастро дар он ҷое, ки камтар намоёнанд, бояд ҷойгир кард. Дар ҳолати танаффус дар кор сатҳи ба анҷом нарасидаи андова ро ба қабурғаи тез (бо ёрии тасмаи часпак) бояд ба анҷом расонид. Ҳангоми андовакунии фасадҳои биноҳои барои таъминкунии пайвастишавии боэътимол панҷара (бо андозаи катакҳо 20x20 ё ки 40x40) кашида мешавад. Панҷара ба девор бо дюбелҳо дар тартиби шоҳмотӣ бо қадами 30 см барои пешгирии қатшавӣ ҳангоми молидани қабати андова мустаҳкам карда мешавад. Дар ҷараёни гузаронидани корҳо омехтаи маҳлулӣ бояд давра ба давра омехта карда шавад. Иловакунии миқдори иловагии об ба омехтаи маҳлулӣ омода манъ аст. Тавсифномаҳои нишондодшуда ҳангоми ҳарорати муҳити атроф 20±2°C, намнокии нисбии ҳаво 60±10% эътибордоранд. Рӯйкашкунӣ бо рӯйпӯшкунӣ ниҳой на пештар аз 5-7 шабонарӯз, бо шарт намнокии бақиявии намӣ на бештар аз 5% имконпазир аст. Пеш аз рӯйкашкунӣ бо лавҳаи керамикӣ, асосро бо ғрунтовкаи PLITONIT ё ки мастикаҳои гидроизолятсионии PLITONIT ГидроЭласт ё ки PLITONIT WaterProof Sdandart коркард кардан лозим аст

Ҷораҳои эҳтиёт

Омехта ба дараҷаи 4-уми хатарнокӣ (моддаҳои камхатар) аз рӯи СтД 12.1.007 мансуб аст
Ҳангоми иҷроиши корҳо аз дастпӯшакҳо, айнаҳои муҳофизатӣ, воситаҳои ҳифзи аъзоҳои нафасгирӣ истифода баред
Расидани омехта ба пӯст ва чашмонро пешгирӣ кунед. Ҳангоми ба чашмон расидан дарҳол онҳоро бо миқдори зиёди об шӯед
АЗ КҶДАКОН ЭҶТИЁТ КҶНЕД!

Таркиб

Рег, портландсемент, пуркунандаи минералӣ, нахҳои мустаҳкамкунанда, иловаҳои модификатсиякунанда

Ҳамлу нақл ва нигоҳдорӣ

Омехта дар воситаҳои пӯшидаи нақлиётӣ тибқи қоидаҳои кашонидани борҳо ҳамлу нақл карда шавад. Лимчаҳо бо омехтаи хушк дар биноҳои пӯшидаи хушк дар шароити таъминкунандаи маҳфӯзии бандубаст ва пешгирӣ аз намнокӣ нигоҳ дошта шаванд. Муҳлати нигоҳдорӣ дар тараи истеҳсолкунанда – 12 моҳ аз рӯзи истеҳсол бо риояи шартҳои ҳамлу нақл ва нигоҳдорӣ

Кафолати истеҳсолкунанда

Истеҳсолкунанда мутобиқати омехтаро ба талаботи СтД 33083 ва ШТ 23.64.10-151-51552155-2022 ҳангоми риоя карда шудани шартҳои ҳамлу нақл, нигоҳдорӣ ва нишондодҳои дастурамали мазкур аз ҷониби истеҳсолкунанда кафолат медиҳад. Истеҳсолкунанда ҳангоми риоя накардан ба технологияи корҳо бо мавод, инчунин татбиқи гардидани он бо мақсад ва шартҳои бо дастурамали мазкур пешбининагардида ҷавобгарӣ надорад. Фарқиат аз вазни ҳолис тибқи СтД 8.579-2001. Маҳсулот барои истифодабарӣ дар ҳамаи намудҳои сохтмони гражданий (Аэфф <370 Бк/кг; I дараҷаи маводҳо аз рӯи СанПин 2.6.1.25.23-09 «Меъёрҳои бехатарии радиатсионӣ (НРБ 99/2009)» иҷозат дода шудааст

Ҳароҷот

~1,25- 1,35 кг/м² ҳангоми ғавсии қабат 1 мм

ХАДАМОТИ ДАСТГИРИИ

ИСТЕЪМОЛКУНАНДАГОН

8 (800) 555 - 71 - 67

www.plitonit.ru

e-mail: info@mc-bauchemie.ru