

Лойи андоваи PLITONIT T1+ (МаксиСлой) барои дастӣ молидан



25 кг

- ✓ Бо нахҳои мустаҳкамкунанда пурзӯр карда шудааст
- ✓ Ба ҳосилшавии мағор монеъа мешавад
- ✓ Тобовар ба тарқишҳо
- ✓ Тобовар ба нафӣ
- ✓ Барои ғурағакҷуни ниҳой мутобиқ аст
- ✓ Барои корҳои фасадӣ

PLITONIT

Plitonit
Deutsche
Qualität

ПРОФЕССИОНАЛ БУДАН ОСОН АСТ

Қабати молидан

2-50 мм



Боргирии дастурамал дар забони дигар/
Download the manual in another language
kz | az | uz | tj | kg | tm | am | ge | mn

Соҳаи татбиққунӣ

Намудҳои рӯйпӯшқунӣ	
Керамогранит	+
Ғурағачи полимерӣ	+
Гулқоғазҳо	—
Лойи андоваи сементӣ	+
Лои андоваи ғаҷӣ	+
Барои рангуборқунӣ	—
Намудҳои асос	
Бетон, оҳану бетон	+
Лои андоваи сементӣ, гидроизоляцияи сементӣ	+
Лои андоваи ғаҷӣ	—
Хишт	+
Газоблок, керамзитоблок, пеноблок	+
Соҳаи корҳо	
Биноҳо бо намии меъёрӣ	+
Биноҳо бо намии баландшуда	+
Корҳои беруна (фасад, таҳкурсии ва ғайра)	+
Ҳавзҳо	—

Тавсифномаи техникӣ

Калонии бештарини донаҳои пурқунанда	0,63 мм
Таркиби донаҳо бо калонии баландтарин	На бештар аз 5%
Қабати молидан	2-50 мм
Миқдори об	
• ба 1 кг омехта	0,17-0,22 л
• ба 25 кг омехта	4,25-5,5 л
Қобилияти ҳаёти омехтаи маҳлулӣ Баъд аз 5 дақиқа	115-145 мм
Қобилияти ҳаёти омехтаи маҳлулӣ Баъд аз 40 дақиқа	На кам аз 110 мм
Қобилияти нигоҳдорӣ нафӣ	На кам аз 95%
Қобилияти ҳаёти омехтаи маҳлулӣ	4 соат
Ҳудуди мустаҳкамии маҳлул ғангоми фишор баъд аз 28 шабонарӯз	На кам аз 5 МПа
Қуввати пайваستшавии маҳлул бо бетон	На кам аз 0,3 МПа
Ҳарорат ғангоми истифодабарӣ	Аз -50°C то +60°C
Тамғаи маҳдуд аз рӯи тобоварӣ ба сармо	на кам аз F100
Устуворӣ ба ҳосилшавии тарқишҳо	Набудани визуалии тарқишҳо дар ҳамаи диапазони ғавсии қабати лойи андова
Фаъолнокии самаранокии нисбии радионуклидҳои табиӣ	на бештар аз 370 Бк/кг

Омодакунии асос

1	Асосро аз ифлосӣ, чанг, рағванҳо, чарбуҳо, инчунин унсурҳои ҷудошаванда тоза кунед.
2	Пеш аз иҷроиши корҳои асос ғангоми зарурият бояд бо таҳранги PLITONIT коркард карда шуда бошад (ҷадвали интиҳоби таҳрангҳо дар поён оварда шудааст)

Асос бояд ба талаботи СП 71.13330.2017 мутобиқ ва дорои қудрати кофӣ бардоштан дошта бошад

Асосҳои шаклгумкунандаи намуди каркасӣ (қуттиҳо, ихотаҳо ва ғайра), ки аз ГҚЛ, ГҚЛ иҷро шудаанд, бояд саҳтии баланд дошта ва ба талаботи СП 163.1325800.20 мутобиқат дошта бошанд

Интиҳоби таҳрангҳо, вобаста аз намуди асос дар биноҳо бо намнокии меъёрӣ

Намуди асос	PLITONIT Таҳранги Амиқ воридшаванда	PLITONIT Грунт 1	PLITONIT Таҳранги Зичқунанда	PLITONIT БетонКонтакт
Бетон, оҳану бетон	—	—	—	+
Лои андоваи сементӣ/гидроизоляция	+	1:5	—	—
Хишт	+	1:5	—	—
Газоблок, керамзитоблок, пеноблок	+	1:3	+	—

Омодакунии омехтаи маҳлулӣ ва молидан бо усули дастӣ

Барои омехтакунии омехтаи хушк обро аз обтаъминкунии нӯшоки истифода бурдан лозим аст.

Таносуб ҳангоми аралашкуни: ба 1 кг омехтаи хушк 0,17-0,22л об (4,25-5,5 л ба 25 кг)

1	Миқдори оби ҳарорати хонаро барои омехтакунии омехтаи хушк чен карда гиред
2	Омехтаи хушкро ба миқдори пешаки ченкардашуда андозед
3	Омехтаи хушк ва обро дар давоми 2-3 дақиқа бо ёрии миксери барқӣ ё ки пармаи барқӣ бо мулҳақа то ҳосил шудани консистенцияи якнамуда омехта кунед*
4	То таҳшиншавии маҳлул 5 дақиқа интизор шавед ва такроран омехта кунед.
5	Омехтаи маҳлулии андовагириро ба сатҳ бо андова ё ки бо андоваи пӯлодин партоед ё ки бо ёрии правило, андова ё ки андоваи пӯлодин молед

* суръати даврзани на бештар аз 600 гардиш/дақиқа

Шартҳои гузаронидани корҳо

Ҳангоми гузаронидани корҳо ва дар давоми 3 шабонарӯзи баъдина, ҳарорати ҳаво ва асос бояд дар фосилаи аз +5°C то +30°C бояд бошад. Ҳарорати омехтаи маҳлулӣ дар қараёни гузаронидани корҳо – аз +10°C то +30°C.

Диққат

Ҳангоми иҷрокунии корҳои андовакунӣ бояд аз талаботи СП 71.13330.2017 «Рӯйпӯшҳои изолятсионӣ ва пардозӣ». Ҳангоми зуд хушк шудани сатҳи андова онро дар давоми шабонарӯзи якум бояд нам кард. Ҷойҳои пайвастро дар он ҷое, ки камтар намоёнанд, бояд ҷойгир кард. Дар ҳолати танаффус дар кор сатҳи ба анҷом нарасидаи андоваро бо қабурғаи тез (бо ёрии тасмаи часпак) бояд ба анҷом расонид. Ҳангоми андовакунии фасадҳои биноҳо барои таъминкунии пайвастшавии боэътимол панҷара (бо андозаи катакҳо 20x20 ё ки 40x40) кашида мешавад. Панҷара ба девор бо дюбелҳо дар тартиби шоҳмотӣ бо қадами 30 см барои пешгирии қатшавӣ ҳангоми молидани қабати андова мустаҳкам карда мешавад. Дар қараёни гузаронидани корҳо омехтаи маҳлулӣ бояд давра ба давра омехта карда шавад. Иловакунии миқдори иловагии об ба омехтаи маҳлулӣ омода манъ аст. Тавсифномаҳои нишондодашуда ҳангоми ҳарорати муҳити атроф 20±2°C, намнокии нисбии ҳаво 60±10% эътибордоранд. Рӯйкашкунӣ бо рӯйпӯшкунӣ ниҳой на пештар аз 5-7 шабонарӯз, бо шартӣ намнокии бақиявии намӣ на бештар аз 5% имконпазир аст. Пеш аз рӯйкашкунӣ бо лавҳаи керамикӣ, асосро бо ғрунтоваки PLITONIT ё ки мастикаҳои гидроизолятсионии PLITONIT ГидроЭласт ё ки PLITONIT WaterProof Sdandart коркард кардан лозим аст

Чораҳои эҳтиёт

Омехта ба дараҷаи 4-уми хатарнокӣ (моддаҳои камхатар) аз рӯи СтД 12.1.007 мансуб аст
Ҳангоми иҷроиши корҳо аз дастпӯшакҳо, айнаҳои муҳофизатӣ, воситаҳои ҳифзи аъзоҳои нафасгирӣ истифода баред
Расидани омехта ба пӯст ва чашмонро пешгирӣ кунед. Ҳангоми ба чашмон расидан дарҳол онҳоро бо миқдори зиёди об шӯед
АЗ КҶДАКОН ЭҶТИЁТ КҶНЕД!

Таркиб

Рег, портландсемент, пуркунандаи минералӣ, нахҳои мустаҳкамкунанда, иловаҳои модификатсиякунанда

Ҳамлу нақл ва нигоҳдорӣ

Омехта дар воситаҳои пӯшидаи нақлиётӣ тибқи қоидаҳои кашонидани борҳо ҳамлу нақл карда шавад. Лимчаҳо бо омехтаи хушк дар биноҳои пӯшидаи хушк дар шароити таъминкунандаи маҳфузии бандубаст ва пешгирӣ аз намнокӣ нигоҳ дошта шаванд. Муҳлати нигоҳдорӣ дар тараи истеҳсолкунанда – 12 моҳ аз рӯзи истеҳсол бо риояи шартҳои ҳамлу нақл ва нигоҳдорӣ

Кафолати истеҳсолкунанда

Истеҳсолкунанда мутобикати омехтаро ба талаботи СтД 33083 ва ШТ 23.64.10-060-51552155-2025 ҳангоми риоя карда шудани шартҳои ҳамлу нақл, нигоҳдорӣ ва нишондодҳои дастурамали мазкур аз ҷониби истеҳсолкунанда кафолат медиҳад. Истеҳсолкунанда ҳангоми риоя накардан ба технологияи корҳо бо мавод, инчунин татбиқи гардидани он бо мақсад ва шартҳои бо дастурамали мазкур пешбининагардида ҷавобгарӣ надорад. Фарқият аз вазни ҳолис тибқи СтД 8.579-2001. Маҳсулот барои истифодабарӣ дар ҳамаи намунаҳои сохтмони граждани (Аэфф <370 Бк/кг; I дараҷаи маводҳо аз рӯи СанПиН 2.6.1.25.23-09 «Меъёрҳои бехатарии радиатсионӣ (НРБ 99/2009)» иҷозат дода шудааст

Ҳароҷот

~1,25- 1,35 кг/м² ҳангоми ғавсии қабат 1 мм

ХАДАМОТИ ДАСТГИРИИ

ИСТЕЪМОЛКУНАНДАГОН

8 (800) 555 - 71 - 67

www.plitonit.ru

e-mail: info@mc-bauchemie.ru