

Ширеч барои лавҳаи керамикӣ ва керамогранит PLITONIT С Экспресс



25 кг

5 кг

Дараҷаи ширеч: C1
TF

✓ Ширечи
зудсахтшаванда
✓ Роҳравӣ ва
поккунӣ баъд аз 2 соат
✓ Барои системаи
"фарши гарм" мутобиқ

PLITONIT Plitonit
Deutsche
Qualität

ПРОФЕССИОНАЛ БУДАН ОСОН АСТ

Андозаи максималии
лавҳаҳо барои татбиқи
дохилӣ

Андозаи максималии
лавҳаҳо барои татбиқи
беруна

600 x 600 мм



Боргирии дастурамал дар забони дигар/
Download the manual in another language
kz | az | uz | tj | kg | tm | am | ge | mn

Соҳаи татбиқкунӣ

Намудҳои рӯйпӯшкунӣ	Фарш	Деворҳо
Керамогранит	+	+
Лавҳаи керамикӣ	+	+
Лавҳаи клинкерӣ	—	—
Санги табиӣ ва сунъӣ	—	—
Кошинҳои ва лавҳаи шаффоф	—	—
Намудҳои асос	Фарш	Деворҳо
Шаклдигарнамекардаҳо: Бетон, оҳану бетон, блокҳои ҳуҷайрадор, хишт, андоваҳои сементи ва намудҳои дигари асосҳои шаклдигарнамекарда	+	+
Фаршҳои рехташаванда (маҷмуавӣ. сементи)	+	—
ГКЛ, ГВЛ, СМЛ	+	+
Мураккабҳо: ССП, OSB	—	—
Махсусан душворҳо: "лавҳа ба лавҳа", рӯйпӯшшуда бо рангҳои кӯҳнаи устувор ба ишқор	—	—
Лойҳои андоваи ғачӣ, ПГП	+	+
Соҳаи корҳо	Фарш	Деворҳо
Биноҳо бо намии меъёрӣ	+	+
Биноҳо бо намии баландшуда	+	+
Корҳои беруна (фасад, таҳкурсии ва ғайра)	+	+
Ҳавзҳо	—	—
Мутобиқат бо системаи фарши гарм (обӣ ва барқӣ)*	+	+

* бо технологияи ҷобҷаи лавҳа дар ҳамҷоягӣ бо системаи "фарши гарм" дар сомонӣ plitonit.ru шинос шудан мумкин аст

Тавсифномаи техникӣ

Калони бештарини донаҳои пуркунанда	0,63 мм
Ҷавсии максималии чоки ширечӣ	15 мм
Миқдори об	
• ба 1 кг омехта	0,19-0,24 л**
• ба 25 кг омехта	4,8-6,0 л
Устуворӣ ба ғеҷиш, на беш аз	0,5 мм
Вақти кушоди кор дар майдони расиш, дақиқа, на кам аз	15 дақиқа
Вақти таҳриркунии лавҳа, на кам аз	15 дақиқа
Қобилияти ҳаёти омехтаи маҳлулӣ	40 дақиқа
Имконияти роҳгардӣ ва гузаронидани корҳои поккунӣ, баъд аз	2 соат
Реҷаи ҳароратии истифодабарӣ	Аз -50°C то +70°C
Тамға аз рӯи мустаҳкамӣ ба фишурдан, на кам аз	M75
Тамға аз рӯи тобоварӣ ба сармо, на кам аз	F75
Мустаҳкамӣ пайвастшавии ширечӣ баъд аз нигоҳдорӣ дар муҳити ҳавой-хушк дар давоми 28 шабонарӯз.	≥ 1,2 МПа
Мустаҳкамӣ пайвастшавии ширечӣ баъд аз нигоҳдорӣ дар муҳити ҳавой-хушк баъд аз 6 соат	≥ 0,5 МПа
Мустаҳкамӣ пайвастагии ширечӣ баъд аз нигоҳдорӣ дар муҳити обӣ	≥ 0,7 МПа
Мустаҳкамӣ пайвастагии ширечӣ баъд аз яхкунӣ дар давраи ва аз ях фаромадан	≥ 0,7 МПа
Мустаҳкамӣ пайвастагии ширечӣ баъд аз нигоҳдорӣ дар ҳароратҳои баланд	≥ 0,6 МПа

** ҳангоми насбкунӣ рӯйпӯши фаршӣ ба фарш истифодабарии миқдори максималии иҷозатдодашуда тавсия дода мешавад; ҳангоми насbkунӣ ба девор қимати миёна.

Омодакунӣ асос

- 1 Асосро аз ифлосӣ, чанг, рағванҳо, чарбуҳо, инчунин унсурҳои ҷудошаванда тоза кунед.
- 2 Пеш аз иҷроиши корҳо асос ҳангоми зарурият бояд бо таҳранги PLITONIT коркард карда шуда бошад (ҷадвали интиҳоби таҳрангҳо дар поён оварда шудааст)

Асос бояд ба талаботи СП 71.13330.2017 мутобиқ ва дорои қобилияти кофии устуворӣ бошад. Асосҳои шаклдигаркунандаи намуди каркасӣ (қуттиҳо, иҳотаҳо ва монанди он), ки аз ГКЛ, ГВЛ, СМЛ сохта шудаанд, бояд дорои сахтии баланд ва мутобиқ ба талаботи СП 163.1325800.20 бошанд

Дар ҳолати гузаронидани корҳо оид ба асоси бо системаи "фарши гарм" таҷҳизонидашуда, хомӯш кардани системаи "фарши гарм" 2 шабонарӯз пеш аз оғози корҳо тавсия дода мешавад.

Интиҳоби таҳрангҳо, вобаста аз намуди асос дар биноҳо бо намнокии меъёрӣ

Намуди асос	PLITONIT Таҳранги амиқ воридшав анда	PLITONIT Грунт 1	PLITONIT Т Таҳранг и Зичкун анда	PLITONIT БетонКон такт
Бетон, оҳану бетон	—	—	—	+
Лойҳои андоваи сементи, хишт, СПС, фаршҳои рехташаванда	+	1:5	—	—
Гидроизоляцияи сементи	+	1:5	—	—
Асосҳои ҳуҷайрадор (газо-, пенобетон ва ғайра)	—	—	1:2	—
Асосҳои сӯст, рехташаванда ва бўршаванда	—	1:2	+	—
ГКЛ, ГВЛ, СМЛ	+	1:5	—	—
Лойҳои андоваи ғачӣ, ПГП	Барои рӯйбасткунӣ лойҳои андоваи ғачӣ сохтори қабати ҷудокунанда аз мастикаҳои гидроизоляцияи PLITONIT WaterProof Standard ё ки PLITONIT ГидроЭласт тавсия дода мешавад			

Омодакунӣ асос дар биноҳо бо намнокии баландшуда ва минтақаҳои тар

Деворҳо ва фаршҳо дар ҳуҷраи ванна	Новобаста аз намуди асос гидроизоляция бо 1 қабати мастикаи PLITONIT WaterProof Standard ё ки PLITONIT ГидроЭласт иҷро карда мешавад
Пешбанди ошхона	
Фарш ва деворҳо дар ҳуҷраи шустушӯ	Новобаста аз намуди асос гидроизоляция бо 2 қабати мастикаи PLITONIT WaterProof Standard ё ки PLITONIT ГидроЭласт иҷро карда мешавад

Омодакунии омехтаи маҳлулӣ

Барои омехтакунии омехтаи хушк обро аз обтаъминкунии нӯшоки истифода бурдан лозим аст.

Таносуб ҳангоми аралашкунии: ба 1 кг омехтаи хушк ширец 0,19-0,24 л об (4,8-6,0 л ба 25 кг) талаб карда мешавад

1	Миқдори оби ҳарорати хонаро барои омехтакунии омехтаи хушк чен карда гиред
2	Омехтаи хушкро ба миқдори пешаки ченкардашуда андозед
3	Омехтаи хушк ва обро дар давоми 2-3 дақиқа бо ёрии миксери барқӣ ё ки пармаи барқӣ бо мулҳақа то ҳосил шудани консистенсияи якнамуда омехта кунед***
4	То таҳшиншавии маҳлул 5 дақиқа интизор шавед ва такроран омехта кунед.

*** суръати даврзании на бештар аз 600 гардиш/дақиқа

Тартиби иҷрои корҳо

1	Омехтаи маҳлули омодаро ба асос бо ёрии андоваи пӯлодин баробар моледа ва сохтори шонамонандро бо андоваи пӯлодини дандондор офаред*
2	Омехтаи маҳлулиро ба чунин майдон бояд молид, ки онро бо лавҳа дар давоми 15 дақиқа (вақти кушоди корӣ) рӯйпӯш кардан мумкин бошад
3	Лавҳаро ба омехтаи маҳлули ширецӣ ҷобаҷо кунед ва бо ҳаракатҳои хурди гардиш ба он пахш кунед

Иловаҳо ба қисмати "Тартиби иҷроиши корҳо"

1	Баландии дандонаи андоваи пӯлодин аз дарозии ҷониби дарозтари лавҳа ҳисоб карда мешавад			
	Дарозии ҷониби баландтари лавҳа	то 30 см	аз 30 то 60 см	беш аз 60 см
2	Баландии дандонаи андоваи пӯлодин, мм	6-8 мм	10 мм	12 мм
3	Ҳангоми рӯйкашкунӣ лавҳаҳо бо баландии релефи ҷониби оқиб бештар аз 2 мм ё ки андозаи бештар аз 30х30 см, барои пешгирии холигиҳо таҳти лавҳа ва барои баландкунии мустаҳкамкунӣ пайваस्तшавӣ, молидани ширец бо усули комбинатсияшуда (ҳам ба асос, ҳам ба ҷониби оқиб лавҳа) зарур аст. Ба асос ширец тавре, ки дар боло тавсифи шудааст, молида мешавад. Ба ҷониби оқиб лавҳа, ширец аввал бо андоваи пӯлодини дандонадор бо баландии дандон 2-4 мм, баъдан бо андоваи ҳамвор қабати ширец ба тамоми майдони лавҳа баробар ҳамвор карда мешавад.			
4	Лавҳа бо чокҳои кушод бо баробаркунӣ бо лавозимоти мӯтобиқ: СВП, тақҳо, салибҳо ҷобаҷо карда мешавад.			
5	Бодғарҳо, ҳарорати баланд, инчунин қобилияти баланди ҷаббиши сатҳ вақти кушоди кор ва вақти саҳеҳкуниро кам мекунанд.			

Шартҳои гузаронидани корҳо

Ҳангоми гузаронидани корҳо дар давоми 3 шабонарӯзи баъдина, ҳарорати ҳаво, асос ва лавҳа бояд дар фосилаи аз +5 °C то +30 °C бошад. Ҳарорати омехтаи маҳлулӣ дар ҷараёни гузаронидани корҳо бояд аз +10°C то +30°C бошад. Сатҳ ҳангоми иҷроиши корҳои берунӣ бояд аз боришоти атмосферӣ муҳофиза карда шавад.

Диққат

Рохравӣ дар фарши рӯйпӯшкардашуда ва молидани чок на пештар аз 24 соат иҷозат дода мешавад. Фаълкунии фаршҳо бо гармкунӣ, гузаронидани корҳои баъдина бо ГЛВ-и (гаҷтахтаи тобовар ба намі) рӯйпӯшкардашуда на пештар аз 3 шабонарӯз баъд аз ҷобаҷокунӣ лавҳа имконпазир аст.

Тавсифномаҳои нишондодашудаи муваққатӣ дар ҳарорати муҳити атроф (20±2) °C, намии нисбии ҳаво (60±10%) эътибордоранд, ва дар дигар шароити ҳарорати-намноки тағйир ёфта метавонанд. Ҳангоми иҷроиши корҳо аз дастураломалҳо оид ба бурдани корҳои умумисохтмонӣ ва техникаи бехатарӣ дар сохтмон дастур бояд гирифт. Пеш аз оғози ҷобаҷокунӣ лавҳаро нам накунад, ҷониби оқиб лавҳаро аз ҷанг ва ифлосиҳо тоза кунед. Дар ҷараёни гузаронидани корҳои омехтаи маҳлулӣ бояд давра ба давра омехта карда шавад. Тағйирёбии ранги омехта аз партия ба партия, вобаста аз ҷойи истеҳсол ва ғайра имконпазир аст. Ранги омехта ба мӯтобиқат ба тавсифномаи техникаи маҳсулот таъсир наметунад.

Ҷораҳои эҳтиёт

Омехта ба дараҷаи 4-уми хатарнокӣ (моддаҳои камхатар) аз рӯи СтД 12.1.007 мансуб аст
Ҳангоми иҷроиши корҳо аз дастпӯшакҳо, айнаҳои муҳофизатӣ, воситаҳои ҳифзи аъзоҳои нафасгир истифода баред
Расидани омехта ба пӯст ва чашмонро пешгирӣ кунед. Ҳангоми ба чашмон расидан дарҳол онҳоро бо миқдори зиёди об шӯед
АЗ ҚУДАКОН ЭҲТИЁТ КУНЕД!

Таркиб

Портландсемент, реги квартсӣ, иловаҳои функционалӣ.

Ҳамлу нақл ва нигоҳдорӣ

Омехта дар воситаҳои пӯшидаи нақлиёт тибқи қоидаҳои кашонидани борҳо ҳамлу нақл карда шавад. Лимчаҳо бо омехтаи хушк дар биноҳои пӯшидаи хушк дар шароити таъминкунандаи маҳфузии бандубаст ва пешгирӣ аз намнокӣ нигоҳ дошта шаванд. Муҳлати нигоҳдорӣ дар тараи истеҳсолкунанда – 12 моҳ аз рӯи истеҳсол бо риои шартҳои ҳамлу нақл ва нигоҳдорӣ.

Кафолати истеҳсолкунанда

Истеҳсолкунанда мӯтобиқати омехтаро ба талаботи СтД Р 56387, дараҷаи С1 TF ва ШТ 23.64.10-124-51552155-2020 ПЛИТОНИТ В Экспресс ҳангоми аз ҷониби истеҳсолкунанда риоя карда шудани шартҳои ҳамлу нақл, нигоҳдорӣ ва нишондодҳои дастураломалӣ мазкур кафолат медиҳад. Истеҳсолкунанда ҳангоми риоя накардан ба технологияи корҳо бо мавод, инчунин татбиқ гардидани он бо мақсад ва шартҳои бо дастураломалӣ мазкур пешбининагардида ҷавобгарӣ надорад. Фарқиат аз вазни ҳолис тибқи СтД 8.579-2002. Маҳсулот барои истифода дар ҳамаи намудҳои сохтмони граждани иҷозат дода шудааст (Аэфф<370 Бк/кг, аз рӯи НРБ-99/2009 СанПиН 2.6.1.2523-09).

Хароҷот

Хароҷоти мавод аз баландии дандонаҳои андоваи пӯлодини истифодашаванда вобаста аст				
Дарозии ҷониби баландтари лавҳа	то 20 см	аз 20 то 30 см	аз 30 то 60 см	беш аз 60 см
Баландии дандонаи андоваи пӯлодин, мм	6	8	10	12
Хароҷоти омехта ба 1 м², кг	3,98	5,3	6,63	7,95
Майдони лавҳаи ҷобаҷокардашуда, м², ҳангоми истифодабарии 25 кг ширец	6,3	4,7	3,8	3,1

ХАДАМОТИ ДАСТГИРИИ

ИСТЕЪМОЛКУНАНДАГОН

8 (800) 555 - 71 - 67

www.plitonit.ru

e-mail: info@mc-bauchemie.ru