

Ширеч барои лавҳаи керамикӣ ва керамогранит PLITONIT В PROFI



25 кг

5 кг

Дараҷаи ширеч: C1 TE

- ✓ Вақти кушода 30 – дақиқа
- ✓ Қулайии баландшуда дар кор
- ✓ Барои корҳои дарунӣ ва берунӣ истифода
- ✓ Барои системаи "фарши гарм" мутобиқ

PLITONIT Plitonit
Deutsche
Qualität

ПРОФЕССИОНАЛ БУДАН ОСОН АСТ

Андозаи максималии
лавҳаҳо барои татбиқи
дохилӣ

Андозаи максималии
лавҳаҳо барои татбиқи
беруна

900 x 900 мм



Боргирии дастурамал дар забони дигар/
Download the manual in another language
kz | az | uz | tj | kg | tm | am | ge | mn

Соҳаи татбиқкунӣ

Намудҳои рӯйпӯшкунӣ	Фарш	Деворҳо
Керамогранит	+	+
Лавҳаи керамикӣ	+	+
Лавҳаи клинкерӣ	+	+
Санги табиӣ ва сунъӣ	+	+
Кошинкорӣ ва лавҳаи шаффоф	—	—
Намудҳои асос	Фарш	Деворҳо
Шаклдигарнамекардаҳо: Бетон, оҳану бетон, блокҳои ҳуҷайрадор, хишт, андоваҳои сементӣ ва намудҳои дигари асосҳои шаклдигарнамекарда	+	+
Фаршҳои рехташаванда (маҷмуавӣ, сементӣ)	+	—
Асосҳои ба шаклдигаркунии сохторӣ ва ҳароратӣ гирифташаванда	—	—
ГКЛ, ГВЛ, СМЛ	+	+
Мураккабҳо: ССП, OSB	+	+
Махсусан душворҳо: "лавҳа ба лавҳа", рӯйпӯшшуда бо рангҳои кӯҳнаи устувор ба ишқор	—	—
Лойҳои андоваи ғачӣ, ПГП	+	+
Соҳаи корҳо	Фарш	Деворҳо
Биноҳо бо намии меъёрӣ	+	+
Биноҳо бо намии баландшуда	+	+
Корҳои беруна (фасад, таҳкурсии ва ғайра)	+	+
Ҳавзҳо	+	+
Мутобиқат бо системаи фарши гарм (обӣ ва барқӣ)*	+	+

* бо технологияи ҷобҷакунии лавҳа дар ҳамҷоягӣ бо системаи "фарши гарм" дар сомонӣ plitonit.ru шинос шудан мумкин аст

Тавсифномаи техникӣ

Калонии бештарини донаҳои пуркунанда	0,63 мм
Ҷавии максималии чоки ширечӣ	15 мм
Миқдори об	
• ба 1 кг омехта	0,21-0,26 л**
• ба 25 кг омехта	5,25-6,5 л
Устуворӣ ба ғеҷиш, на беш аз	0,5 мм
Вақти кушода кор дар майдони расиш, дақиқа	30 дақиқа
Вақти таҳриркунии лавҳа, на кам аз	30 дақиқа
Қобилияти ҳаёти омехтаи маҳлулӣ	4 соат
Имконияти роҳгардӣ ва гузаронидани корҳои поккунӣ, баъд аз	24 соат
Реҷаи ҳароратии истифодабарӣ	Аз -50°C то +70°C
Тамға аз рӯи тобоварӣ ба сармо, на кам аз	F150
Мустақамии пайваستшавии ширечӣ баъд аз нигоҳдорӣ дар муҳити ҳавой-хушк дар давоми 28 шабонарӯз	≥ 1,0 МПа
Мустақамии пайвастагии ширечӣ баъд аз нигоҳдорӣ дар муҳити оби	≥ 0,5 МПа
Мустақамии пайвастагии ширечӣ баъд аз яхкунӣ дар муҳити аз ях фаромадан	≥ 0,5 МПа
Мустақамии пайвастагии ширечӣ баъд аз нигоҳдорӣ дар ҳароратҳои баланд	≥ 0,5 МПа

** ҳангоми насбкунӣ рӯйпӯши фарш ба фарш истифодабарии миқдори максималии иҷозатдодашуда тавсия дода мешавад; ҳангоми насбкунӣ ба девор қимати миёна.

Омодакунӣ асос

- 1 Асосро аз ифлосӣ, чанг, рағванҳо, чарбуҳо, инчунин унсурҳои ҷудошаванда тоза кунед.
- 2 Пеш аз иҷроиши корҳо асос ҳангоми зарурият бояд бо таҳранги PLITONIT коркард карда шуда бошад (ҷадвали интиҳоби таҳрангҳо дар поён оварда шудааст)

Асос бояд ба талаботи СП 71.13330.2017 мутобиқ ва дорои қудрати кофии бардоштан дошта бошад
Асосҳои шаклгумкунандаи намуди каркасӣ (қуттиҳо, ихотаҳо ва ғайра), ки аз ГКЛ, ГВЛ, СМЛ иҷро шудаанд, бояд саҳтии баланд дошта ва ба талаботи СП 163.1325800.20 мутобиқат дошта бошанд
Дар ҳолати гузаронидани корҳо оид ба асоси бо системаи "фарши гарм" таҷҳизонидашуда, ҳомӯш кардани системаи "фарши гарм" 2 шабонарӯз пеш аз оғози корҳо тавсия дода мешавад.

Интиҳоби таҳрангҳо, вобаста аз намуди асос дар биноҳо бо намнокии меъёрӣ

Намуди асос	PLITONIT Таҳранги амиқ воридшав анда	PLITONIT Грунт 1	PLITONIT Т Таҳранг и Зичкун анда	PLITONIT БетонКон такт
Бетон, оҳану бетон	—	—	—	+
Лойҳои андоваи сементӣ, хишт, СПС, фаршҳои рехташаванда	+	1:5	—	—
Гидроизолатсияи сементӣ	+	1:5	—	—
Асосҳои ҳуҷайрадор (газо-, пенобетон ва ғайра)	—	—	1:2	—
Асосҳои сӯст, рехташаванда ва бўршаванда	—	1:2	1:2	—
ГКЛ, ГВЛ, СМЛ, ССП, OSB	+	1:5	—	—
Лойҳои андоваи ғачӣ, ПГП	Барои рӯйбасткунӣ лойҳои андоваи ғачӣ сохтори қабати ҷудокунанда аз мастикаҳои гидроизолатсионии PLITONIT Waterproof Standard ё ки PLITONIT ГидроЭласт тавсия дода мешавад			

Омодакунӣ асос дар биноҳо бо намнокии баландшуда ва минтақаҳои тар

Деворҳо ва фаршҳо дар ҳуҷраи ванна	Новобаста аз намуди асос гидроизолатсия бо 1 қабати мастикаи PLITONIT Waterproof Standard ё ки PLITONIT ГидроЭласт иҷро карда мешавад
Пешбанди ошхона	
Фарш ва деворҳо дар ҳуҷраи шустушӯ	Новобаста аз намуди асос гидроизолатсия бо 2 қабати мастикаи PLITONIT Waterproof Standard ё ки PLITONIT ГидроЭласт иҷро карда мешавад

Омодакунни омехтаи маҳлулӣ

Барои омехтакунии омехтаи хушк обро аз обтаъминкунии нӯшоки истифода бурдан лозим аст.

Таносуб ҳангоми аралашкунии: ба 1 кг омехтаи хушк ширеҷ 0,21-0,26 л об (5,25-6,5 л ба 25 кг) талаб карда мешавад

1	Миқдори оби ҳарорати хонаро барои омехтакунии омехтаи хушк чен карда гиред
2	Омехтаи хушкро ба миқдори пешакӣ ченкардашуда андозед
3	Омехтаи хушк ва обро дар давоми 2-3 дақиқа бо ёрии миксери барқӣ ё ки пармаи барқӣ бо мулҳақа то ҳосил шудани консистенсияи якнамуда омехта кунед***
4	То таҳшиншавии маҳлул 5 дақиқа интизор шавед ва такроран омехта кунед.

*** суръати даврзании на бештар аз 600 гардиш/дақиқа

Тартиби иҷрои корҳо

1	Омехтаи маҳлулии омадари ба асос бо ёрии андоваи пӯлодин баробар моледа ва сохтори шонамонандро бо андоваи пӯлодини дандондор офаред*
2	Омехтаи маҳлулиро ба чунин майдон бояд молид, ки онро бо лавҳа дар давоми 40 дақиқа (вақти кушоди корӣ) рӯйпӯш кардан мумкин бошад
3	Лавҳаро ба омехтаи маҳлулии ширеҷ гузоред ва бо ҳаракатҳои хурди давравӣ ба он пахш кунед (барои лавҳаҳои андозаашон беш аз 600х600 мм аз дастгоҳи махсуси вибратсионӣ истифода баред)

Иловаҳо ба қисмати "Тартиби иҷроишӣ корҳо"

1	Баландии дандонаи андоваи пӯлодин аз дарозии ҷониби дарозтари лавҳа ҳисоб карда мешавад			
	Дарозии ҷониби баландтари лавҳа	то 30 см	аз 30 то 60 см	беш аз 60 см
2	Баландии дандонаи андоваи пӯлодин, мм	6-8 мм	10 мм	12 мм
3	Ҳангоми рӯйкашкунӣ лавҳаҳо бо баландии релефи ҷониби оқиб бештар аз 2 мм ё ки андозаи бештар аз 30х30 см, барои пешгирии холигиҳо таҳти лавҳа ва барои баландкунии мустаҳкамкунии пайвастишавӣ, молидани ширеҷ бо усули комбинатсияшуда (ҳам ба асос, ҳам ба ҷониби оқибӣ лавҳа) зарур аст. Ба асос ширеҷ тавре, ки дар боло тавсифи шудааст, молида мешавад. Ба ҷониби оқибӣ лавҳа, ширеҷ аввал бо андоваи пӯлодини дандонадор бо баландии дандон 2-4 мм, баъдан бо андоваи ҳамвор қабати ширеҷ ба тамоми майдони лавҳа баробар ҳамвор карда мешавад.			
4	Лавҳа бо чокҳои кушод бо баробаркунӣ бо лавозимоти мутобик: СВП, тақҳо, салибҳо чобачо карда мешавад.			
5	Бодғарҳо, ҳарорати баланд, инчунин қобилияти баланди қабилӣ сатҳ вақти кушоди кор ва вақти саҳеҳкуниро кам мекунанд.			

Шартҳои гузаронидани корҳо

Ҳангоми гузаронидани корҳо дар давоми 3 шабонарӯзи баъдина, ҳарорати ҳаво, асос ва лавҳа бояд дар фосилаи аз +5 °C то +30 °C бошанд. Ҳарорати омехтаи маҳлулӣ дар қараёни гузаронидани корҳо бояд аз +10°C то +30°C бошад. Сатҳ ҳангоми иҷроии корҳои берунӣ бояд аз боришоти атмосферӣ муҳофиза карда шавад.

Диққат

Роҳравӣ дар фарши рӯйпӯшкардашуда ва молидани чок на пештар аз 24 соат иҷозат дода мешавад. Фаёлкунии фаршҳо бо гармкунӣ, гузаронидани корҳои баъдина бо ГЛВ-и (гаҷтаҳтаи тобовар ба намай) рӯйпӯшкардашуда на пештар аз 3 шабонарӯз баъд аз чобачокунӣ лавҳа имконпазир аст.

Тавсифномаҳои нишондодашудаи муваққатӣ дар ҳарорати муҳити атроф (20±2) °C, намии нисбии ҳаво (60±10%) эътибордоранд, ва дар дигар шароити ҳарорати-намнокӣ тағйир ёфта метавонанд. Ҳангоми иҷроии корҳо аз дастурамалҳо оид ба бурдани корҳои умумисохтмонӣ ва техникаи бехатарӣ дар сохтмон дастур бояд гирифт. Пеш аз оғози чобачокунӣ лавҳаро нам накунад, ҷониби оқибӣ лавҳаро аз ҷанг ва ифлосиҳо тоза кунед. Дар қараёни гузаронидани корҳои омехтаи маҳлулӣ бояд давра ба давра омехта карда шавад. Тағйирёбии ранги омехта аз партия ба партия, вобаста аз ҷойи истеҳсол ва ғайра имконпазир аст. Ранги омехта ба мутобикат ба тавсифномаи техникаи маҳсулот таъсир наметунад.

Чораҳои эҳтиёт

Омехта ба дараҷаи 4-уми хатарнокӣ (моддаҳои камхатар) аз рӯи СтД 12.1.007 мансуб аст
Ҳангоми иҷроии корҳо аз дастпӯшакҳо, айнаҳои муҳофизатӣ, воситаҳои ҳифзи аъзоҳои нафасгир истифода баред
Расидани омехта ба пӯст ва чашмонро пешгирӣ кунед. Ҳангоми ба чашмон расидан дарҳол онҳоро бо миқдори зиёди об шӯед
АЗ ҚУДАКОН ЭҲТИЁТ КУНЕД!

Таркиб

Портландсемент, реги квартсӣ, иловаҳои функционалӣ.

Ҳамлу нақл ва нигоҳдорӣ

Омехта дар воситаҳои пӯшидаи нақлиётӣ тибқи қоидаҳои кашонидани борҳо ҳамлу нақл карда шавад. Лимчаҳо бо омехтаи хушк дар биноҳои пӯшидаи хушк дар шароити таъминкунандаи маҳфузии бандубаст ва пешгирӣ аз намнокӣ нигоҳ дошта шаванд. Муҳлати нигоҳдорӣ дар тараи истеҳсолкунанда – 12 моҳ аз рӯи истеҳсол бо риои шартҳои ҳамлу нақл ва нигоҳдорӣ.

Кафолати истеҳсолкунанда

Истеҳсолкунанда мутобикати омехтаро ба талаботи СтД Р 56387, дараҷаи С1 ТЕ ва ШТ 5745-261-51552155-2016 ПЛИТОНИТ В Профи ҳангоми аз ҷониби истеҳсолкунанда риоя карда шудани шартҳои ҳамлу нақл, нигоҳдорӣ ва нишондодҳои дастурамали мазкур кафолат медиҳад. Истеҳсолкунанда ҳангоми риоя накардан ба технологияи корҳо бо мавод, инчунин татбиқи гардидани он бо мақсад ва шартҳои бо дастурамали мазкур пешбиниғардида ҷавобгарӣ надорад. Фарқият аз вазни холис тибқи СтД 8.579-2002. Маҳсулот барои истифода дар ҳамаи намунаҳои сохтмони граждони иҷозат дода шудааст (Аэфф<370 Бк/кг, аз рӯи НРБ-99/2009 СанПин 2.6.1.2523-09).

Хароҷот

Хароҷоти мавод аз баландии дандонаҳои андоваи пӯлодини истифодашаванда вобаста аст				
Дарозии ҷониби баландтари лавҳа	то 20 см	аз 20 то 30 см	аз 30 то 60 см	беш аз 60 см
Баландии дандонаи андоваи пӯлодин, мм	6	8	10	12
Хароҷоти омехта ба 1 м², кг	3,98	5,3	6,63	7,95
Майдони лавҳаи чобачокардашуда, м², ҳангоми истифодабарии 25 кг ширеҷ	6,3	4,7	3,8	3,1

ХАДАМОТИ ДАСТГИРИИ

ИСТЕЪМОЛКУНАНДАГОН

8 (800) 555 - 71 - 67

www.plitonit.ru

e-mail: info@mc-bauchemie.ru