

Лойи андоваи PLITONIT МаксиСлой Универсал



25 кг

- ✓ Бо нахҳои мустаҳкамкунанда пурзӯр карда шудааст
- ✓ Тобовар ба тарқишҳо
- ✓ Тобовар ба нафӣ
- ✓ Барои корҳои дарунӣ ва фасадӣ
- ✓ Барои молидани дастӣ

PLITONIT

Plitonit
Deutsche
Qualität

ПРОФЕССИОНАЛ БУДАН ОСОН АСТ

Қабати молидан

5-50 мм



Боргирии дастурамал дар забони дигар/
Download the manual in another language
kz | az | uz | tj | kg | tm | am | ge | mn

Соҳаи татбиқкунӣ

Намудҳои рӯйпӯшкунӣ	
Керамогранит	+
Ғурагачи полимерӣ	+
Гулгоғазҳо	—
Лойи андоваи сементӣ	+
Лои андоваи гачӣ	+
Барои рангуборкунӣ	—
Намудҳои асос	
Бетон, оҳану бетон	+
Лои андоваи сементӣ, гидроизолатсияи сементӣ	+
Лои андоваи гачӣ	—
Хишт	+
Газоблок, керамзитоблок, пеноблок	+
Соҳаи корҳо	
Биноҳо бо намии меъёрӣ	+
Биноҳо бо намии баландшуда	+
Корҳои беруна (фасад, таҳкурсии ва ғайра)	+
Ҳавзҳо	—

Тавсифномаи техникӣ

Калонии бештарини донаҳои пуркунанда	0,63 мм
Таркиби донаҳо бо калонии баландтарин	На бештар аз 1,5%
Қабати молидан	5-50 мм
Миқдори об	
• ба 1 кг омехта	0,17-0,22 л
• ба 25 кг омехта	4,25-5,5 л
Қобилияти ҳаёти омехтаи маҳлулӣ баъд аз 5 дақиқа	120-150 мм
Қобилияти ҳаёти омехтаи маҳлулӣ баъд аз 40 дақиқа	На кам аз 110 МПа
Қобилияти нигоҳдории нафӣ	На кам аз 95%
Қобилияти ҳаёти омехтаи маҳлулӣ	4 соат
Ҳудуди мустаҳкамии маҳлул ғангоми фишор баъд аз 28 шабонарӯз	на кам аз 4 МПа
Қуввати пайваستшавии маҳлул бо бетон	На кам аз 0,3 МПа
Ҳарорат ғангоми истифодабарӣ	Аз -50°C то +60°C
Тамғаи маҳдуд аз рӯи тобоварӣ ба сармо	на камтар аз F75
Фаъолнокии самаранокии нисбии радионуклидҳои табиӣ	на бештар аз 370 Бк/кг

Омодакунии асос

1	Асосро аз ифлосӣ, чанг, равғанҳо, чарбуҳо, инчунин унсурҳои ҷудошаванда тоза кунед.
2	Пеш аз иҷрои корҳо асос ғангоми зарурият бояд бо таҳрангӣ PLITONIT коркард карда шуда бошад (ҷадвали интиҳоби таҳрангҳо дар поён оварда шудааст)

Асос бояд ба талаботи СП 71.13330.2017 мутобиқ ва дорои қобилияти кофии устуворӣ бошад. Асосҳои шаклдигаркунандаи намуди каркасӣ (қуттиҳо, ихотаҳо ва монанди он), кӣ аз ГКЛ, ГВЛ сохта шудаанд, бояд дорои сахтии баланд ва мутобиқ ба талаботи СП 163.1325800.20 бошанд

Интиҳоби таҳрангҳо, вобаста аз намуди асос дар биноҳо бо намнокии меъёрӣ

Намуди асос	PLITONIT Таҳрангӣ амиқ воридшаванда	PLITONIT Грунт 1	PLITONIT Таҳрангӣ Зичкунанда	PLITONIT БетонКонтакт
Бетон, оҳану бетон	—	—	—	+
Лои андоваи сементӣ/гидроизолатсия	+	1:5	—	—
Хишт	+	1:5	—	—
Газоблок, керамзитоблок, пеноблок	+	1:3	+	—

Омодакунии омехтаи маҳлулӣ ва молидан бо усули дастӣ

Барои омехтакунии омехтаи хушк обро аз обтаъминкунии нӯшоки истифода бурдан лозим аст.

Таносуб ҳангоми аралашкунии: ба 1 кг омехтаи хушк 0,17-0,22л об (4,25-5,5 л ба 25 кг)

1	Миқдори оби ҳарорати хонаро барои омехтакунии омехтаи хушк чен карда гиред
2	Омехтаи хушкро ба миқдори пешаки ченкардашуда андозед
3	Омехтаи хушк ва обро дар давоми 2-3 дақиқа бо ёрии миксери барқӣ ё ки пармаи барқӣ бо мулҳақа то ҳосил шудани консистенсияи якнамуда омехта кунед*
4	То таҳшиншавии маҳлул 5 дақиқа интизор шавед ва такроран омехта кунед.
5	Омехтаи маҳлулии андовагириро ба сатҳ бо андова ё ки бо андоваи пӯлодин партоед ё ки бо ёрии правило, андова ё ки андоваи пӯлодин моled

* суръати даврзани на бештар аз 600 гардиш/дақиқа

Шартҳои гузаронидани корҳо

Ҳангоми гузаронидани корҳо ва дар давоми 3 шабонарӯзи баъдина, ҳарорати ҳаво ва асос бояд дар фосилаи аз +5°C то +30°C бояд бошад. Ҳарорати омехтаи маҳлулӣ дар қараёни гузаронидани корҳо – аз +10°C то +30°C.

Чораҳои эҳтиёт

Омехта ба дараҷаи 4-уми хатарнокӣ (моддаҳои камхатар) аз рӯи Стд 12.1.007 мансуб аст
Ҳангоми иҷроиши корҳо аз дастпӯшакҳо, айнаҳои муҳофизатӣ, воситаҳои ҳифзи аъзоҳои нафасгирӣ истифода баред
Расидани омехта ба пӯст ва чашмонро пешгирӣ кунед. Ҳангоми ба чашмон расидан дарҳол онҳоро бо миқдори зиёди об шӯед
Аз КҶДАКОН ЭҶТИЁТ КҶНЕД!

Таркиб

Рег, портландсемент, пуркунандаи минералӣ, нахҳои мустаҳкамкунанда, иловаҳои модификатсиякунанда

Диққат

Ҳангоми иҷрокунии корҳои андовакунӣ бояд аз талаботи СП 71.13330.2017 «Рӯйпӯшҳои изолятсионӣ ва пардозӣ». Ҳангоми зуд хушк шудани сатҳи андова онро дар давоми шабонарӯзи якҷум бояд нам кард. Қойҳои пайвастро дар он ҷое, ки камтар намоёнанд, бояд қойгир кард. Дар ҳолати танаффус дар кор сатҳи ба анҷом нарасидаи андоваро бо қабурғаи тез (бо ёрии тасмаи часпак) бояд ба анҷом расонид. Ҳангоми андовакунии фасадҳои биноҳои барои таъминкунии пайвастишавии боэътимол панҷара (бо андозаи катакҳо 20x20 ё ки 40x40) кашида мешавад. Панҷара ба девор бо дюбелҳо дар тартиби шоҳмотӣ бо қадами 30 см барои пешгирии қатшавӣ ҳангоми молидани қабати андова мустаҳкам карда мешавад. Дар қараёни гузаронидани корҳо омехтаи маҳлулӣ бояд давра ба давра омехта карда шавад. Иловакунии миқдори иловагии об ба омехтаи маҳлулӣ омода манъ аст. Тавсифномаҳои нишондодашуда ҳангоми ҳарорати муҳити атроф 20±2°C, намнокии нисбии ҳаво 60±10% эътибор доранд. Рӯйкашкунӣ бо рӯйпӯшкунӣ ниҳой на пештар аз 5-7 шабонарӯз, бо шартӣ намнокии бақиявии намӣ на бештар аз 5% имконпазир аст. Пеш аз рӯйкашкунӣ бо лавҳаи керамикӣ, асосро бо ғрунтовкаи PLITONIT ё ки мастикаҳои гидроизоляциясионии PLITONIT ГидроЭласт ё ки PLITONIT WaterProof Sdandt коркард кардан лозим аст

Кафолати истеҳсолкунанда

Истеҳсолкунанда мутобикати омехтаро ба талаботи Стд 33083 ва ШТ 23.64.10-151-51552155-2022 ҳангоми риоя карда шудани шартҳои ҳамлу нақл, нигоҳдорӣ ва нишондодҳои дастурамали мазкур аз ҷониби истеҳсолкунанда кафолат медиҳад. Истеҳсолкунанда ҳангоми риоя накардан ба технологияи корҳо бо мавод, инчунин татбиқи гардидани он бо мақсад ва шартҳои бо дастурамали мазкур пешбиниғардида ҷавобғарӣ надорад. Фарқият аз вазни холис тибқи Стд 8.579-2001. Маҳсулот барои истифодабарӣ дар ҳамаи намуҳоҳои сохтмони гражданий (Аэфф <370 Бк/кг; I дараҷаи маводҳо аз рӯи СанПин 2.6.1.25.23-09 «Меъёрҳои бехатарии радиатсионӣ (НРБ 99/2009)» иҷозат дода шудааст

Ҳамлу нақл ва нигоҳдорӣ

Омехта дар воситаҳои пӯшидаи нақлиётӣ тибқи қоидаҳои кашонидани борҳо ҳамлу нақл карда шавад. Лимчаҳо бо омехтаи хушк дар биноҳои пӯшидаи хушк дар шароити таъминкунандаи маҳфузии бандубаст ва пешгирӣ аз намнокӣ нигоҳ дошта шаванд. Муҳлати нигоҳдорӣ дар тараи истеҳсолкунанда – 12 моҳ аз рӯзи истеҳсол бо риояи шартҳои ҳамлу нақл ва нигоҳдорӣ

Ҳароҷот

~1,25- 1,35 кг/м² ҳангоми ғавсии қабат 1 мм

ХАДАМОТИ ДАСТГИРИИ

ИСТЕЪМОЛКУНАНДАГОН

8 (800) 555 - 71 - 67

www.plitonit.ru

e-mail: info@mc-bauchemie.ru