

Ширеҷи насбкунии фиксатсияи бақувваттарини PLITONIT PLITOFLEX MONTAGE



280

- ✓ MS полимер
- ✓ 350 кг /м² – сарбории оғозӣ
- ✓ До 200% - дарозкунӣ то кандашавӣ
- ✓ 30 минут – сахтшавии аввалия
- ✓ Татбиқ дар дарун ва берун

PLITONIT Plitonit Deutsche Qualität

ПРОФЕССИОНАЛ БУДАН ОСОН АСТ

Барои часпонидани намудҳои дилхоҳи маводҳо, дар дарун ва беруни биноҳо мутобиқ аст

Боргирии дастурамал дар забони дигар/
Download the manual in another language
kz | az | uz | tj | kg | tm | am | ge | mn

Соҳаи татбиқкунӣ

Барои часпонидан ва насbkунӣ дар берун ва дарун, унсурҳои ба монанди: лавҳаҳои деворӣ, плитусҳо, остонаҳо, қубурҳои обрав, фитингҳои санитарӣ, оинаҳо, унсурҳои рӯйкашкунӣ лавҳавӣ (ҳангоми насbkунӣ тирезачаҳо, экранҳо, мизҳои ошхона ва ғайра) татбиқ карда мешавад, истифодабарӣ ба сифати алтернатива ба анкери кимёвӣ ҳангоми насbkунӣ сохторҳо ва элементҳои номутобиқ (насbkунӣ овезонаи мебели сабук ва техника ба асосҳои сусти минералӣ) имконпазир аст.

Намудҳои асосҳои часпонидашаванда	Деворҳо
Керамогранит	+
Лавҳаи керамикӣ	+
Санги табиӣ (устувор ба туршии сиркой)	+
Санги сунӣ	+
Шиша (аз он ҷумла, оинаҳо)	+
Пластик	+
Чӯб / фанера / ДСП / OSB ва ғайра	+
Филиз (аз он ҷумла алюминий)	+
Бетон ва маводҳои дигари минералӣ	+
Оргшиша / поликарбонат	-

* бо технологияи ҷобачокунии лавҳа дар ҳамҷоягӣ бо системаи "фарши гарм" дар сомонии plitonit.ru шинос шудан мумкин аст

Тавсифномаи техникӣ

Ранг	Сафед
Асос	STP полимер
Чоки ширеҷии минималӣ	2-3 мм
Реҷаи ҳароратии татбиқкунӣ	аз +5°C то +35°C
Реҷаи ҳароратии истифодабарӣ	аз -40°C то +90°C
Зичӣ	1,58 ± 0,03 г/см ³
Дарозшавӣ то кандашавӣ	200%

Омодакунӣ асос

1	Асосеро, ки ба он молидани ширеҷ талаб карда мешавад, аз ифлосӣ ва ҷанг тоза кардан, қисмҳои ҷудошударо нест кардан, беравған кардан ва хушконида лозим аст.
---	--

Тартиби иҷрои корҳо

1	Нӯги картриҷро буред ва мулҳақаро тоб диҳед.
2	Нӯги мулҳақаро таҳти андозаи чоки пешбинишуда буред (вале на кам аз 3 мм дар диаметр).
3	Картриҷро ба таппонча-дозатор гузored. Сатҳи баланди ҷаспаки маҳсулотро ҳангоми интиҳоби таппонча ба ҳисоб гиред.
4	Ширеҷро ба яке аз асосҳо бо тасмаҳо ба масофаи 10-15 см байни онҳо (барои таъмини ҳаракати ҳаво) моled.
5	Сатҳҳои часпонидашавандаро ба яқдигар пахш кунед.

Суфтакунӣ чоки нав бо андова иҷозат дода мешавад. Маводи сахтшударо бо ҳалкунанда, сахтшударо – танҳо бо усули механикӣ нест кардан мумкин аст

Шартҳои гузаронидани корҳо

Ҳангоми гузаронидани корҳо дар давоми 3 шабонарӯзи баъдина, ҳарорати ҳаво, ва асос ва лавҳа бояд дар фосилаи аз +5°C то +30°C бошанд.

Диққат

Пойдории пайвастагии насbkунӣ аз иҷроиши дурусти корҳо вобаста аст. Аз расидан ба ширеҷ дар давраи сахтшавии он ҳудудӣ кунед. Ба сатҳҳои яхбаста намолед. Аз расидан бо спиртҳо ё ки ҳалкунандаҳо дар вақти сахтшавӣ эҳтиёт кунед. Дар ҳолатҳое, ки ғутиши мунтазам ба об имконпазир аст, истифода набаред. Маҳсулот устувории баланд ба об (расишҳои давра ба давра), ҳалкунандаҳои алифатикӣ, рағғанҳои минералӣ, рағғанҳои молидани, туршӣ ва асосҳои бо об омехтакардашуда дорад. Устувории бад ба ҳалкунандаҳои нақҳатӣ, туршҳои консентронидашуда ва карбогидратҳои хлорноккардашуда.

Чораҳои эҳтиёт

ЭҲТИЁТ БОГЕД

Ҳангоми фурубарӣ хатарнок

Ҳангоми кор аз дастпӯшак, либоси махсус, васоити ҳифзи чашм истифода баред.

Баъд аз кор дастон, рӯро бодикқат шӯед.

ҲАНГОМИ БА ПЎСТ АФТИДАН бо миқдори зиёди об шӯед, агар барангезиш нагузарад, ба ёрии тиббӣ муроҷиат кунед.

ҲАНГОМИ БА ЧАШМ АФТИДАН: Бодикқат бо об дар давоми якчанд дақиқа шӯед. Линзаҳои контактиро гиред, агар онҳо истифода баред, ва, агар инро бо осонӣ кардан мумкин бошад ва шустани чашмро давом диҳед. Агар барангезиши чашмон нагузарад, ба ёрии тиббӣ муроҷиат кунед.

АЗ КЎДАКОН ЭҲТИЁТ КУНЕД!

Таркиб

STP полимер

Ҳамлу нақл ва нигоҳдорӣ

Дар воситаҳои нақлиёти пӯшидани таъминкунандаи муҳофиза аз таъсирҳои механикӣ кашонида шавад. Дар бандубасти пӯшидани истеҳсолкунанда дар биноҳои амборӣ дар шароити истиноқкунандаи афтидани ашёҳои бегона ва боришоти атмосферӣ ба ширеҷ нигоҳ дошта шавад. Дар ҳарорати аз +5°C то +25°C кашонида ва нигоҳ дошта шавад. Мӯҳлати нигоҳдорӣ дар тараи истеҳсолкунанда – 12 моҳ аз рӯзи истеҳсол.

Кафолати истеҳсолкунанда

Истеҳсолкунанда мутобиқати ширеҷи насбкуниро ба талаботи спетсификатсияи истеҳсолкунаанда ҳангоми риоя карда шудани шартҳои ҳамлу нақл, нигоҳдорӣ ва нишондодҳои дастурамали мазкур аз ҷониби истеҳсолкунанда кафолат медиҳад. Истеҳсолкунанда ҳангоми риоя накардан ба технологияи корҳо бо мавод, инчунин татбиқ гардидани он бо мақсад ва шартҳои бо дастурамали мазкур пешбиниғардида ҷавобғарӣ надорад.

Фарқият аз вазни холис тибқи СтД 8.579-2002.

Ҳароҷоти мавод

280 мл ба 11 м. тасма бо диаметри 5 мм

ХАДАМОТИ ДАСТГИРИИ

ИСТЕЪМОЛКУНАНДАГОН

8 (800) 555 - 71 - 67

www.plitonit.ru

e-mail: info@mc-bauchemie.ru