

PLITONIT

ПРОФЕССИОНАЛ БУДАН ОСОН АСТ



PLITONIT АнтиМороз – иловаи маҷмуавии пластификатсиякунанда бо самараи зиддисармо барои омехтаҳои маҳлулӣ ва бетонӣ



Илова барои модификатсияи хусусиятҳои омехтаҳои маҳлулӣ ва бетонӣ таъин гардидааст. Сахтшавиро дар ҳарорати то -25°C ҳангоми риояи қоидаҳои бетонкунии зимистонӣ ва СП 70.13330 (қисмати 5 б. 5.11) таъмин мекунад. Самараи пластификатсиякунӣ ва устуворсозӣ (ба қабат ҷудошавии маҳлул) дорад. Технологиго бештар карда, ҳосилшавии тарқишҳо дар маҳлулҳои худсозро паст мекунад. Моддаҳои агрессивӣ ба бетон ва маҳлулро надорад. Дар ҳароратҳои аз $+20^{\circ}\text{C}$ ва бештар мустаҳкамшавии бетонҳо ва маҳлулҳои модификатсиянашударо метезонад. Воридкунии илова ҳангоми омодакунии сохторҳои оҳану бетон бо арматураи шиддатшаванда, бо арматураи шиддатношавандаи диаметраш 5 мм ва камтар иҷозат дода намешавад.

Бандубаст — канистраҳои пластикии 3 л, 10 л.

- Устуворӣ ба сарморо баланд мекунад
- Мустаҳкамшавиро суръат мебахшад
- Барои омехтаҳо ва бетонҳои сементӣ-реғӣ.
- Консентрат

Хароҷоти мавод

Самараи талабкардашаванда	Тартиби гузаронидани корҳо	Хароҷоти илова, литр ба 100 кг моддаи хушк			
		Семент	ОСР М150	ОСР М200	ОСР М300
Тезонидани мустаҳкамшавӣ	аз $+20^{\circ}\text{C}$	0,48 л	0,08 л 0,12 л	0,11 л 0,14 л	0,13 л 0,17 л
Самараи зиддисармо	ах $+5^{\circ}\text{C}$ то -5°C	0,68 л	0,12 л 0,16 л	0,15 л 0,2 л	0,19 л 0,24 л
	аз -6°C то -10°C	0,8 л	0,14 л 0,19 л	0,18 л 0,23 л	0,22 л 0,28 л
	аз -11°C то -15°C	1,2 л	0,2 л 0,29 л	0,26 л 0,35 л	0,34 л 0,42 л
	аз -16°C то -25°C	1,6 л	0,27 л 0,38 л	0,35 л 0,46 л	0,45 л 0,56 л

Усули татбиқ

Воридкунии омехта бояд дар ҷараёни омехтакунии омехтаи бетонӣ ё ки маҳлулӣ бо оби омехташаванда ба амал ояд, ҳамзамон самараи пластификатсиякунандаи иловаро ба назар гирифтани ва миқдори обро ба 15-20% кам кардан лозим аст. Самаранокии илова ҳангоми миқдори минималии оби омехташаванда меафзояд. Иловакунии илова бевосита ба омехтаи хушк манъ карда мешавад.

Тавсияҳо ҳангоми татбиқ дар бетонҳо ва маҳлулҳо

- барои истеҳсоли бетон ё ки маҳлул пуркунандаҳои гармро истифода бурдан лозим аст;
- ҳарорати тавсиядодашудаи омехтаи бетонӣ ё ки маҳлулӣ дар ҳароратҳои манфӣ — на кам аз +25°C;
- татбиқ кардани сементҳои баландтаъға ва зуд сахтшаванда бо гармиҷудокунии баланд;
- сатҳи бетон ё ки маҳлул барои пешгирии намӣ дар оқибати яхкунӣ баъд аз анҷоми корҳо бо қабати маводи гидроизолатсионӣ (рубероид, пленкаи полиэтиленӣ ва ғайра) пӯшида шавад; бетон ё ки маҳлули нав рехташударо аз гумшавии интенсивии гармӣ бояд ҷимоя кард (бо маводи изолатсиякунандаи гармӣ), аз рӯи имконият ташкил кардани гармии иловагӣ;
- асосро ҳангоми молидани омехтаи маҳлулӣ +10°C бояд гарм кард;
- татбиқ дар маҳлулҳои модификатсияшуда (омехтаҳои хушки сохтмони истеҳсоли корхонавӣ) тавсия дода намешавад, агар дигараш дар дастурамал оид ба татбиқи он гуфта нашуда бошад.

Тавсифномаи техникӣ

Намуди беруни	Моеъи ҷигарранг
Ҳиссаи вазнии моддаи хушк, %	40-44
Зичӣ, г/см ³	1,24-1,27
Нишондиҳандаи фаъолнокии ионҳои водородӣ (pH)	8,0-11,0
Таркиби CL-, %, на беш аз	7,4

Чораҳои эҳтиёт

Илова ба дараҷаи 4-уми хатарнокӣ (моддаҳои камхатар) аз рӯи СтД 12.1.007 мансуб аст. Ҳангоми иҷроиши корҳо аз дастпӯшакҳо, айнакҳои муҳофизатӣ, воситаҳои ҳифзи аъзоҳои нафасгирӣ истифода баред. Расидани илова ба пӯст ва чашмонро пешгирӣ кунед. Ҳангоми ба чашмон расидан дарҳол онҳоро бо миқдори зиёди об шӯед. АЗ КҶДАКОН ЭҶТИЁТ КҶНЕД!

Шартҳои кашонидан ва нигоҳдорӣ

Ҳамлу нақл ва нигоҳдори ро дар ҳароратҳои на пасттар аз -20°C ва на бештар аз +40°C дар тараи герметикӣ пӯшидашуда, бо эҳтиёткунӣ аз таъсири нурҳои бевоситаи офтоб ба амал бароварда шавад. Ҳангоми ҳамлу нақл дар шароити ҳароратҳои манфӣ таҳшин имконпазир аст, ки ҳангоми гармкунӣ ва бодикҷат омехтакунӣ бе гумкунии хусусияти маҳсулот ҳал мешавад.

Таркиб

Маҳлули оби лигносулфанатҳо ва намакҳои туршиҳои ноорганикӣ.

Кафолати истеҳсолкунанда

Истеҳсолкунанда мутобиқати иловаро ба талаботи шартҳои техникӣ ҳангоми риоя карда шудани шартҳои ҳамлу нақл, нигоҳдорӣ ва нишондодҳои дастурамали мазкур аз ҷониби истеъмолкунанда кафолат медиҳад. Муҳлати кафолати нигоҳдорӣ дар тараи истеҳсолкунанда — 24 моҳ аз рӯзи истеҳсол.

Иттилооти логистикӣ барои канистраи 3 л.

Штрих-коди фардӣ 4607013043060

Штрих-коди гурӯҳӣ 14607013043067

Миқдори зарфҳо дар қуттӣ — 6 дона

Миқдори зарфҳо дар паллет — 144 дона

Иттилооти логистикӣ барои канистраи 10 л

Штрих-коди фардӣ 4607013043077

Миқдори канистрҳо дар паллет — 40 дона