

PLITONIT

ПРОФЕССИОНАЛ БУДАН ОСОН АСТ



PLITONIT Антифриз – иловаи зиддисармой барои омехтаҳои маҳлулӣ ва бетонӣ



Илова ба омехтаҳои бетонӣ ва маҳлули барои истеҳсоли сохторҳои бетонӣ ва оҳану бетонӣ барои сохтмони граждони, саноати ва нақлиёти таъингардида татбиқ карда мешавад. Барои бурдани корҳо дар ҳарорати -35°C имкон медиҳад. Дар ҳароратҳои аз $+20^{\circ}\text{C}$ ва баландтар мустаҳкамшавии бетонҳо ва маҳлулҳои модификатсиянашударо метезонад. Истифодабарии илова ҳамчун ба омехтаҳои хушк сохтмони ПЛИТОНИТ имконпазир аст. Воридкунии илова ҳангоми сохторҳои зерини оҳану бетон иҷозат дода намешавад: бо арматураи шиддатдодашаванда; бо арматураи шиддатдоданамешуда бо диаметри 5 мм ва камтар; дар шароити нам ё ки тар, инчунин дар муҳитҳои агрессивӣ истифодамешуда.

Бандубаст — канистраҳои пластикии 3 л, 10 л.

- Устуворӣ ба сарморо баланд мекунад
- Мустаҳкамшавиро суръат мебахшад
- Барои омехтаҳои модификатсияшуда, СПС ва бетонҳо
- Концентрат

Хароҷоти мавод

татбиқ бо омехтаҳои модификатсиянашудаи сементӣ-регӣ

Самараи талабкардашаванда	Тартиби гузаронидани корҳо	Хароҷоти илова, литр ба 100 кг моддаи хушк			
		Семент	ОСР М150	ОСР М200	ОСР М300
Тезонидани мустаҳкамшавӣ	аз $+20^{\circ}\text{C}$	0,77 л	0,13 л 0,18 л	0,17 л 0,22 л	0,22 л 0,27 л
Самараи зиддисармо	ах $+5^{\circ}\text{C}$ то -5°C	1,15 л	0,2 л 0,28 л	0,25 л 0,33 л	0,32 л 0,4 л
	аз -6°C то -10°C	1,54 л	0,26 л 0,37 л	0,34 л 0,45 л	0,43 л 0,54 л
	аз -11°C то -15°C	1,92 л	0,33 л 0,46 л	0,42 л 0,56 л	0,54 л 0,67 л
	аз -16°C то -25°C	2,31 л	0,39 л 0,55 л	0,51 л 0,67 л	0,65 л 0,81 л
	аз -26°C то -35°C	3,08 л	0,52 л 0,74 л	0,68 л 0,89 л	0,86 л 1,08 л

татбиқкунӣ бо CCC PLITONIT

Самараи талабкардашаванда	Тартиби гузаронидани корҳо	Хароҷоти илова, литр ба 25 кг моддаи хушк		
		МастерКладки, T1+	P1 pro	Тезонидашуда, В пурзӯркардашуда, В+, С
Тезонидани мустаҳкамшавӣ	аз +20°C	0,05 л	0,07 л	0,08 л
Самараи зиддисармо	ах +5°C то -5°C	0,07 л	0,1 л	0,12 л
	аз -6°C то -10°C	0,1 л	0,13 л	0,15 л
	аз -11°C то -15°C	0,12 л	0,17 л	0,19 л
	аз -16°C то -25°C	0,16 л	0,2 л	0,23 л
	аз -26°C то -35°C	0,19 л	0,27 л	0,31 л

Усули татбиқ

Воридкунии илова бояд дар қараёни омехтакунии омехтаи бетонӣ ё ки маҳлулӣ дар ҳамҷоягӣ бо оби омехтакунӣ ба амал бароварда шавад. Самаранокии илова ҳангоми миқдори минималии оби омехташаванда меафзояд. Иловакунии илова бевосита ба омехтаи хушк манъ карда мешавад.

Тавсияҳо ҳангоми татбиқ дар бетонҳо ва маҳлулҳо

- барои истехсоли бетон ё ки маҳлул пуркунандаҳои гармро истифода бурдан лозим аст;
- ҳарорати тавсиядодашудаи омехтаи бетонӣ ё ки маҳлулӣ дар ҳароратҳои манфӣ — на кам аз +25°C;
- татбиқ кардани сементҳои баландтамға ва зуд сахтшаванда бо гармиҷудокунии баланд;
- сатҳи бетон ё ки маҳлул барои пешгирии намӣ дар оқибати яхкунӣ баъд аз анҷоми корҳо бо қабати маводи гидроизолятисонӣ (рубероид, пленкаи полиэтиленӣ ва ғайра) пӯшида шавад; бетон ё ки маҳлули нав рехташударо аз гумшавии интенсивии гармӣ бояд ҳимоя кард (бо маводи изолятсиякунандаи гармӣ), аз рӯи имконият ташкил кардани гармии иловагӣ;
- асосро ҳангоми молидани омехтаи маҳлулӣ +10°C бояд гарм кард;

Тавсифномаи техникӣ

Намуди берунӣ	Моеъи ранги ҳаворанг-кабуд, мавҷудияти таҳшинҳои ночиз иҷозат дода мешавад
Ҳиссаи вазнии моддаи хушк, %	на кам аз 35
Зичӣ, г/см³	1,27-1,31
Нишондиҳандаи фаъолнокии ионҳои водородӣ (pH)	5,0-10,0
Таркиби CL-, %, на беш аз	9

Чораҳои эҳтиёт

Илова ба дараҷаи 4-уми хатарнокӣ (моддаҳои камхатар) аз рӯи СтД 12.1.007 мансуб аст. Ҳангоми иҷроиши корҳо аз дастпӯшакҳо, айнакҳои муҳофизатӣ, воситаҳои ҳифзи аъзоҳои нафасгирӣ истифода баред. Расидани илова ба пӯст ва чашмонро пешгирӣ кунед. Ҳангоми ба чашмон расидан дарҳол онҳоро бо миқдори зиёди об шӯед. АЗ КҶДАКОН ЭҶТИЁТ КУНЕД!

Шартҳои кашонидан ва нигоҳдорӣ

Ҳамлу нақл ва нигоҳдорино дар ҳароратҳои на пасттар аз -25°C ва на бештар аз +40°C дар тараи герметикӣ пӯшидашуда, бо эҳтиёткунӣ аз таъсири нурҳои бевоситаи офтоб ба амал бароварда шавад. Ҳангоми ҳамлу нақл дар шароити ҳароратҳои манфӣ таҳшин имконпазир аст, ки ҳангоми гармкунӣ ва бодикӯшат омехтакунӣ бе гумкунии хусусияти маҳсулот ҳал мешавад.

Таркиб

Маҳдули оби намакҳои туршиҳои органикӣ ва ноорганикӣ.

Кафолати истеҳсолкунанда

Истеҳсолкунанда мутобиқати иловаро ба талаботи шартҳои техникӣ ҳангоми риоя карда шудани шартҳои ҳамлу нақл, нигоҳдорӣ ва нишондодҳои дастурамали мазкур аз ҷониби истеъмолкунанда кафолат медиҳад. Мӯҳлати кафолатии нигоҳдорӣ дар тараи истеҳсолкунанда — 24 моҳ аз рӯзи истеҳсол.

Иттилооти логистикӣ барои канистраи 3 л.

Штрих-коди фардӣ 4607013046030

Штрих-коди гурӯҳӣ 14607013046037

Миқдори зарфҳо дар қуттӣ — 6 дона

Миқдори зарфҳо дар паллет — 144 дона

Иттилооти логистикӣ барои канистраи 10 л

Штрих-коди фардӣ 4607013046023

Миқдори канистрҳо дар паллет — 40 дона