

PLITONIT Эстрих – илова барои баландбардории технологӣ будани омехта Ҷангоми сохтани кашиши нимхушк



Маҳсулот барои баландбардории технологӣ будани корҳо Ҷангоми молидан, ҳамворкунӣ ва соидани кашиши нимхушк бо таносуби пасти омехтаи обу семент Ҷангоми истеҳсоли кашиши нимхушк, лавҳаи роҳравҳо, сангҳои бетонӣ ва канори роҳравҳо татбиқ карда мешавад.

Бандубаст — зарфи пластикӣ 10 л.

- ҳамворшавиро осон мекунад
- мустаҳкамиро баланд мебардорад
- хароҷоти сементро ба 10-20% кам мекунад
- сифати сатҳро беҳтар мекунад

Хароҷоти мавод

1-1,5 л ба 100 кг семент

Усули татбиқ

Илова дар ҳамҷоягӣ бо оби омехтакунӣ ворид карда мешавад ва пурра тар шудани зарраҳои сементро таъмин мекунад, бо ин ташаккули санги сементи ба тамоми амиқии кашиш расида мешавад. Барои расидан ба консистенсияи талаб карда мешудаи кашиши нимхушк, инчунин нигоҳдории тамға аз рӯи мустаҳкамӣ, Ҷангоми пастшавии миқдори сементи ворид карда мешуда ба 10-20% бе тағйирот гузоштани оби истифодамешуда тавсия дода мешавад. Дар ин ҳолат хусусияти мустаҳкамии омехта бо таркиби ками семент ва иловаи PLITONIT Эстрих дар ҳамон дараҷаи омехтаи аввалаи беомехта бо миқдори аввалаи семент боқӣ мемонад. Воридкунии илова бевосита ба омехтаи хушк манъ карда мешавад.

Технологияи кашиши нимхушк ҷобаҷогузори омехта аз рӯи қисми ҷудокунандаро, ки аз плёнкаи полиэтиленӣ ё ки пенополистирол буда метавонад, пешбинӣ мекунад. Инчунин ҷудокунии қабати ҳамворкунанда ва унсурҳои сохторӣ (деворҳо, ҷудокунандаҳо, сутунҳо, қубурҳо ва ғайра) бо ёрии тасмаи демпферӣ зарур аст.

Нигоҳубини кашиш. Дар вақти гузаронидани корҳо ва баъд аз ҷобаҷокунӣ кашиш таъминкунии нигоҳдории ҳарорат дар ҳудуди аз +5°C то +30°C намии нисбии ҳаво на камтар аз 60% зарур аст. Дар давоми 3 шабонарӯзи баъдина сатҳро аз нурҳои бевоситаи офтоб, бодғарҳо муҳофиза кардан лозим аст.

Бартарияти асосӣ

Осонии гузаштани омехта дар рӯдаҳои резиниро таъмин мекунад, вақти корро кӯтоҳ карда, барои ҳамворкунии майдони калони сатҳ дар вақти хушк имкон медиҳад, сифати сатҳи рӯйро беҳтар карда, мустаҳкамии ниҳии рӯйпӯшро баланд мебардорад.

Хусусиятҳои иловагӣ

- имконияти пасткунии хароҷоти сементро таъмин мекунад
- устуворӣ ба хӯрдашавии таҷҳизотро барои омодакунӣ ва ҷобаҷогузориҳои кашишро баланд мебардорад (парраи омехтакунанда, пайвастиҳои рӯдаҳои резинӣ, диски мошини соянда, асбоби усто)
- устуворӣ ба тарқишро дар қабати тунук баланд мебардорад (аз 20 мм)
- барои кор кардан дар ҳароратҳои паст ва манфӣ ҳангоми татбиқи ҳамҷоя бо иловаи зиддисармоии ПЛИТОНИТ Антифриз бо шартӣ воридкунии ҷудогонаи иловаҳо ба омехтаи корӣ - аввал иловаи зиддисармой, баъдан Эстрихро ворид кардан имкон медиҳад.

Ресепти стандартии кашиши нимхушк (200 л)*

Семент	40-50 кг
Рег	200 кг
Об	18-22 л
Фибра	50 г
Иловаи PLITONIT Эстрих	400-500 мл

*таносуби ниҳой аз тавсифномаҳои маводҳои истифодашаванда ва мақсадҳои иловакунии илова вобаста мебошад

Тавсифномаи техникӣ

	Минимум	Максимум
Ранг	Сафед	Сафед
Зичӣ, кг/м ³	990	1020
Бақияи хушк, %	8	11
РН-и маҳлул	4	9
Воягузориҳои оптималӣ, % аз вазни семент	1	1,5

Чораҳои эҳтиёт

Илова ба дараҷаи 4-уми хатарнокӣ (моддаҳои камхатар) аз рӯи СтД 12.1.007 мансуб аст. Ҳангоми иҷроиши корҳо аз дастпӯшакҳо, айнакҳои муҳофизатӣ, воситаҳои ҳифзи аъзоҳои нафасгирӣ истифода баред. Расидани илова ба пӯст ва чашмонро пешгирӣ кунед. Ҳангоми ба чашмон расидан дарҳол онҳоро бо миқдори зиёди об шӯед. АЗ КҶДАКОН ЭҶТИЁТ КУНЕД!

Шартҳои кашонидан ва нигоҳдорӣ

Ҳамлу нақл ва нигоҳдориро дар ҳароратҳои на пасттар аз +5°C ва на бештар аз +40°C дар тараи герметикӣ пӯшидашуда, бо эҳтиёткунӣ аз таъсири нурҳои бевоситаи офтоб ба амал бароварда шавад.

Таркиб

Об, эфирҳои поликарбоксилатӣ, модификаторҳо.

Кафолати истеҳсолкунанда

Истеҳсолкунанда мутобиқати иловаро ба талаботи ШТ 20.59.57-234-51552155-2020 ҳангоми риоя карда шудани шартҳои ҳамлу нақл, нигоҳдорӣ ва нишондодҳои дастурамали мазкур аз ҷониби истеҳсолкунанда кафолат медиҳад.

Истеҳсолкунанда ҳангоми риоя накардан ба технологияи корҳо бо мавод, инчунин татбиқ гардидани он бо мақсад ва шартҳои бо дастурамали мазкур пешбиниғардида ҷавобғарӣ надорад. Мухлати кағолати ниғоҳдорӣ дар тараи истеҳсолкунанда - 24 моҳ аз рӯзи истеҳсол.

Иттилооти логистикӣ барои канистраи 10 л

Штрих-коди фардӣ 4607013045200 Миқдори канистрҳо дар паллет – 40 дона