

PLITOSIL Pro – герметики баландчандири санитарии сахтшавии туршӣ барои биноҳои нам



Герметики якҷузӣи силиконии баландчандиди санитарии сахтшавии туршӣ бо иловаҳои фунгисидӣ барои сохтани пайваستшавиҳои васлӣ дар биноҳо бо речаи баландкардашудаи намнокӣ, ба монанди ҳуҷраҳои ванна, душхонаҳо, ҳоҷатхонаҳо, ҳуҷраҳои покшӯй ва ғайра. Барои герметизатсияи чокҳои кунҷӣ ва компенсатсионӣ дар сохторҳои гирифтор ба деформатсияҳои механикӣ ва/ё ки термикӣ. Чоки мустақкам ва ҳамзамон баландчандири тобовар ба шаклдигаркунӣ то 150% ва монеъашаванда ба воридшавии намиро ҳосил мекунад. Дар асосҳои гирифтор ба таъсирҳои баланди ҳароратӣ (фаршҳои гармхаванда) истифода шуда метавонад. Истифодабарӣ ба сифати соидани чокҳои байнилавҳавӣ дар сатҳҳои гирифторнашаванда ба таъсирҳои молидашаванда иҷозат дода мешавад. Ҳангоми сохтмон ва таъмири биноҳо ва иншоотҳои манзилӣ ва ҷамъиятӣ, инчунин дар муассисҳои таълимӣ-тарбиявӣ, муассисаҳои кӯдакона, томактабӣ, мактабӣ ва тиббӣ (аз он ҷумла, табобатӣ-профилактикӣ ва санаторӣ-осоишгоҳӣ), дар хонасозии камқабата татбиқ карда мешавад.

Бандубаст — картриҷи 280 мл

- баландчандир — шаклдигаркунӣ то 150% бе вайроншавӣ
- ба ҳосилшавии мағор ва замбуруғ устувор
- бе ҳалкунандаҳо
- дар асоси сирко

Хароҷоти мавод

280 мл ба 11 м. тасма бо диаметри 5 мм

Шартҳои гузаронидани корҳо

Ҳангоми гузаронидани корҳо ва дар давоми 3 шабонарӯзи баъдина, ҳарорати ҳаво, асос ва лавҳа бояд дар ҳудуди аз +5°C то +30°C бошад. Дар ҳолате, агар мавод ях кунонида шуда бошад, ба истифодабарии он на пештар аз нигоҳдорӣ дар давоми 24 соат дар ҳарорати хона аз +10°C то +25°C иҷозат дода мешавад. Гармкунӣ бо мақсади пештар аз ях фаровардан иҷозат дода намешавад.

Омодакунии асос

Асосро, ки ба он молидани герметик талаб карда мешавад, аз ифлосӣ ва чанг тоза кардан, қисмҳои ҷудошударо нест кардан, беравған кардан ва хушконидан лозим аст.

Тартиби кор

Нӯги картриҷро буред ва мулҳақаро тоб диҳед. Биничаи мулҳақаро таҳти чоки пешбинишуда таҳти кунҷӣ 45° буред. Картриҷро ба таппонча-дозатор гузоред ва чокро бо герметик баробар пур кунед. Бақияҳоро бо ёрии андоваи махсус нест кунед. На дертар аз 20 дақиқа баъд аз молидан, чокро бо маҳлули махсуси собунӣ тар кунед ва онро моled. Полимеризатсия таҳти намнокии атмосферӣ, ки сатҳи он бояд на камтар аз 50% бошад, ба амал меояд. Бақияҳои полимергардидаи герметикро аз сатҳ бо усули механикӣ нест кунед.

Диққат

Пойдории пайвастагии чандири насбшуда аз иҷроиши дурусти корҳо вобаста аст. Герметики полимершуда чандириро ҳангоми алоқа бо канорҳои чок, бе алоқа бо асос нигоҳ медорад! Барои пешгирии расидани герметики молидашаванда бо асос ба чок пешакӣ ноқили стандартиро аз пенополиэтиленӣ кафккунонидашуда, бо ин ҷудо кардани асос аз қабати герметик гузоштан лозим аст. Герметики силиконӣ ба маводи ноқил адгезия надорад, ки мавҷудияти 2 ҷониби алоқайи адгезионии талабкардашавандаро таъмин мекунад.

Ҳангоми васеъгии чок 10 мм чуқурии он низ ҳамон қадар бояд бошад. Дар ҳолате, агар чок васеъгии то 20 мм дошта бошад, чуқурии он бояд на кам аз 10 мм бошад. Ҳангоми васеъгии чок беш аз 20 мм чуқурии он бояд $\frac{1}{2}$ васеъии онро ташкил диҳад.

Пеш аз татбиқ бо санги табиӣ мутобикати маводҳоро дар қитъаи санҷишӣ санҷидан лозим аст. Ба алоқайи герметик бо бетонҳои ҳамаи намудҳо, маҳлулҳои сементӣ, латун, мис, рух, сурб ва маводҳои битумдор роҳ надихед.

Чораҳои эҳтиёт

ЭҲТИЁТ БОШЕД

-Ҳангоми фурубарӣ хатарнок

-Ҳангоми кор аз дастпӯшак, либоси махсус, васоити ҳифзи чашм истифода баред.

-Баъд аз кор дастон, рӯйро бодикқат шӯед.

-Ҳангоми истифодабарии маҳсулот тамоку накашед, хӯрок нахӯред.

-Танҳо дар ҳавои кушод ё ки дар бинои ҳавояш хуб тозашаванда истифода баред.

-ҲАНГОМИ БА ПЎСТ АФТИДАН бо миқдори зиёди об шӯед, агар барангезиш нагузарад, ба ёрии тиббӣ муроҷиат кунед.

-ҲАНГОМИ БА ЧАШМ АФТИДАН: Бодикқат бо об дар давоми якчанд дақиқа шӯед. Линзаҳои контактиро гиред, агар онҳо истифода баред, ва, агар инро бо осонӣ кардан мумкин бошад ва шустанӣ чашмро давом диҳед. Агар барангезиши чашмон нагузарад, ба ёрии тиббӣ муроҷиат кунед.

-Дар ҷойи дастнорасӣ кӯдакон нигоҳ доред!

Таркиб

каучуки моеъи силиконӣ, агенти вулканизатсиякунанда

Шартҳои кашонидан ва нигоҳдорӣ

Дар воситаҳои нақлиёти пӯшидани таъминкунандаи муҳофиза аз таъсирҳои механикӣ кашонида шавад. Дар бандубасти пӯшидани истеҳсолкунанда дар биноҳои амборӣ дар шароити истиснокунандаи афтидани ашёҳои бегона ва боришоти атмосферӣ ба герметик нигоҳ дошта шавад. Дар ҳарорати аз +5°C то +25°C ҳамлу нақл кунед ва нигоҳ доред. Маҳсулот дар ҳарорати манфии ҳаво кашонида шуда метавонад. Яхкунонии на бештар аз 5 давра дар ҳарорати -35°C иҷозат дода мешавад. Мӯҳлати нигоҳдорӣ дар тараи истеҳсолкунанда – 15 моҳ аз рӯзи истеҳсол.

Кафолати истеҳсолкунанда

Истеҳсолкунанда мутобиқати герметикаро ба талаботи шартҳои СтД Р 59523-2021 ҳангоми риоя карда шудани шартҳои ҳамлу нақл, нигоҳдорӣ ва нишондодҳои дастурамали мазкур аз ҷониби истеҳсолкунанда кафолат медиҳад. Истеҳсолкунанда ҳангоми риоя накардан ба технологияи корҳо бо мавод, инчунин татбиқ гардидани он бо мақсад ва шартҳои бо дастурамали мазкур пешбиниғардида ҷавобгарӣ надорад. Фарқият аз вазни ҳолис тибқи СтД 8.579-2002. Маҳсулот барои истифода дар ҳамаи намудҳои сохтмони граждани иҷозат дода шудааст (Аэфф<370 Бк/кг, аз рӯи НРБ-99/2009 СанПин 2.6.1.2523–09).

Тавсифномаи техникӣ

Соҳаи татбиқ	барои корҳои дарунӣ ва берунӣ истифода
Васеъгии иҷозатдодашудаи чок	5-30 мм
Ҳарорати татбиқ	аз +5°C то +40°C
Ҳарорат ҳангоми истифодабарӣ	аз -45°C то +150°C
Чандирӣ	150%
Алоқа бо оби нӯшоки	баъд аз 24 соат баъди молидан

Иттилооти логистикӣ

Штрих-кодҳо фардӣ:

сафед	4607013047525
шаффоф	4607013047532
сиёҳ	4607013047563
устухони фил	4607013047570
сафеди ширӣ	4607013047587
зардтоб	4607013047594
карамелӣ	4607013047600
хокистарранг	4607013047617
титанӣ	4607013047624
хокистаранги кушод	4607013047631
шоколад	4607013047648

Штрих-кодҳои гурӯҳӣ:

сафед	24607013047529
шаффоф	24607013047536
сиёҳ	24607013047567
устухони фил	24607013047574
сафеди ширӣ	24607013047581
зардтоб	24607013047598
карамелӣ	24607013047604
хокистарранг	24607013047611
титанӣ	24607013047628
хокистаранги кушод	24607013047635
шоколад	24607013047642

Миқдори картриҷҳо дар қуттӣ – 12 дона.

Миқдори картриҷҳо дар паллет – 1776 дона.