

PLITONIT Hidrolenta SuperElast



10 m

- ✓ Kislotalarga chidamliligi
- ✓ Bino tashqarisi va ichkarisidagi ishlar uchun
- ✓ Yuqori elastiklik
- ✓ > 2,5 atm suv bosimiga bardosh beradi

PLITONIT Plitonit
Deutsche
Qualität
PROFESSIONAL BO'LISH OSON

Ichki va tashqi foydalanish uchun elastik gidrozolyatsiya lentasi



Boshqa tilda yo'riqnomani yuklab olish/
Download the manual in another language
kz | az | uz | tj | kg | tm | am | ge | mn

Qo'llanish sohasi

Mahsulot ichki va tashqi burchaklarni, "pol-devor" tutashgan joylarni, deformatsion choklarni, chiqarish quvurlarini, nam xonalar va inshootlardagi to'kish teshiklarini gidrozolyatsiya qilish uchun mo'ljallangan: basseynlarni gidrozolyatsiya qilish, dush (shu jumladan, poddonsiz dush), vanna xonalari, yerto'lalar, balkonlar, terrasalar, ishlab chiqarish xonalari (shu jumladan, oziq-ovqat sanoati) va boshqalar.

Ishlarni bajarish tartibi

1	Mo'yqalam yoki shpatel bilan tutashish yuzalariga, shuningdek, kommunikatsiyalar va slivlarning kirish joylariga gidrozolyatsiyalovchi eritma qatlami surtiladi.*
2	PLITONIT HidroLenta gidrozolyatsiya lentasini nam gidrozolyatsiya qatlamiga joylashtiring.
!	Gidrozolyatsiya lentasi bir tomoni bilan zichlamasdan pastga shunday joylashtiriladiki, u tutashma/chokni to'liq yopadi.
4	Barcha "pufakchalarni" olib tashlash uchun surtilgan eritmaga silliq metall/plastik shpatel yoki valik bilan gidrozolyatsiya lentasini bosing.**
!	Lentalar, burchak elementlari va manjetlarning choklari 5-7 sm qoplama bilan yotqizilishi kerak.
!	Keyingi gidrozolyatsiya qatlami lentaning chetiga surtiladi, shunda uning o'rta qismi ochiq qoladi, oldingi gidrozolyatsiya qatlami esa qattiqlashishi, lekin baribir nam bo'lishi kerak.

* Yopishtiriladigan tasma yoki manjetaning enidan surtish zonasi bir necha santimetrga katta bo'lishi kerak. Gidrozolyatsion lentani yotqizishdan oldin yuzaga tashqi va ichki burchaklar, devor va pol uchun manjetalar joylashtiriladi.

** Deformatsion choklarda gidrozolyatsiyalovchi tasmani "omega" sirtmog'i shaklida joylashtirish kerak.

Texnik xarakteristikalar

Qalinligi	~ 0,7 mm
Kengligi	120 mm
Uzunligi	10 m
Ishchi harorat	-30°C...+ 90°C
Bardosh beradigan suv bosimi:	>2,5 Atm
Yoriqqacha ko'ndalang taranglik:	>200%

Tashish va saqlash

Yuklarni tashish qoidalariga muvofiq yopiq transport vositalarida tashish. Qadoqning butun saqlanishini ta'minlaydigan yopiq xonalarda saqlash. Ishlab chiqaruvchining tarasida saqlash muddati – ishlab chiqarilgan kundan boshlab 24 oy. Ishlab chiqarilgan sanasi qadoqda ko'rsatilgan.

Muhim maslahatlar

PLITONIT HidroLenta polimer gidrozolyatsiya mastikasi PLITONIT HidroElast yoki polimer-sement elastik gidrozolyatsiyasi PLITONIT HidroElast 2K bo'lgan tizimda qo'llaniladi.

ISTE'MOLCHILARNI QO'LLAB-QUVVATLASH

XIZMATI

8 (800) 555 - 71 - 67

www.plitonit.ru