


PLITONIT SuperElast Hidroizolyatsion-ajratuvchi membranasi



10 m

- ✓ Plitka yorilishini oldini oladi va 3 mm gacha kenglikdagi yoriqlarni ko'prikladi
- ✓ Bino tashqarisi va ichkarisidagi ishlar uchun
- ✓ Faqat polda qo'llash uchun
- ✓ > 2,5 atm suv bosimiga bardosh beradi



PROFESSIONAL BO'LISH OSON

Ichki va tashqi foydalanish uchun moslashuvchan, polga o'rnatiladigan gidroizolyatsiya va ajratuvchi membrana



Boshqa tilda yo'riqnomani yuklab olish/
Download the manual in another language
kz | az | uz | tj | kg | tm | am | ge | mn

Qo'llanish sohasi

Mahsulot bo'sh sementli asoslarda, yog'och asoslarda, shuningdek bo'yлама yuklamalarga duchor bo'lgan yoki yoriq hosil qilish xavfi mavjud bo'lgan boshqa asoslarda plitkali qoplamalarni qurishda gidroizolyatsiya, ajratish yoki gidroizolyatsiya-ajratuvchi qatlamni o'rnatish uchun mo'ljallangan. Bu, shu jumladan, foydalanish jarayonida asosda yoriqlar (3 mm dan ko'p bo'lmagan) paydo bo'lganda plitkalarining yorilishini oldini olish uchun ishlatiladi.

Ishlarni bajarish tartibi

Membranani asosga montaj qilish qattiq asoslar uchun C2 dan past bo'lmagan va deformatsiyalanuvchi (OSB, GKL va boshqalar) asoslar uchun C2 S1 yoki C2S2 dan past bo'lmagan sinfga ega bo'lgan plitkali yelim yordamida amalga oshiriladi.

- 1 Yelimni asosga surtishdan oldin, changni olib tashlang va yuzani PLITONIT mustahkamlovchi grunti (zaif asoslar uchun) yoki PLITONIT chuqur singuvchi grunt / PLITONIT 1 grunti (boshqa barcha asoslar uchun) bilan gruntlang.
- 2 Tish balandligi 4 mm bo'lgan tishli shpatel bilan asosga yelim surting, rulonning qisqa tomoni bo'ylab egatlar hosil qiling
- ! Membranani asosga yotqizing va membrananing tagidagi havoni silliq kelma bilan chiqarib tashlang
- 4 Membrananing ikkinchi qatorini birinchi qator bilan birga joylashtiring. Agar chokni gidroizolyatsiya qilish zarur bo'lsa, u holda membrananing ikkala qatorini ham PLITONIT HydroElast gidroizolyatsiya mastikasi bilan qoplang va chokni PLITONIT HydroLenta SuperElast gidroizolyatsiya lentasi bilan yoping.
- ! Membrana devorga tutashgan joyga yotqiziladi, devorga yopishib qolishga yo'l qo'yilmaydi. Burchaklarni himoya qilish uchun PLITONIT HydroElast va PLITONIT HydroLenta SuperElast gidroizolyatsiya mastikasidan foydalaning

! Keyingi pardoqlash ishlarini 72 soatdan keyin amalga oshirish mumkin. Qoplama ishlari uchun qattiq asoslar uchun kamida C2 sinfidagi va deformatsiyalanadigan asoslar uchun kamida C2 S1 yoki C2 S2 sinfidagi yopishtiruvchi vositadan foydalaning.

Texnik xarakteristikalar

Qalinligi	0,9 mm
Kengligi	1000 mm
Uzunligi	10 mm
Asosdagi yoriqlarni berkitish	3 mm gacha
Ishchi harorat	-30°C...+ 90°C
Bardosh beradigan suv bosimi:	>2,5 Atm

Tashish va saqlash

Yuklarni tashish qoidalariga muvofiq yopiq transport vositalarida tashish. Qadoqning butun saqlanishini ta'minlaydigan yopiq xonalarda saqlash. Ishlab chiqaruvchining tarasida saqlash muddati – ishlab chiqarilgan kundan boshlab 24 oy. Ishlab chiqarilgan sanasi qadoqda ko'rsatilgan.

Muhim maslahatlar

PLITONIT SuperElast gidroizolyatsiya va ajratuvchi membranasi PLITONIT C, Plitoflex 2500 va Plitoflex 5000 yelimlari, PLITONIT HidroElast gidroizolyatsiya mastikasi, PLITONIT HidroElast 2K polimer-sement elastik gidroizolyatsiya va PLITONIT Hidrolenta SuperElast elastik gidroizolyatsiya lentasi bo'lgan tizimda qo'llaniladi.

ISTE'MOLCHILARNI QO'LLAB-QUVVATLASH

XIZMATI

8 (800) 555 - 71 - 67

www.plitonit.ru