

Qo'lda va mashinada qo'llash uchun PLITONIT S12 mineral shtukaturkasi



20 kg

- ✓ Armaturalovchi tolalar bilan kuchaytirilgan
- ✓ Qo'lda va mashinada surtish
- ✓ Pnevmatik transport tizimi orqali ko'tarish mumkin
- ✓ Yorilishga chidamli
- ✓ Namlikka chidamli

PLITONIT

Plitonit
Deutsche
Qualität

PROFESSIONAL BO'LISH OSON

Qo'llash qatlami

2-70 mm



Boshqa tilda yo'riqnomani yuklab olish/
Download the manual in another language
kz | az | uz | tj | kg | tm | am | ge | mn

Qo'llanish sohasi

Qoplama turi	
Keramogranit	+
Polimer suvoq	+
Oboylar	+
Sement shtukaturka	—
Gips shtukaturka	+
Bo'yash uchun	—
Asos turlari	
Beton, temir-beton	+
Sement shtukaturka, sement gidroizolyatsiyasi	+
Gips shtukaturka	—
G'isht	+
Gazoblok, keramzitoblok, penoblok	+
Ishlar sohasi	
Normal namlikka ega bino	+
Yuqori namlikka ega bino	+
Tashqi ishlar (fasad, sokol va boshq)	—
Hovuzlar	—

Texnik xarakteristikalar

To'ldirgich donalarining eng katta yirikligi	0,63 mm
Eng katta yiriklikdagi donlar miqdori	1,5% dan ko'p emas
Qo'llash qatlami	2-70 mm
Suv miqdori	
• 1 kg aralashmaga	0,27-0,33 l
• 20 kg aralashmaga	5,4-6,6 l
Eritma aralashmasining harakatchanligi 5 daqiqadan keyin	140-170 mm
Eritma aralashmasining harakatchanligi 40 daqiqadan keyin	120 mm dan kam emas
Suvni ushlab turish qobiliyati	95% dan kam emas
Eritma aralashmasining yashovchanligi	4 soat
Siqilganda eritmaning mustahkamlik chegarasi 7 sutkadan keyin	3 MPa dan kam emas
Siqilganda eritmaning mustahkamlik chegarasi 28 sutkadan keyin	4 MPa dan kam emas
7 sutkadan keyin egilishdagi cho'zilishga chidamlilik	1,5 MPa dan kam emas
28 sutkadan keyin egilishdagi cho'zilishga chidamlilik	2,0 MPa dan kam emas
7 kundan keyin eritmaning betonga yopishish kuchi	0,3 MPa dan kam emas
28 kundan keyin eritmaning betonga yopishish kuchi	0,4 MPa dan kam emas
Foydalanish harorati	+50°C gacha
Tabiiy radionuklidlarning solishtirma effektiv faolligi	370 Bk/kg dan ko'p bo'lmagan

Asosni tayyorlash

1	Poydevorni kir, chang, yog'lar, moylar va boshqa ko'chayotgan elementlardan tozalang.
2	Ishdan oldin, agar kerak bo'lsa, taglik PLITONIT grundi bilan ishlov berilishi kerak (pastlagichni tanlash jadvali quyida keltirilgan)

Poydevor SP 71.13330.2017 talablariga javob berishi va yetarli yuk ko'tarish qobiliyatiga ega bo'lishi kerak.

GKL, GVL dan yasalgan deformatsiyalanadigan ramka tipidagi poydevorlar (qutilar, to'siqlar va boshqalar) yuqori qattiqlikka ega bo'lishi va SP 163.1325800.20 talablariga javob berishi kerak.

Oddiy namlikdagi xonalarda asos turiga qarab gruntlarni tanlash

Asos turlari	PLITONIT Chuqur singuvchi grunt	PLITONIT Grunt 1	PLITONIT Mustahkamlovchi grunt	PLITONIT BetonKontakt
Beton, temir-beton	—	—	—	+
Sement shtukaturka/gidroizolyatsiya	+	1:5	—	—
G'isht	+	1:5	—	—
Gazoblok, keramzitoblok, penoblok	+	1:3	+	—

Ohak aralashmasini tayyorlash va qo'lda qo'llash

Quruq aralashmani tindirish uchun ichimlik suvidan foydalanish kerak.

Aralashtirishdagi nisbat: 1 kg quruq aralashmaga 0,27-0,33 l suv (20 kg ga 5,4-6,6 l) kerak bo'ladi

1	Quruq aralashmani aralashtirish uchun xona haroratida kerakli miqdorda suvni o'lchang
2	Quruq aralashmani oldindan o'lchangan miqdorda suvga quyding
3	Quruq aralashma va suvni elektr mikser yoki qo'shimchali elektr drel yordamida 2-3 daqiqa davomida bir xil mustahkamlikka erishilguncha aralashtiring***
4	Eritmani 5 daqiqaga qoldiring va yana aralashtiring
5	Suvoq eritmali aralashmasini yuzaga kalma yoki po'lat shpatel bilan surkab, gazcho'p, qirg'ich yoki shpatel yordamida tekislash kerak

*** aylanish tezligi 600 ayl/daq dan oshmasligi kerak

Mashina usulida surtish

1	Suvoq stansiyasini foydalanish yo'riqnomasiga muvofiq ishga tayyorlang
2	Suvoq stansiyasining qorishma shlangini, undan suv o'tkazib ho'llang
3	Quruq aralashmani qabul qilish bunkeriga soling va eritma aralashmasining kerakli konsistensiyasiga qarab suv oqimini sozlang
4	Qorishmani uzatish "mash'ali"ni rostlang
5	Eritma pistoletini devorga perpendikulyar holatda, undan taxminan 30 sm masofada ushlab turish kerak. Eritma aralashmasini gorizontal yo'llar bilan yuqoridan pastga qarab shunday surtingki, har bir keyingi yo'l oldingi yo'lni qoplasin, buning uchun yangi yo'lning purkash markazi oldingi yo'lning pastki chekkasida bo'lishi kerak
6	Qoplama qalinligini eritma pistoletining harakatlanish tezligi bilan sozlang – u qanchalik kichik bo'lsa, qatlam shunchalik qalin bo'ladi
7	Eritma aralashmasi surkalgandan so'ng, eritma pistoletidagi havo ventili yopish va eritma shlangini yuvish kerak

"Mashina usulida qo'llash" bo'limiga qo'shimchalar

1	Yuqori qavatlarga ko'tarilgan aralashmaning balandligi ta'minot pnevmatik transport tizimining quvvati bilan cheklangan
2	Tizim va shlanglar to'liq tozalangan bo'lsa, aralashmani pnevmatik transport bloki yordamida ko'tarish mumkin

Ish olib borish sharoitlari

Ish paytida va undan keyingi 3 kun davomida havo va asos harorati +5°C dan +30°C gacha bo'lishi kerak. Ish paytida ohak aralashmasining harorati +10°C dan +30°C gacha bo'lishi kerak.

Diqqat

Suvoq ishlarini amalga oshirishda QT 71.13330.2017 "Izolyatsiya va pardozlash qoplamalari" talablariga amal qilish lozim. Agar suvoq tez quriyidigan bo'lsa, suvoq yuzasini birinchi sutkada namlab turish kerak. Ulanish joylari ular kamroq ko'zga tashlanadigan joyda bo'lishi kerak. Ishda tanaffus bo'lgan taqdirda, suvoqning tugallanmagan yuzasini o'tkir qirra bilan (yopishqoq lenta yordamida) tugatish kerak. Ish jarayonida aralashma vaqti-vaqti bilan aralashtirilishi kerak. Tayyor eritma aralashmasiga qo'shimcha miqdorda suv qo'shish taqiqlanadi. Ko'rsatilgan xususiyatlar atrof-muhit harorati 20±2 °C, havoning nisbiy namligi 60±10% bo'lganda haqiqiy hisoblanadi. Keyingi pardozlash qoplamalarini qo'llash 7 kundan keyin amalga oshirilishi mumkin. Keramik plitkalar bilan plitka qo'yishdan oldin, asos PLITONIT astar yoki PLITONIT HydroElast gidrozolyatsiya mastikasi bilan ishlov berilishi kerak. Nam joylarda ustki qatlamsiz ishlatmang

Ehtiyot choralari

Aralash GOST 12.1.007 bo'yicha 4-xavfli sinfga (past xavfli moddalar) tegishli
Ishni bajarayotganda qo'lqop, himoya ko'zoynagi va nafas organlari himoya vositalaridan foydalaning
Aralashmaning teriga va ko'zlarga tegishidan saqlanib Ko'z bilan aloqa qilganda, darhol ko'p miqdorda suv bilan yuvib tashlang
BOLALARDAN UZOQ SAQLANG!

Tarkibi

Gipsli bog'lovchi moddalar, Portland sementi, mineral to'ldiruvchi modda, modifikatsiyalovchi qo'shimchalar, putsola qo'shimchasi, mustahkamllovchi tolalar

Tashish va saqlash

Aralashmani yuklarni tashish qoidalariga muvofiq yopiq transport vositalarida tashish kerak. Ichida quruq aralashma bo'lgan xaltalar qadoqlash xavfsizligini va namlikdan himoya qilishni ta'minlaydigan yopiq, quruq xonalarda saqlanishi kerak. Ishlab chiqaruvchining tarasidagi saqlash muddati tashish va saqlash shartlariga muvofiq ishlab chiqarilgan kundan boshlab 12 oy

Tayyorlovchi kafolatlari

Ishlab chiqaruvchi iste'molchi tomonidan tashish, saqlash shartlariga va ushbu yo'riqnomaning ko'rsatmalariga rioya qilgan holda aralashmaning GOST P 58279-2018 va TU 23.64.10-278-51552155- 2024 talablariga muvofiqligini kafolatlaydi. Ishlab chiqaruvchi material bilan ishlash texnologiyasiga rioya qilmaslik, shuningdek, ushbu yo'riqnomada va SP 71.13330 da ko'zda tutilmagan maqsadlarda va shartlarda foydalanganlik uchun javobgar bo'lmaydi. GOST 8.579-2001 ga muvofiq netto massasidan og'ish. Mahsulotdan fuqarolik qurilishining barcha turlarida foydalanishga ruxsat etilgan (Aeff <370 Bk/kg; Sanitariya qoidalari va normalari 2.6.1.25.23-09 "Radiatsiyaviy xavfsizlik me'yorlari (NRB 99/2009) " bo'yicha I sinf materiallar

Sarf

Qatlam qalinligi 1 mm bo'lganda ~ 1,2 kg/m².

ISTE'MOLCHILARNI QO'LLAB-QUVVATLASH

XIZMATI

8 (800) 555 - 71 - 67

www.plitonit.ru