

Qo'lda qo'llash uchun PLITONIT T1+ (MaxiSloy) sement shtukaturkasi



25 kg

- ✓ Armaturalovchi tolalar bilan kuchaytirilgan
- ✓ Mog'or va zamburug' hosil bo'lishidan saqlaydi
- ✓ Yorilishga chidamli
- ✓ Namlikka chidamli
- ✓ Yakuniy suvoq uchun mos keladi
- ✓ Fasad ishlari uchun

PLITONIT

Plitonit
Deutsche
Qualität

PROFESSIONAL BO'LISH OSON

Qo'llash qatlami

2-50 mm



Boshqa tilda yo'riqnomani yuklab olish/
Download the manual in another language
kz | az | uz | tj | kg | tm | am | ge | mn

Qo'llanish sohasi

Qoplama turi	
Keramogranit	+
Polimer suvoq	+
Oboylar	—
Sement shtukaturka	+
Gips shtukaturka	+
Bo'yash uchun	—
Asos turlari	
Beton, temir-beton	+
Sement shtukaturka, sement gidroizolyatsiyasi	+
Gips shtukaturka	—
G'isht	+
Gazoblok, keramzitoblok, penoblok	+
Ishlar sohasi	
Normal namlikka ega bino	+
Yuqori namlikka ega bino	+
Tashqi ishlar (fasad, sokol va boshq)	+
Hovuzlar	—

Texnik xarakteristikalar

To'ldirgich donalarining eng katta yirikligi	0,63 mm
Eng katta yiriklikdagi donlar miqdori	5% dan ko'p emas
Qo'llash qatlami	2-50 mm
Suv miqdori	
• 1 kg aralashmaga	0,17-0,22 l
• 25 kg aralashmaga	4,25-5,5 l
Eritma aralashmasining harakatchanligi 5 daqiqadan keyin	115-145 mm
Eritma aralashmasining harakatchanligi 40 daqiqadan keyin	110 mm dan kam emas
Suvni ushlab turish qobiliyati	95% dan kam emas
Eritma aralashmasining yashovchanligi	4 soat
Siqilishda mustahkamlik chegarasi 28 sutkadan keyin	5 MPa dan kam emas
Eritmaning beton bilan birikish kuchi	0,3 MPa dan kam emas
Foydalanish harorati	-50°C dan +60°C gacha
Sovuqqa chidamliligiga ko'ra eritma markasi	F100 dan kam emas
Yoriqlar hosil bo'lishiga chidamlilik	Suvoq qatlami qalinligining butun diapazonida yoriqlarning vizual yo'qligi
Tabiiy radionuklidarning solishtirma effektiv faolligi	370 Bk/kg dan ko'p bo'lmagan

Asosni tayyorlash

- 1 Poydevorni kir, chang, yog'lar, moylar va boshqa ko'chayotgan elementlardan tozalang.
- 2 Ishni boshlashdan oldin, agar kerak bo'lsa, asos PLITONIT **grunti** bilan ishlov berilishi kerak (grunt tanlash jadvali quyida keltirilgan)

Poydevor SP 71.13330.2017 talablariga javob berishi va yetarli yuk ko'tarish qobiliyatiga ega bo'lishi kerak

GKL, GVL dan yasalgan deformatsiyalanadigan ramka tipidagi poydevorlar (qutilar, to'siqlar va boshqalar) yuqori qattiqlikka ega bo'lishi va SP 163.1325800.20 talablariga javob berishi kerak

Oddiy namlikdagi xonalarda asos turiga qarab gruntlarni tanlash

Asos turlari	PLITONIT Chuqur singuvchi grunt	PLITONIT Grunt 1	PLITONIT Mustahkamlovchi grunt	PLITONIT BetonKontakt
Beton, temir-beton	—	—	—	+
Sement shtukaturka/gidroizolyatsiya	+	1:5	—	—
G'isht	+	1:5	—	—
Gazoblok, keramzitoblok, penoblok	+	1:3	+	—

Ohak aralashmasini tayyorlash va qo'lda qo'llash

Quruq aralashmani tindirish uchun ichimlik suvidan foydalanish kerak.

Aralashtirishdagi nisbat: 1 kg quruq aralashmaga 0,17-0,22 l suv (25 kg xalta uchun 4,25-5,5 l) kerak bo'ladi

1	Quruq aralashmani aralashtirish uchun xona haroratida kerakli miqdorda suvni o'lchang
2	Quruq aralashmani oldindan o'lchangan miqdorda suvga quyung
3	Quruq aralashma va suvni elektr mikser yoki nasadkali elektr drel yordamida 2-3 daqiqa davomida bir xil konsistensiyaga erishilguncha aralashtiring*
4	Eritmani 5 daqiqaga qoldiring va yana aralashtiring
5	Suvoq eritmali aralashmasini yuzaga kalma yoki po'lat shpatel bilan surkab, gazcho'p, qirg'ich yoki shpatel yordamida tekislash kerak

* aylanish chastotasi 600 aylana/daqiqadan oshmasligi kerak

Ish olib borish sharoitlari

Ish paytida va undan keyingi 3 kun davomida havo va asos harorati +5°C dan +30°C gacha bo'lishi kerak. Ish paytida ohak aralashmasining harorati +10°C dan +30°C gacha bo'lishi kerak.

Diqqat

Suvoq ishlarini amalga oshirishda QT 71.13330.2017 "Izolyatsiya va pardozlash qoplamalari" talablariga amal qilish lozim. Agar suvoq tez quriyidigan bo'lsa, suvoq yuzasini birinchi sutkada namlab turish kerak. Ulanish joylari ular kamroq ko'zga tashlanadigan joyda bo'lishi kerak. Ishda tanaffus bo'lgan taqdirda, suvoqning tugallanmagan yuzasini o'tkir qirra bilan (yopishqoq lenta yordamida) tugatish kerak. Binolarning fasadlarini suvashda musthakam birikishni ta'minlash uchun to'r tortiladi (yacheykalar o'lchami 20x20 yoki 40x40 mm bo'lgan). Suvoq qatlamini surkashda sal egilib ketmasligi uchun devorga shaxmat tartibida 30 sm qadam tashlab dyubellar bilan biriktiriladi. Ish jarayonida aralashma vaqti-vaqti bilan aralashtirilishi kerak. Tayyor eritma aralashmasiga qo'shimcha miqdorda suv qo'shish taqiqlanadi. Ko'rsatilgan xususiyatlar atrof-muhit harorati 20±2 °C, havoning nisbiy namligi 60±10% bo'lganda haqiqiy hisoblanadi. Keyingi pardozlash qoplamalarini qo'llash, agar qoldiq namlik miqdori 5% dan oshmasa, 5-7 kundan keyin amalga oshirilishi mumkin. Keramik plitkalar bilan plitka qo'yishdan oldin, taglik PLITONIT astar yoki **PLITONIT HydroElast** yoki **PLITONIT WaterProof Standard** gidroizolyatsiya mastikasi bilan ishlov berilishi kerak.

Ehtiyot choralari

Aralash GOST 12.1.007 bo'yicha 4-xavfli sinfga (past xavfli moddalar) tegishli
Ishni bajarayotganda qo'lqop, himoya ko'zoynagi va nafas organlari himoya vositalaridan foydalaning
Aralashmaning teriga va ko'zlarga tegishidan saqlanish Ko'z bilan aloqa qilganda, darhol ko'p miqdorda suv bilan yuvib tashlang
BOLALARDAN UZOQ SAQLANG!

Tarkibi

Qum, portlandsement, mineral to'ldiruvchi, mustahkamlovchi tolalar, modifikatsiyalovchi qo'shimchalar

Tashish va saqlash

Aralashmani yuklarni tashish qoidalariga muvofiq yopiq transport vositalarida tashish kerak. Ichida quruq aralashma bo'lgan xaltalar qadoqlash xavfsizligini va namlikdan himoya qilishni ta'minlaydigan yopiq, quruq xonalarda saqlanishi kerak. Ishlab chiqaruvchining tarasidagi saqlash muddati tashish va saqlash shartlariga muvofiq ishlab chiqarilgan kundan boshlab 12 oy

Tayyorlovchi kafolatlari

Ishlab chiqaruvchi iste'molchi tomonidan tashish, saqlash shartlariga va ushbu yo'riqnomaning ko'rsatmalariga rioya qilgan holda aralashmaning GOST 33083 va TU 23.64.10-060-51552155- 2025 talablariga muvofiqligini kafolatlaydi. Ishlab chiqaruvchi material bilan ishlash texnologiyasiga rioya qilmagan taqdirda, shuningdek uni mazkur yo'riqnomada nazarda tutilmagan maqsadlarda va shartlarda qo'llaganlik uchun javobgar bo'lmaydi. GOST 8.579-2001 ga muvofiq netto massasidan og'ish. Mahsulotdan fuqarolik qurilishining barcha turlarida foydalanishga ruxsat etilgan (Aeff <370 Bk/kg; Sanitariya qoidalar va normalari 2.6.1.25.23-09 "Radiatsiyaviy xavfsizlik me'yorlari (NRB 99/2009) " bo'yicha I sinf materiallar).

Sarf

Qatlam qalinligi 1 mm bo'lganda 1,25-1,35 kg/m²

ISTE'MOLCHILARNI QO'LLAB-QUVVATLASH

XIZMATI

8 (800) 555 - 71 - 67

www.plitonit.ru