

Keramik plitkalar va keramogranit uchun PLITONIT V PROFI yelimi



25
kg
5 kg

Yelim sinfi: C1 TE

- ✓ Ochiq vaqt – 30 daqiqa
- ✓ Ish vaqtida yuqori qulaylik
- ✓ Ichki va tashqi ishlar uchun
- ✓ “Issiq pol” tizimlari uchun mos keladi

PLITONIT

Plitonit
Deutsche
Qualität

PROFESSIONAL BO'LIH OSON

Bino ichida foydalanish uchun
plitalarning maksimal o'lchami

Tashqi foydalanish uchun
plitalarning maksimal hajmi

900 x 900 mm



Boshqa tilda yo'riqnomani yuklab olish/
Download the manual in another language
kz | az | uz | tj | kg | tm | am | ge | mn

Qo'llanish sohasi

Qoplama turi	Pol	Devorlar
Keramogranit	+	+
Keramik plitka	+	+
Klinkerli plitka	+	+
Tabiiy va sun'iy tosh	+	+
Mozaika va shaffof plitka	—	—
Asos turlari	Pol	Devorlar
Deformatsiyalanmaydigan: Beton, temir-beton, yacheykali bloklar, g'isht, sement gips va boshqa turdagi deformatsiyalanmaydigan asoslar	+	+
Quyma pollar (kompleks, sementli)	+	—
Strukturaviy va harorat deformatsiyalariga moyil bo'lgan poydevorlar	—	—
GKL, GVL, SML	+	+
Murakkab: SSP, OSB	+	+
Ayniqsa murakkab: "plitka ustidagi plitka", eski ishqorga chidamli bo'yoqlar bilan qoplangan	—	—
Gipsli shtukaturkalar, PGP	+	+
Ishlar sohasi	Pol	Devorlar
Normal namlikka ega bino	+	+
Yuqori namlikka ega bino	+	+
Tashqi ishlar (fasad, sokol va boshq)	+	+
Hovuzlar	+	+
Yer osti isitish tizimlari (suv va elektr) bilan moslik*	+	+

* issiq pol tizimi bilan birgalikda plitka qo'yish texnologiyasi haqida qo'shimcha ma'lumot olish uchun plitonit.ru saytiga tashrif buyuring

Texnik xarakteristikalar

To'ldirgich donalarining eng katta yirikligi	0,63 mm
Yelim chokining maksimal qalinligi	15 mm
Suv miqdori	
• 1 kg aralashmaga	0,21-0,26 l**
• 25 kg aralashmaga	5,25-6,5 l
Sirpanishga chidamlilik, ko'pi bilan	0,5 mm
Kontakt maydoni bo'yicha ochiq ish vaqti, daq	30 daqiqa
Plitkalarini to'g'rilash vaqti, eng kami	30 daqiqa
Eritma aralashmasining yashovchanligi	4 soat
Ishqalash ishlarini olib borish va o'tkazish imkoniyati	24 soat
Foydalanish harorati rejimi	-50°C dan +70°C gacha
Sovuqqa chidamlilik bo'yicha markasi, kamida	F150
28 kun davomida havo-quruq muhitga ta'sir qilgandan keyin yelimli birikmaning mustahkamligi	≥1,0 MPa
Suvli muhitga ta'sir qilgandan keyin yelimli birikmaning mustahkamligi	≥0,5 MPa
Siklik muzlash va eritishdan keyin yelimli birikmaning mustahkamligi	≥0,5 MPa
Yelim birikmasining yuqori haroratda ushlab turilgandan keyingi mustahkamligi	≥0,5 MPa

** pol qoplamalarini polga o'rnatishda ruxsat etilgan maksimal miqdordagi suvdan foydalanish tavsiya etiladi; devorlarga o'rnatishda o'rta qiymatdan foydalaning.

Asosni tayyorlash

- 1 Poydevorni kir, chang, yog'lar, moylar va boshqa ko'chayotgan elementlardan tozalang.
 - 2 Ishdan oldin, agar kerak bo'lsa, taglik PLITONIT grundi bilan ishlov berilishi kerak (pastlagichni tanlash jadvali quyida keltirilgan)
- Poydevor SP 71.13330.2017 talablariga javob berishi va yetarli yuk ko'tarish qobiliyatiga ega bo'lishi kerak.
- GKL, GVL va SML dan yasalgan deformatsiyalanadigan ramka tipidagi poydevorlar (qutilar, to'siqlar va boshqalar) yuqori qattqlikka ega bo'lishi va SP 163.1325800.20 talablariga javob berishi kerak.
- Agar ish issiq pol tizimi bilan jihozlangan asosda amalga oshirilsa, ish bajarilishidan 2 kun oldin issiq pol tizimini o'chirish tavsiya etiladi.

Oddiy namlikdagi xonalarda asos turiga qarab gruntlarni tanlash

Asos turlari	PLITONIT Chuqur singuvchi grunt	PLITONIT Grunt 1	PLITONIT T Mustahkamlovchi grunt	PLITONIT BetonKont akt
Beton, temir-beton	—	—	—	+
Sementli shtukaturka, g'isht, SPS, quyma pollar	+	1:5	—	—
Sementli gidrozolyatsiya	+	1:5	—	—
Yacheykali asos (gazo-, penobeto va boshq)	—	—	1:2	—
Zaif, sochiluvchan va bo'rlanuvchan asoslar	—	1:2	1:2	—
GKL, GVL, SML, SSP, OSB	+	1:5	—	—
Gipsli shtukaturkalar, PGP	Gips shtukaturkalarini qoplash uchun PLITONIT WaterProof Standard yoki PLITONIT HydroElast gidrozolyatsiya mastikalarining ajratuvchi qatlamini o'rnatish tavsiya etiladi.			

Yuqori namlik va nam zonalarga ega xonalarda poydevor tayyorlash

Hammomda devorlar va pollar	Asos turidan qat'i nazar, gidrozolyatsiya PLITONIT WaterProof Standard yoki PLITONIT HydroElast mastikasi bilan 1 qatlamda amalga oshiriladi
Oshxona fartugi	Asos turidan qat'i nazar, gidrozolyatsiya PLITONIT WaterProof Standard yoki PLITONIT HydroElast mastikasi bilan 2 qatlamda amalga oshiriladi

Ohak aralashmasini tayyorlash

Quruq aralashmani tindirish uchun ichimlik suvidan foydalanish kerak.

Aralashtirishdagi nisbat: 1 kg quruq yelimli aralashmaga 0,21-0,26 l suv (25 kg ga 5,25-6,5 l) kerak bo'ladi

1	Quruq aralashmani aralashtirish uchun xona haroratida kerakli miqdorda suvni o'lchang
2	Quruq aralashmani oldindan o'lchangan miqdorda suvga quyung
3	Quruq aralashma va suvni elektr mikser yoki qo'shimchali elektr drel yordamida 2-3 daqiqa davomida bir xil mustahkamlikka erishilguncha aralashtiring***
4	Eritmani 5 daqiqaga qoldiring va yana aralashtiring

*** aylanish tezligi 600 ayl/daq dan oshmasligi kerak

Ishlarni bajarish tartibi

1	Tayyor eritma aralashmali asosga silliq shpatel yordamida bir tekisda qo'llang va tishli shpatel yordamida tarqsimon struktura hosil qilinadi*
2	Aralashma 40 daqiqa ichida plitka qo'yish mumkin bo'lgan joyga qo'llanilishi kerak (ochiq ish vaqti)
3	Plitkalar yopishqoq ohak aralashmasiga joylashtiring va ularni kichik aylanuvchi harakatlar bilan bosing (600x600 mm dan katta plitkalar uchun maxsus tebranish moslamalaridan foydalaning)

"Ishlarni bajarish tartibi" bo'limiga qo'shimchalar

	Shpatel tishchasing balandligi plitkaning eng uzun tomonining uzunligiga qarab hisoblanadi		
1	Plitkaning eng katta tomonining uzunligi	30 sm gacha	30 dan 60 sm gacha
	Shpatel tishining balandligi, mm	6-8 mm	10 mm 12 mm
2	Orqa tomoni relyefining balandligi 2 mm dan ortiq yoki o'lchami 30x30 sm dan ortiq bo'lgan plitkalar qoplashda, plitka ostidagi bo'shliqlarning oldini olish va yopishish mustahkamligini oshirish uchun, kombinatsiyalangan usulda (plitkaning asosiga ham, orqa tomoniga ham) yelim surtish kerak. Yuqorida aytib o'tilganidek, asosga yelim qo'llaniladi. Plitkaning orqa tomoniga avval yopishtiruvchi 2-4 mm tish balandligidagi tirqishli shpatel bilan surtiladi, so'ngra silliq shpatel bilan yopishtiruvchi qatlam plitkaning butun yuzasiga teng ravishda taqsimlanadi.		
3	Plitkalar ochiq choklar bilan yotqiziladi va tegishli asboblari: SVP, taqalar, xochlar yordamida tekislanadi.		
4	Yelvizak, yuqori harorat, shuningdek, yuzalarning yuqori chang yutish xususiyati ochiq ish vaqti va to'g'rilash vaqtlarini qisqartiradi		

Ish olib borish sharoitlari

Ishlar olib borilganda va keyingi 3 sutka davomida havo, asos va plitkalar harorati +5 °C dan +30 °C gacha bo'lishi kerak. Ishlarni olib borish jarayonida eritma aralashmasining harorati +10 °C dan +30 °C gacha bo'lishi kerak. Tashqi ishlarni amalga oshirishda yuzani atmosfera yog'inlaridan himoya qilish kerak.

Diqqat

Oblitsovka polda va bo'g'inlarni tekislashda yurgizishga 24 soatdan kechiktirmasdan ruxsat etiladi. Issiq pollarni yoqish, GKL da (namlikka chidamli gipsokarton) keyingi ishlarni bajarish plitka qo'ygandan keyin 3 kundan keyingina mumkin.

Belgilangan vaqt xarakteristikalar atrof-muhit harorati (20±2)°C, nisbiy havo namligi (60±10)% da amal qiladi va boshqa harorat va namlik sharoitida o'zgarishi mumkin. Ishlarni bajarishda siz umumiy qurilish ishlarini bajarish bo'yicha ko'rsatmalar va qurilishda xavfsizlik choralariga amal qilishingiz kerak. Plitkalar qo'yishdan oldin namlamang, plitkalar orqa tomonini chang va kirdan tozalang. Ish jarayonida aralashma vaqti-vaqti bilan aralashtirilishi kerak. Aralashmaning rangi ishlab chiqarish joyiga va boshqalarga qarab partiyadan partiyaga farq qilishi mumkin. Aralashmaning rangi mahsulotning e'lon qilingan texnik xususiyatlariga muvofiqligiga ta'sir qilmaydi.

Ehtiyot choralari

Aralash GOST 12.1.007 bo'yicha 4-xavfli sinfga (past xavfli moddalar) tegishli
Ishni bajarayotganda qo'lqop, himoya ko'zoynagi va nafas organlari himoya vositalaridan foydalaning
Aralashmaning teriga va ko'zlarga tegishidan saqlanib. Ko'z bilan aloqa qilganda, darhol ko'p miqdorda suv bilan yuvib tashlang
BOLALARDAN UZOQ SAQLANG!

Tarkibi

Portlandsement, kvarts qumi, funksional qo'shimchalar.

Tashish va saqlash

Aralashmani yuklarni tashish qoidalariga muvofiq yopiq transport vositalarida tashish kerak. Ichida quruq aralashma bo'lgan xaltalar qadoqlash xavfsizligini va namlikdan himoya qilishni ta'minlaydigan yopiq, quruq xonalarda saqlanishi kerak. Ishlab chiqaruvchining idishidagi saqlash muddati tashish va saqlash shartlariga muvofiq ishlab chiqarilgan kundan boshlab 12 oy.

Tayyorlovchi kafolatlari

Ishlab chiqaruvchi aralashmaning GOST R 56387, C1 TE sinfi va TU 5745-261-51552155-2016 PLITONIT V profi talablariga javob berishini kafolatlaydi, agar iste'molchi tashish, saqlash shartlariga va ushbu qo'llanmadagi ko'rsatmalarga rioya qilsa. Ishlab chiqaruvchi material bilan ishlash texnologiyasiga rioya qilmagan taqdirda, shuningdek uni mazkur yo'riqnomada nazarda tutilmagan maqsadlarda va shartlarda qo'llaganlik uchun javobgar bo'lmaydi. GOST 8.579-2002 ga muvofiq netto massasidan og'ish. Mahsulotdan fuqarolik qurilishining barcha turlarida foydalanishga ruxsat etilgan (Aeff<370 Bk/kg, Radiatsiyaviy xavfsizlik me'yorlari-99/2009 bo'yicha Sanitariya qoidalar va normalari 2.6.1.2523-09).

Sarf

Ishlatilgan shpatelning tishlarining balandligiga asoslangan material iste'moli				
Plitkaning eng katta tomonining uzunligi	20 sm gacha	20 dan 30 sm gacha	30 dan 60 sm gacha	60 sm dan yuqori
Shpatel tishining balandligi, mm	6	8	10	12
1 m² uchun aralashmaning sarfi, kg	3,98	5,3	6,63	7,95
25 kg yelim ishlatilganda yotqizilgan plitka maydoni, m²	6,3	4,7	3,8	3,1

ISTE'MOLCHILARNI QO'LLAB-QUVVATLASH

XIZMATI

8 (800) 555 - 71 - 67

www.plitonit.ru