

PLITONIT PLITOFLEX MONTAGE super kuchli yelimi



280 ml

- ✓ MS polimer
- ✓ 350 kg /m² – boshlang'ich yuklama
- ✓ 200% gacha - yirtilishgacha uzayish
- ✓ 30 daqiqa – birlamchi qotish
- ✓ Bino ichi va tashqarisida qo'llash

PLITONIT

Plitonit
Deutsche
Qualität

PROFESSIONAL BO'LISH OSON

Barcha turdagi materiallarni, bino ichi va tashqarisida yopishtirish uchun javob beradi

Boshqa tilda yo'riqnomani yuklab olish/
Download the manual in another language
kz | az | uz | tj | kg | tm | am | ge | mn

Qo'llanish sohasi

Tashqi va ichki qismlarni yopishtirish hamda montaj qilish uchun qo'llaniladi, jumladan quyidagi elementlar uchun: devor panellari, plintuslar, ostonalar, suv oqish quvurlari, sanitariya fittinglari, ko'zgular, plitkali qoplama elementlari (yashirin lyuklar, ekranlar, stol ustlari va h.k.larni montaj qilishda), shuningdek, javobgar bo'lmagan konstruksiya va elementlarni montaj qilishda kimyoviy ankerga muqobil sifatida foydalanish mumkin (bo'sh mineral asoslarga yengil mebel va texnikalarni osma montaj qilishda).

Yelimlanadigan asos turlari	Devorlar
Keramogranit	+
Keramik plita	+
Tabiiy tosh (sirk kislotasiga chidamli)	+
Sun'iy tosh	+
Shisha (shu jumladan, oyna)	+
Plastik	+
Yog'och / fanera / DSP / OSV va boshqa	+
Metall (shu jumladan, alyuminiy)	+
Beton va boshqa mineral materiallar	+
Organik shisha / polikarbonat	-

* issiq pol tizimi bilan birgalikda plitka qo'yish texnologiyasi haqida qo'shimcha ma'lumot olish uchun plitonit.ru saytiga tashrif buyuring.

Texnik xarakteristikalar

Rangi	Oq
Asos	STP polimer
Minimal yelim choki	2-3 mm
Qo'llash harorati rejimi	+5°C dan +35°C gacha
Foydalanish harorati rejimi	-40°C dan +90°C gacha
Zichlik	1,58 ± 0,03 g/sm ³
Yirtilishgacha uzayish	200%

Asosni tayyorlash

- Germetik surtilishi rejalashtirilayotgan asos kir va changdan tozalanishi, qatlamlangan bo'laklar olib tashlanishi, yog'sizlantirilishi va qurilishi kerak.

Ishlarni bajarish tartibi

- 1 Kartrij uchini qirgib oling va nasadkani mahkamlang.
- 2 Nasadkaning uchini mo'ljallangan chok o'lchamiga qadar kesib oling (lekin diametri kamida 3 mm).
- 3 Kartrijni pistolet-dozatarga qo'ying Qurolni tanlashda mahsulotning yuqori yopishqoqligini hisobga oling.
- 4 Havo harakatini ta'minlash uchun (ular orasida 10-15 sm masofada) asoslardan biriga yelim surting.
- 5 Yelimlanadigan yuzalarni bir-biriga bosing.

Yangi chokni shpatel bilan tekislash mumkin. Qotmagan materialni erituvchi bilan olib tashlash mumkin, qotib qolgan materialni esa faqat mexanik ravishda olib tashlash mumkin.

Ish olib borish sharoitlari

Ishlar olib borilganda va keyingi 3 sutka davomida havo, asos va plitkalarining harorati +5 °C dan +30 °C gacha bo'lishi kerak.

Diqqat

Montaj qilingan elastik birikmaning umrboqiyiligi ishlarning to'g'ri bajarilishiga bog'liq. Qotish davrida yopishtiruvchi modda bilan aloqa qilishdan saqlanib. Muzlagan yuzaga qo'llamang Quritish paytida spirtlar yoki erituvchilar bilan aloqa qilishdan saqlanib. Suvga doimiy ravishda botishi mumkin bo'lgan joylarda ishlatmang. Mahsulot suvga (vaqtinchalik kontaktlar), alifatik erituvchilarga, mineral moylarga, yog'larga, suyultirilgan organik kislotalarga va ishqorlarga yuqori darajada chidamli. Aromatik erituvchilarga, konsentrlangan kislotalarga va xlorli uglevodorodlarga qarshiligi past.

Ehtiyot choralari

EHTIYOT BO'LING

Yutilganda zararli

Ishlash vaqtida qo'lqop, maxsus kiyim, ko'zni himoya qilish vositalaridan foydalaning.

Ishdan keyin qo'llarni, yuzni yaxshilab yuving.

TERIGA TUSHIB QOLGANDA ko'p miqdorda suv bilan yuvib tashlang, agar qo'zg'alish o'tib ketmasa, tibbiy yordamga murojaat qiling.

KO'ZGA TUSHGANDA: ko'zni bir necha daqiqa davomida ehtiyotkorlik bilan suv bilan yuving. Agar siz kontakt linzalardan foydalansangiz va buni amalga oshirish oson bo'lsa, ularni olib tashlang va ko'zlarni yuvishni davom ettiring. Agar ko'zning ta'sirlanishi yo'qolmasa, tibbiy yordamga murojaat qiling.

BOLALARDAN UZOQ SAQLANG!

Tarkibi

STP polimer

Tashish va saqlash

Mexanik shikastlanishlardan saqlanishni ta'minlaydigan yopiq transport vositalarida tashilishi kerak. Ishlab chiqaruvchining yopiq qadog'ida omborxonalarda begona moddalar va atmosfera yog'inlarining ishqalagichga tushishini istisno etadigan sharoitlarda saqlanishi kerak. +5°C dan +25°C gacha bo'lgan haroratda tashing va saqlang.

Ishlab chiqaruvchining tarasida saqlash muddati – ishlab chiqarilgan kundan boshlab 12 oy.

Tayyorlovchi kafolati

Tayyorlovchi, iste'molchi tashish, saqlash shartlariga va ushbu qo'llanmadagi ko'rsatmalarga rioya qilgan taqdirda, o'rnatish yelim ishlab chiqaruvchining texnik xususiyatlariga mos kelishini kafolatlaydi. Ishlab chiqaruvchi material bilan ishlash texnologiyasiga rioya qilmagan taqdirda, shuningdek uni mazkur yo'riqnomada nazarda tutilmagan maqsadlarda va shartlarda qo'llaganlik uchun javobgar bo'lmaydi.

GOST 8.579-2002 ga muvofiq netto massasidan og'ish.

Material sarfi.

280 ml 11 p.m. diametri 5 mm bo'lgan tasmlar

ISTE'MOLCHILARNI QO'LLAB-QUVVATLASH

XIZMATI

8 (800) 555 - 71 - 67

[www. plitonit.ru](http://www.plitonit.ru)