

ბათქაში ცემენტის საფუძველზე PLITONIT T1+ (მაქსისლოი) ხელით დატინისთვის



25 კგ

- ✓ გაძლიერებულია
მარმირებული ბოჭკოებით
- ✓ ხელს უშლის ობისა და
სოკოს წარმოქმნას
- ✓ ბზარმდეგი
- ✓ ტენმდეგი
- ✓ შესაფერისია საბოლოო
ფინიშისთვის
- ✓ საფასადო
სამუშაოებისთვის

PLITONIT Plitonit
Deutsche
Qualität

პროფესიონალად ყოფნა ადვილია

დატანის შრე

2-50 მმ



ინსტრუქციის სხვა ენაზე ჩამოტვირთვა/
Download the manual in another language
kz | az | uz | tj | kg | tm | am | ge | mn

გამოყენების სფერო დაფარვის სახეობები

კერამოგრანიტი	+
პოლიმერული ფიფხი	+
შპალერი	—
ბათქაში ცემენტის საფუძველზე	+
ბათქაში თაბაშირის საფუძველზე	+
შეღებვისთვის	—
ზედაპირის სახეობები	
ბეტონი, რკინაბეტონი	+
ბათქაში ცემენტის საფუძველზე, ჰიდროიზოლაციის საფუძველზე	+
ბათქაში თაბაშირის საფუძველზე	—
აგური	+
აირბლოკი, კერამიტი ბლოკი, ქაფბლოკი	+
მუშაობის სფერო	
ნორმალური ტენიანობის მქონე შენობა- ნაგებობები	+
მაღალი ტენიანობის მქონე შენობა- ნაგებობები	+
გარე სამუშაოები (ფასადი, ცოკოლი და სხვა)	+
აუზები	—

ტექნიკური მახასიათებლები

შემავსებლის მარცვლების ყველაზე დიდი ზომა	0,63 მმ
ყველაზე დიდი ზომის მარცვლების შემცველობა	არაუმეტეს 5%
დატანის შრე	2-50 მმ
წყლის რაოდენობა	
• 1 კგ ნარევეზე	0,17-0,22 ლ
• 25 კგ ნარევეზე	4,25-5,5 ლ
ხსნარის ნარევის ძვრადობა 5 წუთში	115-145 მმ
ხსნარის ნარევის ძვრადობა 40 წუთში	არანაკლებ 110 მმ
წყლის შეკავების უნარი	არანაკლებ 95%
ხსნარის ნარევის სიგოცხლისუნარიანობა	4 საათი
ხსნარის სიმტკიცის ზღვარი კუმშვისას 28 დღე-ღამის შემდეგ	არანაკლებ 5 მპა
ხსნარის ბეტონთან შეჭიდებულობის ძალა	არანაკლებ 0,3 მპა
ექსპლუატაციის ტემპერატურა	-50°C-დან +60°C-მდე
ყინვაგამდებობის ხსნარის მარკა	არანაკლებ F100
მდგრადი ბზარების წარმოქმნის მიმართ	ვიზუალურად ბზარების არარსებობა ბათქაშის შრის სისქის მთელ ღიაპაზონაზე
ბუნებრივი რადიონუკლიდების სხედრითი ეფექტური აქტივობა	არაუმეტეს 370 ბკ/კგ

ზედაპირის მომზადება

1	გაასუფთავეთ ზედაპირი ქუჩყის, მტვრის, ზეთის, ცხიმისა და აქერცვლადი ელემენტებისგან.
2	საჭიროების შემთხვევაში, სამუშაოების დაწყებამდე ზედაპირი უნდა დამუშავდეს PLITONIT-ის პრაიმერით (პრაიმერების შერჩევის ცხრილი მოცემულია ქვემოთ)

ზედაპირი უნდა შეესაბამებოდეს წესების კრებულის 71.13330.2017
მოთხოვნებს და ჰქონდეს საკმარისი ზიდვის უნარი. კარკასული ტიპის
დეფორმირებადი ზედაპირებს (ყუთები, ტიხრები და ა.შ.), რომლებიც
დამზადებულია თაბაშირ-მუყაოს ფილებისგან, მარქანბოჭკოვანი
ფილებისგან, უნდა ჰქონდეს მაღალი სიხისტე და შეესაბამებოდეს
წესების კრებულის 163.1325800.20 მოთხოვნებს.

პრაიმერების შერჩევა ნორმალური ტენიანობის მქონე შენობა- ნაგებობებში ზედაპირების სახეობების მიხედვით

ზედაპირის სახეობები	PLITONIT გრუნტი ღრმა მელწვევადობის	PLITONIT გრუნტი 1	PLITONIT გრუნტი განმამტკიცებ ლი	PLITONIT ბეტონკონტაქ ტი
ბეტონი, რკინაბეტონი	—	—	—	+
ბათქაში / ჰიდროიზოლა ციის ცემენტის საფუძველზე	+	1:5	—	—
აგური	+	1:5	—	—
აირბლოკი, კერამიტი ბლოკი, ქაფბლოკი	+	1:3	+	—

ხსნარის ნარევის მომზადება და ხელით დატანა

მშრალი ნარევის ადუღებისთვის აუცილებელია წყლის გამოყენება სასმელი წყალმომარაგებიდან.

თანაფარდობა შერევისას: 1 კგ მშრალ ნარევეზე საჭიროა 0,17-0,22ლ წყალი (4,25-5,5 ლ 25 კგ-ზე)

1	აზომეთ მშრალი ნარევის ადუღებისთვის საჭირო რაოდენობის ოთახის ტემპერატურის წყლის
2	ჩაყარეთ მშრალი ნარევი წინასწარ აზომილ წყალში მოურიეთ მშრალ ნარევსა და წყალს 2-3 წუთის განმავლობაში ელექტრო მიქსერით ან პირიანი ელექტრო ბურღით ერთგვაროვანი კონსისტენციის მიღებამდე*
4	მიეცით ხსნარს 5 წუთი დაღვების საშუალება და მოურიეთ ხელახლა
5	მოისროლეთ ბათქაშის ხსნარის ნარევი ზედაპირზე კელმით ან წაუსვით ფოლადის ფითხით და გაასწოროთ სამართით, სახეხელით ან ფითხით

* ბრუნვის სიხშირე არაუმეტეს 600 ბრ/წთ

სამუშაოების ჩატარების პირობები

სამუშაოების ჩატარებისას და შემდგომი 3 დღე-ღამის განმავლობაში ჰაერისა და ზედაპირის ტემპერატურა უნდა იყოს +5°C-დან +30°C-მდე ფარგლებში. ხსნარის ნარევის ტემპერატურა სამუშაოების ჩატარების პროცესში – +10°C-დან +30°C-მდე.

ყურადღება

საბათქაშე სამუშაოების ჩატარებისას საჭიროა წესების კრებულის 71.13330.2017 „საიზოლაციო და მოსაპირკეთებელი საფარების“ მოთხოვნებით ხელმძღვანელობა. ბათქაშის ზედაპირის სწრაფი გამრობის შემთხვევაში პირველი დღე-ღამის განმავლობაში საჭიროა მისი დატენიანება. პირაპირის ადგილები უნდა განთავსდეს იქ, სადაც ისინი ნაკლებად შესაძლებელია. მუშაობისას შესვენების გაკეთების შემთხვევაში დაუმთავრებელი ბათქაშის ზედაპირი უნდა დასრულდეს ბასრი კილით (წებოვანი ლენტის გამოყენებით). შენობების ფასადების მობათქაშებისას საიმედო შეჭიდებულობის უზრუნველსაყოფად იჭიმება ბაღე (20x20 ან 40x40 მმ უჯრედების ზომით). ბაღე მაგრდება კედელზე დუბელებით ჭადრაკული წყობით, 30 სმ-ის დამორებით, ბათქაშის შრის დატანისას ჩალუნვის თავიდან ასაცილებლად. სამუშაოების ჩატარების პროცესში საჭიროა დროდადრო ხსნარის ნარევის მორევა. მზა ხსნარის ნარევი აკრძალულია წყლის დამატება. მითითებული მასასიათებლები მოქმედებს გარემოს 20±2°C ტემპერატურისა და ჰაერის 60±10% ფარდობითი ტენიანობის პირობებში. საბოლოო საფარით მოპირკეთება შესაძლებელია არაუადრეს 5-7 დღე-ღამის შემდეგ იმ პირობით, თუ ნარჩენი ტენიანობა არ აღემატება 5%-ს. კერამიკული ფილებით მოპირკეთებამდე ზედაპირი უნდა დამუშავდეს PLITONIT-ის პრაიმერით ან ჰიდროსაიზოლაციო მასტიკებით PLITONIT ჰიდროელასტიკით ან PLITONIT WaterProof Sdantart-ით

უსაფრთხოების ზომები

ნარევი მიეკუთვნება საშიშროების მე-4 კლასს (მცირე საშიშროების მქონე ნივთიერებები) სახელმწიფო სტანდარტის 12.1.007-ის მიხედვით.

სამუშაოების შესრულებისას გამოიყენეთ ხელთათმანები, დამცავი სათვალეები, სასუნთქი ორგანოების დამცავი საშუალებები

მოერიდეთ ნარევის კანზე და თვალებში მოხვედრას. თვალში მოხვედრის შემთხვევაში დაუყოვნებლივ ამოიბანეთ წყლის დიდი რაოდენობით

მოარიდეთ ბავშვებს!

შემადგენლობა

ქვიშა, პორტლანდცემენტი, მინერალური შემავსებელი, მარმირებელი ბოჭკოები, მამოდიფიცირებელი დანამატები

ტრანსპორტირება და შენახვა

ნარევის ტრანსპორტირება უნდა მოხდეს დახურულ სატრანსპორტო საშუალებებში ტვირთების გადაზიდვის წესების შესაბამისად. ტომრები მშრალი ნარევით უნდა იქნას შენახული დახურულ მშრალ შენობა-ნაგებობებში პირობებში, რომლებიც უზრუნველყოფს შეფუთვის დაცვლობა და აარიდებს დატენიანებისგან. შენახვის ვადა მწარმოებლის ტარაში – 12 თვე დამზადების დღიდან ტრანსპორტირებისა და შენახვის პირობების დაცვით

მწარმოებლის გარანტია

მწარმოებელი იძლევა გარანტიას, რომ ნარევეები შეესაბამება სახელმწიფო სტანდარტის 33083-ისა და ტექნიკური პირობების 23.64.10-060-51552155-2025-ის მოთხოვნებს, თუ მომხმარებელი დაიცავს ტრანსპორტირების, შენახვის პირობებს და ამ ინსტრუქციის მითითებებს. მწარმოებელი არ არის პასუხისმგებელი მასალასთან მუშაობის ტექნოლოგიის შეუსრულებლობის შემთხვევაში, ასევე მისი გამოყენებისთვის იმ მიზეზებსა და პირობებში, რომლებიც არ არის გათვალისწინებული მიცემული ინსტრუქციით. წონა ნეტოდან გადახრა შეესაბამება სახელმწიფო სტანდარტ 8.579-2001-ს. პროდუქცია გამოყენება ნებადართულია სამოქალაქო მშენებლობის ყველა სახეობაში (ბუნებრივი რადიონუკლიდების ეფექტური სვედრითი აქტივობა<370 ბკ/კგ; "რადიაციული უსაფრთხოების ნორმების" (რადიაციული უსაფრთხოების ნორმები-99/2009) სანიტარული წესებისა და ნორმების 2.6.1.2523-09-ის I კლასის მიხედვით).

ხარჯი

~1,25-1,35 კგ/მ² 1 მმ სისქის შრის შემთხვევაში

მომხმარებელთა მხარდაჭერის სამსახური

8 (800) 555 - 71 - 67

www.plitonit.ru

e-mail: info@mc-bauchemie.ru