

PLITONIT

МЭРГЭЖИЛТЭН БАЙХ АМАРХАН



PLITONIT АнтиМороз –зуурмаг ба бетон хольцод зориулсан хөлдөлтөөс хамгаалах үйлчилгээтэй уян хатанжуулагч комплекс нэмэлт



Энэхүү нэмэлт нь зуурмаг болон бетоны хольцын шинж чанарыг сайжруулах зорилготой юм. Өвлийн бетон зуурмагийн дүрэм, СП 70.13330 (5 зүйлийн дагуу) -25 ° С хүртэл температурт хатууралтыг хангана. 5.11). Энэ нь уян хатан болгох, тогтворжуулах нөлөөтэй (зуурмагийн давхаргажилтыг бууруулдаг). Өөрөө найруулсан зуурмагийн хольцын хагарал үүсэх нь багасаж технологийн чадвар нь нэмэгддэг. Бетон болон хольц зуурмагт халтай бодис агуулаагүй. +20 ° С ба түүнээс дээш температурт энэ нь бетон болон шинэчлэгдээгүй зуурмагийн бат бэхийн өсөлтийг хурдасгадаг. Хүчжүүлсэн тэсвэртэй арматуртай, 5 мм ба түүнээс бага диаметртай хүчжүүлээгүй тэсвэргүй арматуртай төмөр бетон байгууламжийг үйлдвэрлэх явцад нэмэлтийг ашиглаж болохгүй.

Савлагаа — 3 л, 10 л эзлэхүүнтэй хуванцар канистр.

- Хүйтэнд тэсвэртэй нь нэмэгддэг
- Хүчний өсөлтийг хурдасгадаг
- Цемент-элсний хольц, бетоны хувьд
- Баяжмал

Бүтээгдэхүүний зарцуулалт

Хүлээж буй нөлөө	Ажлын температур	Нэмэлтийн зарцуулалт, 100 кг хуурай бодис тутамд литрээр			
		Цемент	ЦЭХ М150	ЦЭХ М200	ЦЭХ М300
Бат бэхийн өсөлтийг хурдасгах	+20°C -ээс	0,48 л	0,08 л - 0,12 л	0,11 л - 0,14 л	0,13 л - 0,17 л
Хүйтний эсрэг үйлчилгээ	+5°C хэмээс -5°C хэм хүртэл	0,68 л	0,12 л - 0,16 л	0,15 л - 0,2 л	0,19 л - 0,24 л
	-6°C хэмээс -10°C хэм хүртэл	0,8 л	0,14 л - 0,19 л	0,18 л - 0,23 л	0,22 л - 0,28 л
	-11°C хэмээс -15°C хэм хүртэл	1,2 л	0,2 л - 0,29 л	0,26 л - 0,35 л	0,34 л - 0,42 л
	-16°C хэмээс -25°C хэм хүртэл	1,6 л	0,27 л - 0,38 л	0,35 л - 0,46 л	0,45 л - 0,56 л

Хэрэглэх арга

Бетон эсвэл зуурмагийн хольцыг холих устай холих явцад нэмэлтийг хийхдээ уян хатан болох нөлөөг харгалзаж, мөн түүнчлэн усны хэмжээг 15-20% -иар бууруулна. Нэмэлтийн үр ашиг нь хамгийн бага хэмжээний ус холих тусам нэмэгддэг. Нэмэлтийг хуурай хольц дээр шууд нэмж болохгүй.

Бетон зуурмаг болон зуурмагт хэрэглэх зөвлөмж

- бетон эсвэл зуурмаг үйлдвэрлэхийн тулд дулаан дүүргэгчийг ашиглах шаардлагатай;
- 0°C хэмээс температурт бетон эсвэл зуурмагийн хольцын санал болгож буй температур нь +25 °C хэмээс багагүй байна;
- Дулаан үүсгэх өндөр чанартай, хурдан хатуурдаг өндөр зэрэглэлтэй цементийг ашиглахыг зөвлөж байна;
- хөлдөлтийн улмаас чийг алдагдахаас зайлсхийхийн тулд ажил дууссаны дараа бетон эсвэл зуурмагийн гадаргууг ус үл нэвтрэх материал (дээврийн эсгий, полиэтилен хальс гэх мэт) давхаргаар хучих; Шинээр тавьсан бетон эсвэл зуурмагийг эрчимтэй дулаан алдагдлаас хамгаалахыг зөвлөж байна (дулаан тусгаарлагч материалаар хучих), боломжтой бол нэмэлт халаалтыг хийхээр зохион байгуулах хэрэгтэй;
- зуурмагийн хольцыг хэрэглэх үед суурийг +10 хэм хүртэл халаах шаардлагатай;
- хэрэглэх зааварт өөрөөр заагаагүй бол сайжруулсан зуурмагийг (үйлдвэрээс бэлтгэсэн хуурай барилгын хольц) хэрэглэхийг зөвлөдөггүй.

Техник үзүүлэлтүүд

Гадаад байдал	Хүрэн өнгөтэй шингэн
Хуурай бодисын массын хувь, %	40-44
Нягтрал, г/см ³	1,24-1,27
Хүчил ба шүлтийн харьцаа (pH)	8,0-11,0
CL- агуулга,%, илүүгүй	7,4

Аюулгүй ажиллагаа

Нэмэлт нь ОХУ-ын стандарт хэмжилзүйн газрын ГОСТ 12.1.007 стандартын дагуу аюулын 4-р (бага аюултай бодис) ангилалд хамаарна. Ажил гүйцэтгэхдээ бээлий, нүдний шил, амны хаалт хэрэглээрэй. Нэмэлтийг арьс, нүдэндээ хүргэхээс зайлсхийх. Нүдэнд хүргэсэн тохиолдолд нэн даруй их хэмжээний усаар зайлна. ХҮҮХДЭЭС ХОЛ БАЙЛГА!

Тээвэрлэлт болон хадгалах нөхцөл

Тээвэрлэлт, хадгалалтыг -20 хэмээс доошгүй, +40 хэмээс ихгүй температурт, нарны шууд тусгалаас хамгаалагдсан битүүмжилсэн саванд авч явахаар хийнэ. Тэгээс доош температурт тээвэрлэх явцад тунадас үүсэж болох бөгөөд энэ нь халааж, сайтар холих замаар бүтээгдэхүүний шинж чанарыг алдагдуулахгүйгээр уусдаг.

Орц, найрлага

Лигносульфонат ба органик бус хүчлүүдийн давсны усан уусмал.

Үйлдвэрлэгчийн баталгаа

Хэрэглэгч тээвэрлэх, хадгалах нөхцөл, энэхүү гарын авлагад заасан зааврыг дагаж мөрдсөн тохиолдолд нэмэлт нь техникийн үзүүлэлтүүдийн шаардлагад нийцэж байгааг үйлдвэрлэгч баталгаажуулна. Бүтээгдэхүүний хадгалах хугацаа нь үйлдвэрлэсэн өдрөөс хойш 24 сар байна.

3 кг канистртай бүтээгдэхүүний хувьд логистикийн мэдээлэл

Хувийн бар-код 4607013043060

Бүлэг бар-код 14607013043067

1 хайрцагт агуулагдах канистрын тоо – 6 ширхэг

Нэг багц дахь канистрын тоо – 144 ширхэг

10 л канистртай бүтээгдэхүүний хувьд логистикийн мэдээлэл

Хувийн бар-код 4607013043077

Нэг багц дахь канистрын тоо – 40 ширхэг