

PLITONIT

МЭРГЭЖИЛТЭН БАЙХ АМАРХАН



PLITONIT ФинишДавхарга хана таазанд зориулсан полимер суурь дээр үндэслэсэн өнгөлгөөний цагаан шаваас



Бүтээгдэхүүн нь будаг, ханын цаасны доор хана, таазыг эцсийн байдлаар тэгшлэх зориулалттай. Гар аргаар болон машин хэрэглэн түрхэхэд тохиромжтой. Түүнчлэн хүүхдийн боловсролын байгууллага, цэцэрлэг, сургууль, эмнэлгийн байгууллагуудад (эмчилгээ, урьдчилан сэргийлэх, сувиллын газар гэх мэт) ашиглаж болно.

Шаваасыг гар аргаар болон машинаар түрхэн хэрэглэхийг зөвлөдөг бөгөөд ханын цаас болон будгийн доорх гадаргууг тэгшлэхэд ашиглаж болно. Найрлагад байх тусгай гидрофобик (ус түлхэгч) полимер хэрэглэснээр шаваасны хөрсжүүлэгч болон ханын цаасны цавуунд тогтвортой байх чадварыг нэмэгдүүлсэн. Нэг удаагийн түрхэх давхаргын зузаан 5 мм хүртэл байна. Илүү жижиг хэмжээтэй дүүргэгч бодистой, хольцын нягт бүтэц нь төгс гөлгөр гадаргууг олж авах боломжийг олгодог.

Савлагаа — 20 кг

- түрхэх давхарга 0.2-5 мм. — нэг давхаргаар том ялгааг тэгшлэх боломжтой
- зүлгэхэд хялбар байдал нэгж хугацаанд боловсруулах гарцыг нэмэгдүүлсэн
- ханын цаасны цавуунд тэсвэртэй, шаваасан дээр хөрсжүүлэгч түрхсэний дараа угааж арилдаггүй, ханын цаас болон будгийн доор хэрэглэж болно, дахин давтан хийхийг бууруулдаг
- 0.2 мм-ийн дүүргэгч бодисын хэмжээ нь - төгсгөлийн өнгөлгөө хийхэд тохиромжтой
- хурдан хатдаг, 1-р давхарга 6 цагийн дотор хатах нь технологийн түр зогсолтыг багасгах, нэгж хугацаанд гарах гарцыг нэмэгдүүлсэн
- хоёр дахь давхарга нүх цоорхойгүй түрхэгдэж, мурийлт өгдөггүй нь - нэгж хугацаанд гарах гарцыг нэмэгдүүлсэн

Бүтээгдэхүүний зарцуулалт

Гадаргууг тэгшлэх үед: 1 мм зузаантай түрхэх үед 1,2 кг/м².

Гөлтгөнө картон хуудаснуудын залгаасыг дүүргэх үед: 0,2 кг/м².

Ажлын нөхцөл

Ажлын явц болон гүйцэтгэлээс хойших 3 хоногт агаарын температур, суурийн температур +5°C хэмээс +30°C хэмийн хооронд байх нь зохимжтой. Ажлын явцад зуурмагийн температур +10°C хэмээс +30°C хэм хүртэл байх нь зохимжтой. Шаваасыг түрхэж, гадаргуу дээр хатаж байх үед нэвт салхи, нарны шууд тусгалаас зайлсхийх хэрэгтэй.

Гадаргууг бэлтгэх

Шаваасны гадаргуу нь бат бэх байх шаардлагатай, ажил эхлэхээс өмнө гадаргууг тоос, шороо, тос, бүх төрлийн будаг болон цавуу, хуурах боломжтой элементүүдээс сайтар цэвэрлэх шаардлагатай. Өндөр ус шингээх чадвартай тааз, гадаргуугийн шаваас хийхийн өмнө суурийг ПЛИТОНИТ хөрсжүүлэгчээр боловсруулна. Хэрэв цутгах суурь нь 5 мм-ээс дээш өндрийн зөрөөтэй, 30 мм-ээс их гүн ховил, хонхорхой эсвэл нүхтэй бол шаваасан тэгшлэгч ПЛИТОНИТ Т1+ ашиглан (хэрэглэх зааврын дагуу) гадаргууг урьдчилан тэгшлэх шаардлагатай.

Зуурмаг бэлтгэх

Зуурмагийг бэлтгэхийн тулд энгийн ундны усыг ашиглана. Холих харьцаа нь хуурай шаваасны хольцод 1 кг-д 0,34-0,38 литр (20 кг-д 6,8 - 7,6 литр) үс шаардагдана. Хуурай хольцыг тасалгааны температурт урьдчилан хэмжсэн зохих хэмжээний үс уруу хийнэ, нэгэн төрлийн жигд болтол нь 2-3 минутын турш эргэлтийн хурд нь 600 эргэлт/мин-ээс ихгүй байх цахилгаан холигч эсвэл цахилгаан өрмийн тусламжтайгаар холино. Зуурмагийг ойролцоогоор 5-10 минут амраан дахин холино. Энэ үед зөвшөөрөгдсөн хамгийн дээд хэмжээний үлдсэн усыг нэмж хэрэглэж болно. Бэлэн болсон битүү хаалттай саван дахь зуурмагийн хольцыг хэрэглэх хугацаа 7 хоног хүртэл байна.

Ажлын дараалал

Зуурмагийн хольцыг хусуур ашиглан гараар эсвэл шаваас хийх станц машин ашиглан хийж болно. Шаваасыг хэд хэдэн давхаргаар түрхэхдээ өмнөх давхаргыг бүрэн хатсаны дараа дараах давхаргыг түрхэх хэрэгтэй. Хатах хугацаа нь давхаргын зузаан, суурийн шингээх чадвар, агааржуулалт, агаарын температураас хамаарна. Гөлтгөнө картон хуудсан залгаасны хооронд зуурмаг шаваас хийхдээ хавтангийн үе далд ортол ба шургийн толгойн нүхэнд бас хэрэглэнэ. Бэхжүүлэгч түүзыг залгаасны төвөөс байрлуулж, залгаасны бүх уртын дагуу хусуураар сайтар дардаг. Дараа нь нэмэлт хэмжээний шаваасыг хэрэглэж, эцэст нь тэгшилнэ. Хатсаны дараа тэгш бүс хэсгүүдийг зүлгүүрийн багажны тусламжтайгаар арилгана. Зүлгүүрийн цаасны санал болгож буй ширхгийн хэмжээ: P120-P180 – ханын цаасан доор, P240-P280 – будгийн доор. Ханын цаас наах эсвэл будгийн ажил хийхийн өмнө гадаргууг хөрсжүүлэгчээр боловсруулалт хийхийг зөвлөж байна.

Чимэглэл бүхий гадаргууг бий болгох

Чимэглэлийн давхаргыг хийхээс өмнө суурь нь тэгш, нүх, хагарал, хэлтэрсэн хэсэгтэй эсэхийг шалгаарай. Гөлтгөнө, гөлтгөнө картон, ховилтой гөлтгөнө хавтан гэх мэт шингээгч гадаргууг 1: 3 харьцаагаар шингэлсэн "PLITONIT Грунт 1" хөрсжүүлэгчээр заавал боловсруулсан байна. Бусад PLITONIT хөрсжүүлэгч, эсвэл хуурай үлдэгдэлтэй хөрсжүүлэгчийг 8% -иас багагүй бэлэн хэлбэрээр ашиглах боломжтой. Хөрсжүүлэгчийг хатаасны дараа 2-3 мм-ийн давхаргатай шаваасыг өргөн хусуур ашиглан 15-20 минутын дотор боловсруулж болохуйц талбайд түрхэн бүтцийн бул, сойз, хусуур эсвэл ямар нэгэн тохиромжтой хэрэгслээр хүссэн бүтцийг гарган авна. Шаваас хатсаны дараа нь цаашдын зүлгүүр, хөрсжүүлэгч, будах боловсруулалтад бэлэн болно.

Анхааруулга

Ажлын явцад зуурмагийн хольцыг үе үе хутгахыг зөвлөж, усаар нэмэлт шингэлэхийг хориглоно. Дээр заагдсан хугацаа нь орчны температур (20 ± 2)°C, агаарын харьцангуй чийгшил (60 ± 10)%-д үйлчлэх бөгөөд бусад үед хугацаа хэлбэлзэж болно. Материал нь усанд тэсвэргүй ба чийгшил ихтэй газар ашиглахад зориулагдаагүй. Суурийн хэт их чийг нь тэгшилсэн гадаргуугийн өнгөнд өөрчлөлт (шарлуулж) үүсгэж болно. Гадаргуугийн хамгийн төвөгтэй хэсэгт залгаас газарт ажил гүйцэтгэхдээ тусгай бэхжүүлэгч торыг ашиглах хэрэгтэй. Гөлтгөнө картон хуудсыг суулгахын өмнө залгаас нь V хэлбэртэй байхын тулд налуу ирмэгийн арилгах шаардлагатай. Зэвэрсэн багаж хэрэгсэл, бохир сав ашиглаж болохгүй.

Аюулгүй ажиллагаа

Хольц нь ОХУ-ын стандарт хэмжилзүйн газрын ГОСТ 12.1.007 стандартын дагуу аюулын 4-р (бага аюултай бодис) ангилалд хамаарна. Ажил гүйцэтгэхдээ бээлий, нүдний шил, амны хаалт хэрэглээрэй. Зуурмагийг арьс, нүдэнд хүрэхээс зайлсхийх. Нүдэнд хүргэсэн тохиолдолд нэн даруй их хэмжээний усаар зайлна. ХҮҮХДЭЭС ХОЛ БАЙЛГААРАЙ.

Тээвэрлэлт болон хадгалах нөхцөл

Хуурай хольцыг ачаа тээвэрлэх дүрмийн дагуу бүрхүүлтэй тээврийн хэрэгслээр тээвэрлэнэ. Хуурай хольцтой уутыг савлагааны аюулгүй байдал, чийгээс хамгаалсан хуурай өрөөнд хадгална. Бүтээгдэхүүний хадгалах хугацаа нь үйлдвэрлэсэн өдрөөс хойш 12 сар байна.

Орц, найрлага

Полимер холбогч бодис, эрдэс дүүргэгч, өөрчлөгч нэмэлт бүтээгдэхүүнүүд.

Үйлдвэрлэгчийн баталгаа

Хэрэглэгч тээвэрлэх, хадгалах нөхцөл, энэхүү гарын авлагад заасан зааврыг дагаж мөрдсөн тохиолдолд хольц нь техникийн үзүүлэлтүүдийн шаардлагад нийцэж байгааг үйлдвэрлэгч баталгаажуулна. Үйлдвэрлэгч нь материалтай ажиллах технологийг дагаж мөрдөхгүй байх, түүнчлэн эдгээр зааварт заагаагүй зорилго, нөхцөлд ашиглах үед хариуцлага хүлээхгүй. ГОСТ 8.579-2001 стандартын дагуу цэвэр жингийн хазайлт байна. Бүтээгдэхүүнийг бүх төрлийн иргэний барилгад ашиглахыг зөвшөөрсөн ($A_{эфф} < 370$ Бк/кг байх ОХУ-ын "Цацрагийн аюулгүй байдлын стандартууд" НРБ-99/2009, ариун цэврийн дүрэм, журам СанПиН 2.6.1.25.23-09 нийцсэн.

Техник үзүүлэлтүүд

Өнгө	цагаан
Нэг удаагийн түрхэх давхаргын зузаан	0,2-оос 5 мм хүртэл
Дүүргэгчийн ширхэг	0,2 мм
1 мм-ийн зузаантай давхаргаар түрхэх үед зарцуулалт	1,2 г/м ²
Хэрэглэх усны хэмжээ 1 кг хольцод 20 кг хольцод	0,34-0,38 л 6,8-7,6 л
Түрхсэн зуурмагийн хольцыг тохируулж болох хугацаа	20 мм-ээс багагүй
3 хоногийн дараа суурьтай наалдсан бат бэх чанар	0,3 МПа-аас багагүй
Ажлын температурын горим	+5°C-аас +30°C хүртэл
Бэлэн болсон битүү хаалттай саван дахь зуурмагийн хольцыг хэрэглэх хугацаа	7 хоногоос хэтрэхгүй
2-р үеийг түрхэх, зүлгүүрдэх будах боломжтой	6 цагийн дараа
Усанд тэсвэртэй	усанд тэсвэргүй
Байгалийн радионуклидын цацраг идэвх	370 Бк/кг ихгүй

Логистикийн мэдээлэл

Хувийн бар-код 4607013045903

Нэг багц дахь уутны тоо – 48 ширхэг