

ПЛИТОНИТ СУПЕРКЛАДКА

*Буквенное
обозначение:*

СУПЕРКЛАДКА

Наименование:

Комплексная добавка для кладочных растворов

Преимущества:

1. Придает легкость и пластичность кладочному раствору
2. Снижает расход кладочного раствора до 20%
3. Повышает морозостойкость – увеличивает долговечность шва
4. Увеличивает жизнеспособность смеси до 25 ч.
5. Улучшает теплоизоляционные свойства раствора

Применяется для снижения расхода и длительного сохранения жизнеспособности растворной смеси. Обладает пластифицирующим и стабилизирующим (снижает расслоение раствора) эффектом. Улучшает обрабатываемость растворной смеси. Рекомендуется для приготовления 1-2-х дневных растворов. Не снижает конечную прочность раствора. Фасовка – 3л.

ДОЗИРОВКА

0,5-0,6 л на 100 кг цемента.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Добавка вводится вместе с водой затворения или после дозирования всех компонентов растворной смеси, при этом необходимо учитывать пластифицирующий эффект добавки и уменьшить количество воды на 10-15%. Эффективность добавки возрастает при минимальных количествах воды затворения. Добавку запрещается добавлять непосредственно в сухую смесь.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПРИ ПРИМЕНЕНИИ В БЕТОНАХ И В РАСТВОРАХ

Не рекомендуется к применению в модифицированных растворах (сухие строительные смеси заводского приготовления).

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Добавка относится к 4 классу опасности (вещества малоопасные) по ГОСТ 12.1.007. При выполнении работ использовать перчатки, защитные очки, средства защиты органов дыхания. Избегать попадания добавки на кожу и в глаза. При попадании в глаза немедленно промыть их большим количеством воды. **БЕРЕЧЬ ОТ ДЕТЕЙ!**

УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ И ХРАНЕНИЯ

Транспортирование и хранение проводить при температурах не ниже +5° С и не выше +40°С в герметично закрытой таре, предохраняя от воздействия прямых солнечных лучей.

ГАРАНТИЯ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Изготовитель гарантирует соответствие добавки требованиям технических условий при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения и указаний настоящей

инструкции. Гарантийный срок хранения в таре изготовителя — 24 месяца со дня изготовления.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | |
|--|------------|
| Цвет | Коричневый |
| Плотность, г\см ³ | 1,14- 1,16 |
| Сухой остаток, % не менее | 35,0-37,0 |
| Рекомендуемая дозировка, % от массы цемента | 0,5-0,7 |