

PLITONIT გრუნტი ბეტონკონტაქტი



1,5 ჰგ | 4,5 ჰგ | 15 ჰგ

- ✓ სპეციალიზებული გრუნტი ბეტონისთვის
- ✓ ადვილად დაიტანება ფუნჯითა და ლილვაკით
- ✓ ხელს უშლის ნარევიდან წყლის უკუდენას
- ✓ ეფექტური და ხასხასა დატანის ინდიკატორი
- ✓ შენახვისას შესაძლებელია გაყინვა

PLITONIT Plitonit
Deutsche
Qualität

პროფესიონალად ყოფნა ადვილია

ადჰეზიური, გამოსაყენებლად მზა პრაიმერი შიდა და გარე სამუშაოებისთვის



ინსტრუქციის სხვა ენაზე ჩამოტვირთვა/
Download the manual in another language
kz | az | uz | tj | kg | tm | am | ge | mn

გამოყენების სფერო

პროდუქტი განკუთვნილია დაბალი წყალმთანთქმის მქონე ზედაპირების წინასწარი დამუშავებისთვის, მობათქაშების, მოპირკეთებისა და იატაკის მოწყობის სამუშაოების ჩატარებამდე. გამოიყენება შიდა და გარე სამუშაოებისთვის.

შემდგომი შრეების სახეობები	კედლები
წებო ფილისა და კერამოგრანიტისთვის	+
თაბაშირის, ცემენტის ან პოლიმერულ საფუძველზე დამზადებული ბათქაში / ფითხი	+
ცემენტის, თაბაშირის ან კომპლექსურ საფუძველზე დამზადებული თვითსწორებადი იატაკები	+
ეპოქსიდურ საფუძველზე დამზადებული თვითსწორებადი იატაკები	—
საღებავი / შპალერი	—
ზედაპირის სახეობები	კედლები
ბეტონი, რკინაბეტონი	+
უჯრედოვანი ბლოკები, აგური, ცემენტისა და თაბაშირის ბათქაშები, კილო-ქიმის შეერთების მქონე მუყაოს ფილები, ცემენტის, თაბაშირის ან კომპლექსურ საფუძველზე დამზადებული თვითსწორებადი იატაკები	—
თაბაშირ-მუყაოს ფილა, მარქანბოქოვანი ფილა, მინამაგნეზიტის ფილა	—
ცემენტ-ბურბუშელის ფილა, OSB, ფანერი	—
სუსტი და მტკრევადი ზედაპირები (ძველი მტკრევადი ბათქაში, ბეტონის ზედაპირები და ნახევრად მშრალი იატაკის მოჭიმვები 10 მპა-ზე ნაკლები კუმშვის სიმტკიცით)	—
აბსოლუტურად არამეწვადი, ძალიან გლუვი ზედაპირები (მინა, ფილები და ა.შ.)	—

ზედაპირის მომზადება

დაგრუნტვამდე გაწმინდეთ ზედაპირი მტკრისგან, ჭუჭყისა და ცხიმისგან. ძველი და არამყარი საფარის მონაკვეთები გულდასმით უნდა მოშორდეს.

სამუშაოების ჩატარების წესი

1	გამოყენებამდე გულდასმით მოურიეთ პრაიმერს
2	წაუსვით პრაიმერი ზედაპირს ფუნჯით ან ლილვაკით.

ტექნიკური მახასიათებლები

ფერი	იისფერი
გამრობის დრო	180 წთ
ხარჯი მ-ზე, გ	200 - 300

სამუშაოების ჩატარების პირობები

სამუშაოების ჩატარების დროს ჰაერის, ზედაპირისა და გამოყენებისთვის გამზადებული პრაიმერის ტემპერატურა უნდა იყოს არანაკლებ +5°C-ისა.

გარე სამუშაოებისას საჭიროა გამრობამდე დამუშავებული ზედაპირი ატმოსფერული ნალექებისგან დაცვა.

ყურადღება

სამუშაოების ჩატარების პროცესში რეკომენდებულია პრაიმერის დროულად მოშორება. გამოყენების შემდეგ მორეცხეთ ხელსაწყო და სათავსოები წყლით. მითითებული მახასიათებლები მოქმედებს გარემოს 20±2°C ტემპერატურისა და ჰაერის 60±10% ფარდობითი ტენიანობის პირობებში. სამუშაოების ჩატარებისას უნდა იხელმძღვანელოთ ზოგადი სამშენებლო სამუშაოების ჩატარების ინსტრუქციებითა და უსაფრთხოების ტექნიკით მშენებლობაში. სუსტი და მტკრევადი ზედაპირების დასაგრუნტად (ძველი მტკრევადი ბათქაშები, ბეტონის ზედაპირები და ნახევრად მშრალი იატაკის მოჭიმვები 10 მპა-ზე ნაკლები კუმშვის სიმტკიცით) რეკომენდებულია PLITONIT-ის გრუნტის განმამტკიცებელი PROFI-ს გამოყენება.

უსაფრთხოების ზომები

სამუშაოების შესრულებისას გამოიყენეთ ხელთათმანები, დამცავი სათვალეები, სასუნთქი ორგანოების დამცავი საშუალებები.
მოერიდეთ ნარევის კანზე და თვალეებში მოხვედრას. თვალში მოხვედრის შემთხვევაში დაუყოვნებლივ ამოიბანეთ წყლის დიდი რაოდენობით და მიმართეთ უქიმს.
მოერიდეთ ბავშვებს!

შემადგენლობა

წყლის დისპერსიული პოლიმერი, მინერალური შემავსებელი, მამოდიფიცირებელი დანამატები.

ტრანსპორტირება და შენახვა

შეინახეთ მჭიდროდ დახურულ ტარაში -50°C-დან +40°C-მდე ტემპერატურაზე, მორიდეთ მზის პირდაპირი სხივები. დაშვებულია 5-მდე გაყინვის ციკლი -50°C-ზე, გაღობის შემდეგ ინარჩუნებს თავის თვისებებს. გაყინვის შემდეგ, გამოყენებამდე, აუცილებელია ოთახის ტემპერატურაზე დაყოვნება სრულ გაღობამდე, ხელოვნური გახურების გარეშე. მწარმოებლის გაუხსნელ ტარაში შენახვის ვადა - 24 თვე დამზადების დღიდან. დამზადების თარიღი იხ. შეფუთვაზე.

მწარმოებლის გარანტია

მწარმოებელი იძლევა გარანტიას, რომ პროდუქცია შეესაბამება ტექნიკური პირობების 2241-001-51552155-2013-ის მოთხოვნებს, თუ მომხმარებელი დაიცავს ტრანსპორტირების, შენახვის პირობებს და ამ ინსტრუქციის მითითებებს. მწარმოებელი არ არის პასუხისმგებელი მასალასთან მუშაობის ტექნოლოგიის შეუსრულებლობის შემთხვევაში, ასევე მისი გამოყენებისთვის იმ მიზნებსა და პირობებში, რომლებიც არ არის გათვალისწინებული მიცემული ინსტრუქციით