

PLITONIT

МЭРГЭЖИЛТЭН БАЙХ АМАРХАН



PLITONIT Эстрих – хагас хуурай давхаргыг суурилуулахад зориулсан хольцын технологийн боловсруулалтыг сайжруулах нэмэлт



Уг бүтээгдэхүүн нь хагас хуурай давхарга, хучилтын хавтан, бетон чулуу, хашлага үйлдвэрлэхэд хольцын ус-цементийн харьцаа багатай хагас хуурай давхаргыг тавих, тэгшлэх, чиглүүлэх ажлын технологийн үр ашгийг дээшлүүлэхэд ашиглагддаг.

Савлагаа — 10 л, 10 л хэмжээтэй хуванцар канистр.

- тэгшлэхэд хялбар
- бат бөх чанар нэмэгдүүлдэг
- 10-20% цементийн зарцуулалт багасдаг
- гадаргуугийн чанар сайжирдаг

Бүтээгдэхүүний зарцуулалт

100 кг цементэд 1-1,5

Хэрэглэх арга

Нэмэлтийг холин зуурах устай хамт нэмж, цементийн хэсгүүдийг бүрэн норгоход энэ нь туслан, улмаар бүх давхаргын гүнд цементийн чулуу үүсэх болно. Хагас хуурай давхаргын шаардлагатай найрлагыг хангах, мөн бат бэхийн зэрэглэлийн маркийг хадгалахын тулд нэмсэн цементийн хэмжээг 10-20% -иар бууруулахад ашигласан усны хэмжээг өөрчлөхгүй байхыг зөвлөж байна. Энэ тохиолдолд цементийн агууламж багассан хольцын бат бэх шинж чанар болон PLITONIT Эстрих нэмэлт нь анхны цементийн хэмжээ бүхий анхны нэмэлтгүй хольцтой ижил түвшинд байх болно. Нэмэлтийг хуурай хольц дээр шууд нэмж болохгүй.

Хагас хуурай давхаргын технологи нь полиэтилен хальс эсвэл полистирол хөөсөөр хийж болох тусгаарлах давхарга дээр хольцыг тавихад оршино. Түүнчлэн тэгшлэх давхарга болон угсралтын элементүүдийг (хана, хуваалт, багана, хоолой г.м.) сааруулагч түүз ашиглан тусгаарлах шаардлагатай.

Давхаргын үйлчилгээ. Ажлын явцад болон хавтанг суурилуулсны дараа температурыг +5 хэмээс +30 хэм хүртэл, агаарын харьцангуй чийгшил 60% -иас багагүй байх шаардлагатай. Дараагийн 3 хоногт гадаргууг нарны шууд тусгал, нэвт салхижуулалтаас хамгаална.

Гол давуу тал

Зуурмагийн хольцыг хоолойгоор дамжин өнгөрөх хялбар байдлыг хангаж, ажлын цагийг багасгаж, илүү том гадаргууг богино хугацаанд тэгшлэх боломжийг олгож, урд талын гадаргуугийн чанарыг сайжруулж, бүрэх эцсийн бат бөх чанарыг нэмэгдүүлдэг.

Нэмэлт шинж чанар

- цементийн хэрэглээг бууруулах боломжийг олгодог
- хагас хуурай давхарга бэлтгэх, тавих тоног төхөөрөмжийн элэгдэлд тэсвэртэй байдлыг (холигч ир, хоолойн холболт, нунтаглах машины диск, мастерын хэрэгсэл) нэмэгдүүлдэг
- нимгэн давхаргын хагарал цууралтад тэсвэртэй байдлыг нэмэгдүүлдэг (20 мм-ээс)
- нэмэлтүүдийг ажлын хольцод тусад нь эхлээд антифриз, дараа нь Эстрих нэмж оруулан - хөлдөлтөөс хамгаалах нэмэлт ПЛИТОНИТ Антифризтэй хамт хэрэглэхэд бага ба сөрөг температурт ажиллах боломжийг олгодог.

Хагас хуурай давхаргын стандарт жор (200 л)*

Цемент	40-50 кг
Элс	200 кг
Ус	18-22 л
Фибра	50 г
PLITONIT Эстрих нэмэлт	400-500 мл

* эцсийн харьцаа нь ашигласан материалын шинж чанар, нэмэлтийг ашиглах зорилгоос хамаарна

Техник үзүүлэлтүүд

	Хамгийн бага утга	Хамгийн их утга
Өнгө	цагаан	цагаан
Нягтрал, кг/м ³	990	1020
Хуурай үлдэгдэл, %	8	11
уусмалын PH	4	9
Хамгийн оновчтой тун, цементийн массын%	1	1,5

Аюулгүй ажиллагаа

Нэмэлт нь ОХУ-ын стандарт хэмжилзүйн газрын ГОСТ 12.1.007 стандартын дагуу аюулын 4-р (бага аюултай бодис) ангилалд хамаарна. Ажил гүйцэтгэхдээ бээлий, нүдний шил, амны хаалт хэрэглээрэй. Нэмэлтийг арьс, нүдэндээ хүргэхээс зайлсхийх. Нүдэнд хүргэсэн тохиолдолд нэн даруй их хэмжээний усаар зайлна. ХҮҮХДЭЭС ХОЛ БАЙЛГА!

Тээвэрлэлт болон хадгалах нөхцөл

Тээвэрлэлт, хадгалалтыг +5 хэмээс доошгүй, +40 хэмээс ихгүй температурт, нарны шууд тусгалаас хамгаалагдсан битүүмжилсэн саванд авч явахаар хийнэ.

Орц, найрлага

Ус, поликарбоксилатын эфирууд, хувиргагчууд.

Үйлдвэрлэгчийн баталгаа

Хэрэглэгч энэ зааврын тээвэрлэлт, хадгалалтын нөхцөл, зааврыг дагаж мөрдсөн тохиолдолд хольц нь ОХУ-ын стандарт хэмжилзүйн Техникийн нөхцөл 20.59.57-234-51552155-2020, шаардлагад нийцэж байгааг үйлдвэрлэгч баталгаажуулж байна.

Үйлдвэрлэгч нь материалтай ажиллах технологийг дагаж мөрдөхгүй байх, түүнчлэн эдгээр зааварт заагаагүй зорилго, нөхцөлд ашиглах үед хариуцлага хүлээхгүй. Бүтээгдэхүүний хадгалах хугацаа нь битүү саванд үйлдвэрлэсэн өдрөөс хойш 24 сар байна.

10 л канистртай бүтээгдэхүүний хувьд логистикийн мэдээлэл

Хувийн бар-код 4607013045200

Нэг багц дахь канистрын тоо – 40 ширхэг