

# PLITONIT

პროფესიონალად ყოფნა ადვილია



## PLITONIT მზა გრუნტი PROFI – დრმა შეღწევადობის პრაიმერი შიდა და გარე სამუშაოებისთვის

პროდუქტი განკუთვნილია ცემენტის, ცემენტ-კირისა და თაბაშირის საფუძველზე დამზადებული კედლების, იატაკისა და ქერის დასაგრუნტად, ცემენტისა და თაბაშირის საფუძველზე დამზადებული თაბაშირ-მუყაოს ფილების დასამუშავებლად ხსნადი ნარევების გამოყენებამდე, შეღებვამდე და მპალერის გაკვრამდე ზედაპირის გამაგრების, საფუძვლის მიერ წყალშთანთქმის, წყლის ნაადრევი უკუდენისა და მტვრის მოცილების მიზნითა შიდა და გარე სამუშაოების ჩატარებამდე.

**დაფასობა — პლასტმასის კანისტრა 3 ლ, 10 ლ; პლასტმასის სათლი 10 კგ**

- მზადაა გამოსაყენებლად
- დრმად აღწევს და აძლიერებს ზედაპირს
- ამორებს მტვერს ზედაპირიდან, ზრდის ადჰეზიას შემდგომ შრეებთან
- კედლების, იატაკისა და ქერის პრაიმერი
- შიდა და გარე სამუშაოებისთვის
- შენახვისას შესაძლებელია გაყინვა

### მასალის ხარჯი

100-200 მლ პრაიმერი 1 მ<sup>2</sup>-ზე ზედაპირის შთანთქმის უნარიდან გამომდინარე

### სამუშაოების ჩატარების პირობები

სამუშაოების ჩატარების დროს ჰაერის, ზედაპირისა და გამოყენებისთვის გამზადებული პრაიმერის ტემპერატურა უნდა იყოს არანაკლებ +5°C-ისა. გარე სამუშაოებისას საჭიროა გამრობამდე დამუშავებული ზედაპირი ატმოსფერული ნალექებისგან დაცვა.

### ზედაპირის მომზადება

დაგრუნტვამდე გაწმინდეთ ზედაპირი მტვრისგან, ქუჩყისა და ცხიმისგან. ძველი და არამყარი საფარის მონაკვეთები გულდასმით უნდა მოშორდეს.

### გამოყენების წესი

პრაიმერის გამოყენებამდე აუცილებელია მისი საგულდაგულოდ არევა. ვერტიკალური ზედაპირები უნდა დაიგრუნტოს ლილვაკით ან საფრქვეველით. თუ ზედაპირმა შეიწოვა გრუნტი 5-10 წუთში და გამრა, საჭიროა ხელახალი დაგრუნტვა. ხელახალი დაგრუნტვა და მოსაპირკეთებელი სამუშაოები უნდა შესრულდეს გრუნტის პირველი შრის სრულად გამრობის შემდეგ. შრეებს შორის გამრობის დრო დამოკიდებულია ზედაპირის სახეობასა და ტემპერატურულ პირობებზე. ხელახალი დაგრუნტვა უნდა მოხდეს პირველი შრის წასმოდან, დაახლოებით, 30-60 წუთის შემდეგ. ზედაპირის ხელახლა დასაგრუნტად მზადყოფნის შეფასების კრიტერიუმია დამუშავებულ ზედაპირზე მიღებულ ქაღალდის ფურცელზე დასველების კვალის არარსებობა.

## **ყურადღება**

სამუშაოების ჩატარების პროცესში რეკომენდებულია გრუნტის პერიოდულად მორევა. გამოყენების შემდეგ მორეცხეთ ხელსაწყო და სათავსოები წყლით. მითითებული მახასიათებლები მოქმედებს გარემოს  $20\pm 2^{\circ}\text{C}$  ტემპერატურისა და ჰაერის  $60\pm 10\%$  ფარდობითი ტენიანობის პირობებში. სამუშაოების ჩატარებისას უნდა იხელმძღვანელოთ ზოგადი სამშენებლო სამუშაოების ჩატარების ინსტრუქციებითა და უსაფრთხოების ტექნიკით მშენებლობაში. იატაკის დასაგრუნტად მოსასწორებლების გამოყენებამდე რეკომენდირებულია პლიტონიტის პრაიმერის სუპერპოლ PROFI-ს გრუნტის გამოყენება.

## **უსაფრთხოების ზომები**

სამუშაოების შესრულებისას გამოიყენეთ ხელთათმანები. მოერიდეთ პრაიმერის კანზე და თვალებში მოხვედრას. თვალში მოხვედრის შემთხვევაში დაუყოვნებლივ ამოიბანეთ წყლის დიდი რაოდენობით, მიმართეთ ექიმს.

## **ტრანსპორტირებისა და შენახვის პირობები**

**ზამთრის რეცეპტურისთვის:** შეინახეთ მჭიდროდ დახურულ ტარაში  $-50^{\circ}\text{C}$ -დან  $+40^{\circ}\text{C}$ -მდე ტემპერატურაზე, დაიცავით მზის პირდაპირი სხივებისგან. დაშვებულია 5-მდე გაყინვის ციკლი  $-50^{\circ}\text{C}$ -ზე, გაღობის შემდეგ ინარჩუნებს თავის თვისებებს. გაყინვის შემდეგ, გამოყენებამდე, აუცილებელია ოთახის ტემპერატურაზე დაყოვნება სრულ გაღობამდე, ხელოვნური გახურების გარეშე.

**ზაფხულის რეცეპტურისთვის:** გრუნტების ჰერმეტიკ ტარაში, დახურულ სასაწყობო შენობებში შენახვა გარემოს ტემპერატურაზე  $+5^{\circ}\text{C}$ -დან  $+40^{\circ}\text{C}$ -მდე, გაყინვა დაუშვებელია.

მწარმოებლის გაუხსნელ ტარაში შენახვის ვადა - 24 თვე დამზადების დღიდან. დამზადების თარიღი იხ. შეფუთვაზე.

## **შემადგენლობა**

წყლის პოლიმერის დისპერსია, მოდიფიცირებული დანამატები.

## **მწარმოებლის გარანტია**

მწარმოებელი იძლევა გარანტიას, რომ პროდუქცია შეესაბამება ტექნიკური პირობების 2241-001-51552155-2013-ის მოთხოვნებს, თუ მომხმარებელი დაიცავს ტრანსპორტირების, შენახვის პირობებს და ამ ინსტრუქციის მითითებებს. მწარმოებელი არ არის პასუხისმგებელი მასალასთან მუშაობის ტექნოლოგიის შეუსრულებლობის შემთხვევაში, ასევე მისი გამოყენებისთვის იმ მიზნებსა და პირობებში, რომლებიც არ არის გათვალისწინებული მიცემული ინსტრუქციით.

## **ლოგისტიკური ინფორმაცია 3 ლ-იანი კასრისთვის**

ინდივიდუალური შტრიხკოდი 4607013043862

კანისტრების რაოდენობა პალეტზე – 144 ც.

## **ლოგისტიკური ინფორმაცია 10 ლ-იანი კასრისთვის**

ინდივიდუალური შტრიხკოდი 4607013043879

კანისტრების რაოდენობა პალეტზე – 40 ც.

## **ლოგისტიკური ინფორმაცია 10 კგ-იანი სათლისთვის**

ინდივიდუალური შტრიხკოდი 4607013046221

სათლების რაოდენობა პალეტზე – 44 ც.