

PLITONIT ГидроЭласт –эластичная гидроизоляционная мастика на полимерной основе



Готовая к использованию эластичная мастика предназначена для устройства сплошной бесшовной гидроизоляции строительных конструкций и сооружений внутри и снаружи зданий (душевые, ванны, туалеты, прачечные и другие влажные помещения) перед производством дальнейших облицовочных работ. Применяется как для работ по бетону, штукатурке, кирпичной кладке, так и для защиты невлагостойких покрытий: гипсокартона и гипсовых штукатурок во влажных помещениях. Возможно использование в системе полов с подогревом.

Рекомендуется для заполнения стыковых зазоров (мест выхода пластиковых и металлических водопроводных труб, угловых соединений строительных конструкций и др.).

Фасовка — пластиковое ведро 1,5 кг, 4,5 кг, 16 кг.

- Для наружных и внутренних работ
- Разрешение органов ГСЭН на контакт с питьевой водой
- Перекрытие трещин толщиной до 0,8 мм
- Паропроницаемость
- Визуальный контроль высыхания

Расход материала

1,0 кг/м² при толщине слоя 0,5 мм.

Условия проведения работ

Температура помещения, основания и самой мастики не ниже +5°C. Относительная влажность бетонного основания не более 90%. Температура воздуха и основания во время проведения работы и в течение последующих 2-х суток должна быть не менее +10°C и не более +30°C.

Подготовка основания

Поверхность должна быть очищена от пыли, грязи, масел, жира, цементного молочка и других частиц, препятствующих сцеплению материала с основанием. Трещины, выбоины, каверны и другие остrokонечные неровности до нанесения гидроизоляции необходимо заделать шпаклевкой или штукатуркой желательнo на цементной основе, например, ПЛИТОНИТ К.

Порядок работы

Перед использованием мастику при необходимости перемешать. Рекомендуется предварительная обработка поверхности ПЛИТОНИТ ГидроЭласт, разбавленным водой в пропорции 1:10. Материал наносить на подготовленное основание с помощью шпателя, валика или кисти. Количество слоёв не ограничено и зависит от требуемой толщины гидроизоляционного покрытия. Каждый последующий слой наносить после высыхания предыдущего. время высыхания 1-го слоя – 1 час, последующих - 2-4 часа. Контролировать высыхание возможно по изменению цвета нанесенной мастики с

серо-голубого на тёмно-серый. Последующие отделочные работы проводить не ранее чем через 24 часа после нанесения последнего слоя.

Область применения	Пример	Количество слоев	Общая толщина покрытия, мм	Расход, кг/м ²
Кратковременное действие воды	Стены в ванной	1	0,5	1
Длительное действие воды	Пол в душевой/ванной	2	1	2
Напорная вода, до W2	Частный бассейн	3-4	2	4

Внимание

Для дальнейшей облицовки поверхности рекомендуется использовать клеи для плитки ПЛИТОНИТ: В; В+; В(б)экспресс; С; Смрамор.

Мастика не предназначена для гидроизоляции спортивных бассейнов, колодцев, подвалов, резервуаров с водой, других объектов, подвергающихся воздействию повышенного давления воды. Для этих целей рекомендуется использовать гидроизоляцию ПЛИТОНИТ ГидроЭласт 2К.

Меры предосторожности

При выполнении работ использовать перчатки. Избегать попадания смеси на открытые участки кожи. При попадании в глаза – немедленно промыть большим количеством воды. **БЕРЕЧЬ ОТ ДЕТЕЙ!**

Условия транспортирования и хранения

Мастику транспортировать в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозки грузов. Хранить в крытых сухих помещениях в условиях, обеспечивающих сохранность упаковки при температуре от +5°C до +30°C. Срок хранения в таре изготовителя – 12 месяцев со дня изготовления.

Состав

Латексная дисперсия, вода, песок, специальные добавки.

Гарантия изготовителя

Изготовитель гарантирует соответствие мастики требованиям ТУ 5772-001-51552155-2014 при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения и указаний настоящей инструкции. Изготовитель не несет ответственность при несоблюдении технологии работ с материалом, а также за его применение в целях и условиях, не предусмотренных данной инструкцией. Отклонение от массы нетто в соответствии с ГОСТ Р 8.579-2001. Продукция разрешена к использованию во всех видах гражданского строительства (Аэфф<370 Бк/кг, I класс материалов по СанПиН 2.6.1.2523–09 (НРБ-99/2009)).

Технические характеристики

Для мастики готовой к применению	
рН	7,5±1,0
Расход мастики при толщине слоя 0,5 мм	1,0 кг/м ²
Время использования растворной смеси	не более 60 минут
Для затвердевшей мастики	
Прочность сцепления с основанием через 28 суток	не менее 0,5 МПа
Марка по водонепроницаемости	W2
Сохранение гибкости мастики без следов разрушения	от -20°C до +70°C
Контакт с питьевой водой	разрешен
Удельная эффективная активность естественных радионуклидов	не более 370 Бк/кг

Логистическая информация для ведра 1,5 кг

Индивидуальный штрих-код 4607013043824

Количество ведер на паллете – 288 шт.

Логистическая информация для ведра 4,5 кг

Индивидуальный штрих-код 4607013043831

Количество ведер на паллете – 96 шт.

Логистическая информация для ведра 16 кг

Индивидуальный штрих-код 4607013044715

Количество ведер на паллете – 44 шт.