

PLITONIT

МЭРГЭЖИЛТЭН БАЙХ АМАРХАН



PLITOSIL Pro – чийгтэй нөхцөлд зориулсан өндөр уян хатан, хүчлээр хатууруулдаг ариун цэврийн чигжээс



Угаалгын өрөө, шүршүүр, бие засах газар, угаалгын газар гэх мэт өндөр чийгшил бүхий өрөөнүүдийн залгагдан холбогдох үеийг суурилуулах зориулалттай фунгицид нэмэлт бүхий нэг бүрэлдэхүүнтэй силикон бүрэлдэхүүнтэй, өндөр уян хатан чанартай, хүчлээр хатууруулдаг ариун цэврийн чигжээс. Механик ба/эсвэл дулааны деформацид өртөж болохуйц барилга байгууламжийн булангийн болон тэлэлтийн үеийг битүүмжлэх зориулалттай. 150% хүртэл деформацийг тэсвэрлэх чадвартай, чийг нэвчихээс сэргийлдэг бат бөх, нэгэн зэрэг өндөр уян хатан залгаас үүсгэдэг. Өндөр температурт (шалны халаалтын систем) өртөх гадаргуу дээр хэрэглэж болно. Энэ нь элэгдэлд өртөөгүй гадаргуу дээр хавтангийн хоорондын залгаасны холболтын зуурмаг болгон ашиглаж болно. Нийтийн эзэмшлийн талбай, орон сууц, тэр дундаа сургууль, цэцэрлэг, эрүүл мэндийн байгууламж (эмчилгээ, урьдчилан сэргийлэх, амралт-сүвиллын байгууламжууд)-д хэрэглэж болно.

Савлагаа -280 мл картриж

- өндөр уян хатан-эвдрэлгүйгээр 150% хүртэл деформацид орно
- хөгц, мөөгөнцөрт үүсэхэд тэсвэртэй

- уусгагчгүй
- цагаан цуу суурьтай

Бүтээгдэхүүний зарцуулалт

280 мл нь 5 мм-ийн диаметртэй 11 шугаман метр болно

Ажлын нөхцөл

Ажлын явцад болон хийсний дараа 3 хоногт агаар, суурь, хавтангийн температур +5°C хэмээс + 30°C хэм хүртэл байх ёстой. Хэрэв материалыг хөлдөөсөн бол +10°C хэмээс +25°C хэм хүртэл тасалгааны температурт 24 цагийн турш байлгасны дараа ашиглахыг зөвшөөрнө. Эрт гэсгээх зорилгоор халаахыг зөвшөөрөхгүй.

Гадаргууг бэлтгэх

Чигжээсийг түрхэх гадаргууг шороо, тоосноос сайтар цэвэрлэсэн, салбарсан сул хэсгүүдийг зайлуулж, тосгүйжүүлж арилгаж, хатаасан байх ёстой.

Ажлын дараалал

Картрижийн үзүүрийг хайчилж, цоргыг эргүүлэн шурагдан суулгана. Цоргоны үзүүрийг 45 ° өнцгөөр төлөвлөсөн залгаасны хэмжээгээр хэрчиж ав. Картрижийг хуваарилах-буунд хийж, залгаасны үеийг чигжээсээр жигд дүүргэнэ.

Тусгай хусуур ашиглан илүүдлийг арилган холдуулна. Хэрэглэснээс хойш 20 минутын дотор залгаасыг зөөлөн савангийн уусмалаар норгож жигдлэн тэгшхэн болгоно. Полимержилт нь түүний түвшин дор хаяж 50% байх ёстой агаар мандлын чийгшлийн нөлөөн дор явагддаг. Полимержүүлсэн илүүдэл чигжээсийг гадаргуугаас механик аргаар зайлуулна.

Анхааруулга

Суурилуулсан уян холболтын бат бөх чанар нь ажлын зөв гүйцэтгэлээс хамаарна. Полимержсэн чигжээс нь суурьтай холбоогүйгээр, бусад төгсгөлтэй залгагдахдаа уян хатан чанараа хадгалдаг! Чигжээс ба суурийн хооронд хүрэлцэхээс зайлсхийхийн тулд эхлээд залгаанд пенополиэтилен хөөсөөр хийсэн стандарт утсыг байрлуулж, суурийг чигжээсний давхаргаас тусгаарлах шаардлагатай. Силикон чигжээс нь утсан материалд барьцалддаггүй бөгөөд энэ нь шаардлагатай 2 талаас нь л наалдахыг баталгаажуулдаг.

Хэрэв залгаасны өргөн нь 10 мм хүртэл байвал түүний гүн ижил байх ёстой. Хэрэв залгаас нь 20 мм хүртэл өргөнтэй бол түүний гүн нь 10 мм-ээс багагүй байх ёстой. Хэрэв залгаасны өргөн нь 20 мм-ээс их байвал түүний гүн нь өргөний ½ байх ёстой.

Байгалийн чулуунд хэрэглэхийн өмнө түршилтын талбайд материалын нийцтэй байдлыг шалгана. Энэхүү чигжээсийг бүх төрлийн бетон, цементийн зуурмаг, гууль, зэс, цайр, хар тугалга, битум агуулсан материалд хүрэхээс зайлсхий.

Аюулгүй ажиллагаа

БОЛГООМЖТОЙ

- Залгихад хортой
- Ажиллаж байхдаа бээлий, тусгай хувцас, нүдний хамгаалалт хэрэглээрэй.
- Ажлын дараа гараа нүүрээ сайтар угаана.
- Бүтээгдэхүүнийг хэрэглэх үед тамхи татах, уух, идэж болохгүй
- Зөвхөн гадаа эсвэл агааржуулалт сайтай газарт хэрэглээрэй.
- ХЭРВЭЭ АРЬСАНД ХҮРСЭН бол их хэмжээний усаар зайлж, цочрол арилахгүй байвал эмчид хандаарай.
- НҮДЭНД ХҮРСЭН ТОХИОЛДОЛД: Хэдэн минутын турш усаар болгоомжтой угаана. Хэрэв та контакт линз хэрэглэдэг бол үүнийг хийхэд хялбар бол авч, нүдээ үргэлжлүүлэн усаар сайтар зайлна. Хэрэв нүдийг цочрол арилахгүй бол эмчид хандана уу.
- Хүүхдийн гар хүрэхгүй газар хадгална уу.

Орц, найрлага

шингэн силикон каучук, вулканжуулагч бодис

Тээвэрлэлт болон хадгалах нөхцөл

Механик гэмтлээс хамгаалах чадвартай хаалттай, тээврийн хэрэгслээр тээвэрлэнэ. Гадна бодис, хүр тунадас орохоос хамгаалсан нөхцөлд агуулахад үйлдвэрлэгчийн хаалттай савлагаатай нь хадгална. +5°C хэмээс + 25°C хэм хүртэл температурт тээвэрлэж, хадгална. Бүтээгдэхүүнийг 0°C хэмээс доошгүй агаарын температурт тээвэрлэх боломжтой. -35°C хэмийн температурт 5-аас илүүгүй давтан хөлдөөхийг зөвшөөрнө. Үйлдвэрлэгчийн саванд хадгалах хугацаа нь үйлдвэрлэсэн өдрөөс хойш 15 сар байна.

Үйлдвэрлэгчийн баталгаа

Хэрэглэгч энэ зааврын тээвэрлэлт, хадгалалтын нөхцөл, зааврыг дагаж мөрдсөн тохиолдолд хольц нь ОХУ-ын стандарт хэмжилзүйн ГОСТ Р 59523-2021 стандарт, шаардлагад нийцэж байгааг үйлдвэрлэгч баталгаажуулж байна. Үйлдвэрлэгч нь материалтай ажиллах технологийг дагаж мөрдөхгүй байх, түүнчлэн эдгээр зааварт заагаагүй зорилго, нөхцөлд ашиглах үед хариуцлага хүлээхгүй. ОХУ-ын стандарт хэмжилзүйн ГОСТ 8.579-2002 стандартын дагуу цэвэр жингийн хазайлт байна. Бүтээгдэхүүнийг бүх төрлийн иргэний барилгад ашиглахыг зөвшөөрсөн. (Аэфф<370 Бк/кг байх ОХУ-ын Цацрагийн аюулгүй байдлын стандартууд НРБ-99/2009, ариун цэврийн дүрэм, журам СанПиН 2.6.1.2523-09 нийцсэн).

Техник үзүүлэлтүүд

Хэрэглээний хамрах хүрээ	Гадна болон дотоод ажилд зориулсан
Зөвлөсөн залгаасны өргөн	5-30 мм
Хэрэглэх температур	+5°C-аас +40°C хүртэл
Ашиглах үеийн температур	+45°C-аас +150°C хүртэл
Уян хатан чанар	150%
Түрхсэнээс хойш	24 цагийн дараа устай хүрэлцэж болно

Логистикийн мэдээлэл

Хувийн бар-код:

цагаан	4607013047525
тунгалаг	4607013047532
хар	4607013047563
зааны ясан	4607013047570
сүүн-цагаан	4607013047587
цайвар-шар	4607013047594
карамелийн	4607013047600
саарал	4607013047617
титан	4607013047624
цайвар-саарал	4607013047631
шоколадан	4607013047648

Бүлгийн бар-код:

цагаан	24607013047529
тунгалаг	24607013047536
хар	24607013047567
зааны ясан	24607013047574
сүүн-цагаан	24607013047581
цайвар-шар	24607013047598
карамелийн	24607013047604
саарал	24607013047611
титан	24607013047628
цайвар-саарал	24607013047635
шоколадан	24607013047642

Хайрцагт агуулагдах картрижийн тоо 12 ширхэг

Нэг багц дахь картрижийн тоо – 1776 ширхэг