

PLITONIT ჰიდროსაიზოლაციო კუთხე შიდა 90° და გარე 270°



2 კუთხე
შეფუთვაში

- ✓ მედეგობა მკავების მიმართ
- ✓ გარე და შიდა სამუშაოებისთვის
- ✓ მაღალი ელასტიკურობა
- ✓ უძლებს წყლის წნევას > 1,5 ატმ

PLITONIT Plitonit
Deutsche
Qualität

პროფესიონალად ყოფნა ადვილია

ელასტიკური ჰიდროსაიზოლაციო
კუთხეები შიდა და გარე სამუშაოებისთვის



ინსტრუქციის სხვა ენაზე ჩამოტვირთვა/
Download the manual in another language
kz | az | uz | tj | kg | tm | am | ge | mn

გამოყენების სფერო

პროდუქტი განკუთვნილია შიდა და გარე კუთხეების "იატაკისა და კედლის" შეუღლების ადგილების, დეფორმაციული ნაკერების, გამომყვანი მილების, სანიაღვრე ხვრელების ჰიდროიზოლაციისთვის ტენიან ადგილებსა და ნაგებობებში: საცურო აუზების, საშაპეების (მათ შორის საშაპეები ქვეშის გარეშე), აბაზანების, სარდაფების, აივნების, ტერასების, საწარმოო შენობა-ნაგებობების (მათ შორის კვების მრეწველობის) და ა.შ. ჰიდროიზოლაცია.

სამუშაოების ჩატარების წესი

1	წაუსვით ჰიდროსაიზოლაციო ხსნარის შრე ფუნჯით ან ფითხით პირაპირის მიმდებარე ზედაპირებს, ასევე კომუნიკაციებისა და სანიაღვრეების შეყვანის ადგილებს.*
2	დააგეთ ჰიდროსაიზოლაციო კუთხე პლიტონიტ ჰიდროლენტა ჰიდროიზოლაციის სველ შრეში.
!	კუთხე იგება გვერდით, რომელსაც არ აქვს ბეჭედი, ისე, რომ მან სრულად დაფაროს პირაპირი/ნაკერი.
4	ჰიდროსაიზოლაციო კუთხე ჩაუნექეთ წასმულ ხსნარში გლუვი ლითონის/პლასტმასის ფითხით, რათა მოაცილოთ ყველა „ბუშტი“.
!	ლენტების, კუთხის ელემენტებისა და სამაჯურის გადაბმის ადგილები უნდა დაიგოს ერთმანეთზე 5-7 სმ-ით.
!	ჰიდროსაიზოლაციო მასის შემდეგი შრე ისმევა ლენტის კიდეების ზედაპირზე ისე, რომ მისი შუა ნაწილი დაუფარავი დარჩეს, ამასთანავე, წინა ჰიდროსაიზოლაციო შრე უნდა იყოს გამაგრებული, მაგრამ ჯერ კიდევ ტენიანი.

* დასატანი ზონა უნდა იყოს კუთხის სიგანეზე რამდენიმე სანტიმეტრით მეტი. ჰიდროსაიზოლაციო ლენტის დაგებაზე ზედაპირზე ლაგდება გარე და შიდა კუთხეები, კედლისა და იატაკის სამაჯურები.

ტექნიკური მახასიათებლები

სისქე	~ 0,6 მმ
სიგანე	120 მმ
სიგრძე კუთხის მხრიდან	140 მმ
სამუშაო ტემპერატურა	-30°C ... + 90°C
უძლებს წყლის წნევას	> 1,5 ატმ
განივი დაჭიმულობა გაწყვეტამდე:	>100%

ტრანსპორტირება და შენახვა

ტრანსპორტირება უნდა მოხდეს დახურულ სატრანსპორტო საშუალებებში ტვირთების გადაზიდვის წესების შესაბამისად. შეინახეთ დახურულ შენობა-ნაგებობებში, რომლებიც უზრუნველყოფენ მეფუთვის დაცულობას. მწარმოებლის ტარაში შენახვის ვადა - 24 თვე დამზადების დღიდან. დამზადების თარიღი მითითებულია შეფუთვაზე.

მნიშვნელოვანი რჩევები

PLITONIT ჰიდროლენტა ჰიდროსაიზოლაციო კუთხე შიდა 90° და გარე 270° გამოყენება სისტემაში პოლიმერულ ჰიდროსაიზოლაციო მასტიკასთან PLITONIT ჰიდროელასტთან ან პოლიმერცემენტის ელასტიკურ ჰიდროიზოლაციასთან PLITONIT ჰიდროელასტ 2K-სთან.

მომხმარებელთა მხარდაჭერის სამსახური

8 (800) 555 - 71 - 67

www.plitonit.ru

e-mail: info@mc-bauchemie.ru