


PLITONIT ჰიდროსაიზოლაციო გამყოფი მემბრანა SuperElast



10 მ

- ✓ ხელს უშლის ფილების დასკდომას და ფარავს 3 მმ-მდე სიგანის ბზარებს
- ✓ გარე და შიდა სამუშაოებისთვის
- ✓ მხოლოდ იატაკზე გამოსაყენებლად
- ✓ უძლებს წყლის წნევას > 2,5 ატმ

PLITONIT Plitonit
Deutsche Qualität

პროფესიონალად ყოფნა ადვილია

**ელასტიკური იატაკის ჰიდროსაიზოლაციო
გამყოფი მემბრანა შიდა და გარე
სამუშაოებისთვის**



ინსტრუქციის სხვა ენაზე ჩამოტვირთვა/
Download the manual in another language
kz | az | uz | tj | kg | tm | am | ge | mn

გამოყენების სფერო

პროდუქტი განკუთვნილია ფილებით მოპირკეთებისას ჰიდროსაიზოლაციო, გამყოფი ან ჰიდროსაიზოლაციო გამყოფი შრის მოსაწყობად ცემენტის სუსტ საფუძვლებზე, ხის საფუძვლებზე, ასევე სხვა საფუძვლებზე, რომლებიც ექვემდებარება გრძელ დატვირთვას ან აქვს ბზარების წარმოქმნის რისკი. გამოიყენება მათ შორის ფილების დასკდომის თავიდან ასაცილებლად, თუ ექსპლუატაციის დროს ზედაპირზე წარმოიქმნება ბზარები (არაუმეტეს 3 მმ).

სამუშაოების ჩატარების წესი

მემბრანის ზედაპირზე მონტაჟი ხორციელდება ფილების წებოს გამოყენებით, რომელიც არ არის C2 კლასზე დაბალი ხისტი ზედაპირებისთვის და C2 S1-ზე ან C2 S2-ზე დაბალი დეფორმირებადი ზედაპირებისთვის.

1	ზედაპირზე წებოს წასმამდე განმინდეთ ის მტვრისგან და დაამუშავეთ PLITONIT-ის განმამტკიცებელი გრუნტით (სუსტი ზედაპირებისთვის) ან PLITONIT-ის ღრმა შეღწევალობის გრუნტით / PLITONIT გრუნტი 1-ით (ყველა სხვა ზედაპირისთვის).
2	წაუსვით ზედაპირის ფილების წებო 4 მმ-იანი კბილა ფითხით, გააკეთეთ ნაღარები რულონის მოკლე მხარის გასწვრივ
!	დააგეთ მემბრანა ზედაპირზე და გლუვი კელმათი მოაშორეთ ჰაერი მემბრანის ქვეშ
4	დააგეთ მემბრანის მეორე რიგი პირველთან პირაპირ. თუ საჭიროა პირაპირის ჰიდროიზოლაციის უზრუნველყოფა, წაუსვით მემბრანის ორივე რიგს პირაპირის ადგილას ჰიდროსაიზოლაციო მასტიკა PLITONIT ჰიდროელასტი და დახურეთ პირაპირის ადგილი ჰიდროსაიზოლაციო ლენტით PLITONIT ჰიდროლენტა SuperElast
!	მემბრანა იგება კედელთან პირაპირ, კედელზე გადაფარება დაუშვებელია. კუთხეების დასაცავად გამოიყენეთ ჰიდროსაიზოლაციო მასტიკა PLITONIT ჰიდროელასტი და PLITONIT ჰიდროლენტა SuperElast

შემდგომი მოსაპირკეთებელი სამუშაოების ჩატარება

შესაძლებელია 72 საათის შემდეგ. შემდგომი მოსაპირკეთებელი სამუშაოებისთვის ასევე გამოიყენეთ წებო, რომელიც არ არის C2 კლასზე დაბალი ხისტი ზედაპირებისთვის და C2 S1-ზე ან C2 S2-ზე დაბალი დეფორმირებადი ზედაპირებისთვის.

ტექნიკური მახასიათებლები

სისქე	~ 0,9 მმ
სიგანე	1000 მმ
სიგრძე	10 მმ
ზედაპირის ბზარების გადახურვა	3 მმ-მდე
სამუშაო ტემპერატურა	-30°C ... + 90°C
უძლებს წყლის წნევას	> 2,5 ატმ

ტრანსპორტირება და შენახვა

ტრანსპორტირება უნდა მოხდეს დახურულ სატრანსპორტო საშუალებებში ტვირთების გადაზიდვის წესების შესაბამისად. შეინახეთ დახურულ შენობა-ნაგებობებში, რომლებიც უზრუნველყოფენ შეფუთვის დაცვლობას. მწარმოებლის ტარაში შენახვის ვადა - 24 თვე დამზადების დღიდან. დამზადების თარიღი მითითებულია შეფუთვაზე.

მნიშვნელოვანი რჩევები

PLITONIT ჰიდროსაიზოლაციო გამყოფი მემბრანა SuperElast გამოიყენება სისტემაში წებოებთან PLITONIT C, Plitoflex 2500 და Plitoflex 5000, ჰიდროსაიზოლაციო მასტიკასთან PLITONIT hidroelasti, პოლიმერცემენტის ელასტიკურ ჰიდროიზოლაციასთან PLITONIT ჰიდროელასტ 2K, ასევე ელასტიკურ ჰიდროსაიზოლაციო ლენტთან PLITONIT ჰიდროლენტა SuperElast.

მომხმარებელთა მხარდაჭერის სამსახური

8 (800) 555 - 71 - 67

www.plitonit.ru

e-mail: info@mc-bauchemie.ru