

PLITONIT

PEŞƏKAR OLMAQ ASANDIR



PLITONIT SuperŞap - Beton və tikinti həlləri üçün super su azaldıcı qatqı



Məhsul son qat beton döşəməsi (şapların) müstəqil hazırlanmasında, o cümlədən yaşayış, ofis və sənaye anbarları daxilində «qızdırılan döşəmə» sistemində, eləcə də xarici işlərdə plastifikasiya təmin edən və stabilləşdirici qatqı kimi (məhlulun təbəqələşməsinə azaldır) istifadə olunur. Həm fabrik üsulu ilə hazırlanmış qum-beton üçün, həm də birbaşa tikinti obyektində qum və sement qarışdırılmasında istifadə olunur. Təzə qoyulmuş son qat beton döşəməsinin (şapın) hamarlanmasını asanlaşdıraraq, əmək intensivliyini azaldaraq və iş müddətini qısaldaraq, hazırlanmış həllin hərəkətliyi və çəkmə rahatlığını artırır. Bərkimiş həllin marka möhkəmliyini +15% - dən +25% - ə qədər artıraraq və son qat beton döşəməsinin (şapın) üst layın çatlama, büzülmə və aşınma riskini azaldaraq su azaldıcı təsirə malikdir. Döşəmənin yerinə yetirmə imkanını uzadaraq və material itkisi riskini azaldaraq, hazırlanmış həllin canlılığını artırır. Strukturun daha yaxşı vahidliyini təmin edərək və bununla da

"qızdırılan döşəmə" sisteminin istilik yayılmasını artıraraq, sərtləşdirilmiş son qat beton döşəmənin (şapın) sıxlığını artırır.

Qablaşdırma - 3 litr, 10 litr plastik kanistr.

- hamarlama asanlığını təmin edərək, son qat beton döşəməsi (şap) üçün plastifikator həll qarışığının plastikliyini artırır
- +25%-ə qədər möhkəmliyini artırır
- Əllə hazırlanan qarışıqlar və zavod istehsalı dəyişdirilməmiş sement-qum qarışıqları üçün
- konsentrat

Materialın sərfiyyatı

Tələb olunan effekt	Qatqının sərfiyyatı, 100 kq quru maddə üçün litr**		
	Sement	Sement-qum qarışığı M200	Sement-qum qarışığı M300
Əsas plastikləşdirmə, qarışıq suyun 13% nisbətdə azaldılması *	0,5 l (500 ml)	0,11 l 0,15 l (110-150 ml)	0,14 l 0,18 l (140-180 ml)
Artan plastikləşdirmə, qarışıq suyun 20% nisbətdə azaldılması *	0,83 l (830 ml)	0,18 l 0,24 l (180-240 ml)	0,23 l 0,29 l (230-290 ml)
Öz-özünə qalınlaşan son qat beton döşəməsi (şap) effekt ilə superplastikləşdirmə, qarışıq suyun 28% nisbətdə azaldılması *	1,67 l (1670 ml)	0,37 l 0,48 l (370-480 ml)	0,47 l 0,58 l (470-580 ml)

* Əvvəlcə dəyişdirilməmiş qarışıq istehsalçısı tərəfindən təyin edilmiş dəyərə nisbətən qarışıq suyun azaldılması.

** Hazır sement-qum qarışığı üçün qatqı sərfiyyatını hesablayarkən aşağıdakı qaydaya riayət edilməlidir: Sement-qum qarışığının istehsalında 500 markalı sementin istifadə edildiyi bilinirsə, maksimum 400 markalı sement istifadə edildiyi təqdirdə qatqı minimum dəyərlə tətbiq olunur. İstifadə olunan sementin markası haqqında etibarlı məlumat yoxdursa, işlər yetinə yetirilməzdən əvvəl optimal dozanı müəyyən etmək üçün sınaq yoğurma aparılmalıdır.

Tətbiq üsulu

Qatqı, qarışıq su ilə birlikdə və ya həll qarışığının bütün komponentləri dozalandıqdan sonra əlavə edilir, eyni zamanda qatqının plastikləşdirici təsiri nəzərə alınmalı və istehlak cədvəlində göstərilən tövsiyələrə uyğun olaraq suyun miqdarı əvvəlcədən azaldılmalıdır. Qatqının birbaşa quru qarışıqğa əlavə edilməsi qadağandır.

Zavodda hazırlanmış dəyişdirilmiş quru tikinti qarışıqlarında istifadə üçün tövsiyə edilmir.

«Qızdırılan döşəmə» sistemi ilə yüksək keyfiyyətli son qat beton döşəməsi (şap) üçün çəkmə rahatlığı ilə həll qarışığının reseptinin nümunəsi

Qum beton M300	50 kq
Su	5,4 l
PLİTONİT SuperŞap Qatqısı	0,235 l - 0,29 l (235-290 ml)

DİQQƏT! Müxtəlif istehsalçıların mineral xammal və ya hazırlanmış qeyri-modifikasiya olunmuş qarışıqlarının xüsusiyyətləri fərqli ola bilər, bu səbəbdən işə başlamazdan əvvəl superplastikləşdiricinin minimum miqdarı ilə sınaq yoğurma və lazım olduqda qarışığının konsistensiyasını əlavə miqdarda qatqı əlavə edərək tənzimlənməyi məsləhət görürük.

Texniki xüsusiyyətlər

Rəng	tünd qəhvəyi
Sıxlıq, g/sm ³	1,17-1,19
Quru maddənin kütlə payı, %	37-41
Həllin PH-si	6-10

Ehtiyat tədbirləri

Əlavə GOST 12.1.007 qaydalarına uyğun olaraq 4-cü təhlükə sinfinə (az təhlükəli maddələr) aid edilir. Müvafiq qoruyucu vasitələrdən - əlcək, göz qoruyucu və tənəffüs orqanlarının qorunması vasitələrindən istifadə edin. Əlavənin dəri və gözlərə girməsindən qaçın. Gözlərlə təmasda olduqda, dərhal bol su ilə yumaq lazımdır. UŞAQLARDAN UZAQ SAXLANILMALIDIR!

Daşınma və saxlama şərtləri

Daşınma və saxlama + 5°C-dən aşağı və + 40°C-dən yüksək olmayan temperaturda birbaşa günəş işığından qoruyaraq hermetik möhürlənmiş bir qabda həyata keçirilməlidir.

Tərkibi

Su, sulfatlı polikondensatların qarışığı, köməkçi komponentlər, konservant.

İstehsalçı Zəmanəti

İstehsalçı tərəfindən qoyduğu daşınma və saxlama şərtlərinə, habelə bu təlimatın şərtlərinə riayət etdiyi halda əlavənin TY 20.59.57-015-51552155-2020 tələblərinə uyğun olmasına zəmanət verir. İstehsalçı materialla işləmə texnologiyasına riayət edilməməsinə, habelə onun hazırkı təlimatlarda nəzərdə tutulmayan məqsədlər və şərtlərə uyğun istifadəsinə görə məsuliyyət daşımır. İstehsalçının qabında zəmanətli saxlama müddəti - istehsal tarixindən 24 aydır.

3 l kanistr üçün logistik məlumat

Fərdi ştrix-kod 4607013045491

Bir paletdəki kanistrin sayı - 144 ədəd

10 l kanistr üçün logistik məlumat

Fərdi ştrix-kod 4607013042933

Bir paletdəki kanistrin sayı - 40 ədəd