

PLITONIT COLORIT

Нэр:	Colorit
Тайлбар:	Бүх төрлийн хавтангийн хоорондох 6 мм хүртэлх залгаанд зориулсан зуурмаг
Тэмдэглэгээ:	Хөгц, мөөгөнцрөөс хамгаалах Өнгөний бат бөх чанарыг нэмэгдүүлсэн
Өвөрмөц борлуулалтын санал:	Өндөр уян хатан чанар, ажил явагдах өндөр хурдтай Гарын арьсанд аригтай зөөлөн** Шалны халаалтын системд зориулагдсан Гадна болон дотор талын ажилд зориулсан 24 цагийн дараа дээгүүр нь алхах боломжтой

Хэрэглээний хүрээ

Дотор болон гадаа ажилд зориулсан вааран, чулуунцар, шавар, мозаик, шилэн, байгалийн болон хиймэл чулуугаар хийсэн хана, шалны өнгөлгөөний хавтангуудын залгаасыг зуурмагт зориулагдсан хольц юм. Нийтийн эзэмшлийн талбай, орон сууц, тэр дундаа сургууль, цэцэрлэг, эрүүл мэндийн байгууламж (эмчилгээ, урьдчилан сэргийлэх, амралт-сувиллын байгууламжууд)-д хэрэглэж болно

Ус түлхэгч, мөөгөнцрийн эсрэг хамгаалалт нь давхаргад мөөгөнцөр, хөгц үүсэхээс сэргийлдэг. Зуурмагийн ажлыг гүйцэтгэх өндөр хурдтай, цэвэрлэхэд амар, залгаа үүсгэхэд хялбар, 24 цагийн дээгүүр нь дараа алхах боломжтой. Савлагаа — 2 кг.

Пиктограмм/Техник үзүүлэлтүүд

- Гадна болон дотор талын ажилд зориулсан
- Залгаас 1-6 мм
- 24 цагийн дараа дээгүүр нь алхах боломжтой
- 48 цагийн дараа устай хүрэлцэж болно
- Хольцын амьдрах хугацаа (ажлын цаг) 2 цаг
- 3 минут холино
- Хэрэглэх температур +5°C хэмээс +30°C хүртэл
- Халаадаг шалыг - 7 хоногийн дараа залгаж болно
- Хүйтэнд тэсвэртэй байдлын марк F50
- Шахалтын үеийн бат бэх M100
- Хадгалах хугацаа 24 сар.

Бүтээгдэхүүний зарцуулалт

хавтангийн үеийн өргөн, хэмжээ, залгаасны өргөнөөс хамаарч 0,3-1,2 кг/м² байна.

Ажлын нөхцөл

Ажлын явцад болон гүйцэтгэлийн дараа 3 хоногт агаар, суурь, хавтангийн температур +5 хэмээс +30 хэмд байх ёстой. Ажлын явцад зуурмаг хольцын температур +10 хэмээс +30 хэмд байх ёстой. Ашиглалтын температур +70 ° C хүртэл. Зуурмагийг мөн гадаа ашиглах боломжтой. Энэ төрлийн ажлын хувьд залгаасны гадаргууг ажлын явцад болон дараагийн 24 цагийн турш хур тунадаснаас хамгаалсан байх ёстой.

Суурийг бэлтгэх

Залгаасны доорх суурийг шороо, тоосноос цэвэрлэж, салбарсан хэсгүүдийг арилгана. Залгаасны цутгасан гүн нь хавтангийн зузааны хагасаас багагүй байх ёстой. Залгаасны цутгалтыг цавуун зуурмагийн хольцын үйлдвэрлэгчээс тогтоосон хугацаанд хийх ёстой.

Зуурмагийн хольц бэлтгэх

Хуурай хольцыг нийлүүлж холихдоо нийтийн усны хангамжийн усыг ашиглах боломжтой. Холих харьцаа нь 1 кг хуурай цавууны хольцод 0,30-0,34 литр (1 уут буюу 2 кг-д 0,6 - 0,68 литр) ус шаардагдана. Хуурай хольцыг тасалгааны температурт урьдчилан хэмжсэн зохих хэмжээний ус уруу хийнэ, нэгэн төрлийн жигд болтол нь 2-3 минутын турш эргэлтийн хурд нь 600 эргэлт/мин-ээс ихгүй байх цахилгаан холигч эсвэл цахилгаан өрмийн тусламжтайгаар холино. Зуурмагийг ойролцоогоор 5 минут амраан дахин холино. Энэ үед зөвшөөрөгдсөн хамгийн дээд хэмжээний үлдсэн усыг нэмж хэрэглэж болно. Бэлэн зуурмагийг хэрэглэх хугацаа нь 2 хүртэлх цаг байх бөгөөд агаарын хэт халалт болон нэвт салхижуулалт энэ хугацааг багасахад нөлөөлнө.

Ажлын дараалал

Залгаасны зайг дүүргэхээс өмнө хавтангийн гадаргууг чийгтэй даавуугаар арчиж цэвэрлэнэ. Бэлтгэсэн зуурмаг хольцыг резинэн хусуур эсвэл үрэгч ашиглан хавтан дээр түрхэж, залгаастай харьцангуйгаар диагональ хөдөлгөөнөөр тарааж, хавтан хоорондын залгаасыг бүрэн дүүргэх хүртэл нягтлан дарна. Хавтангийн залгаасны цэвэрлэгээ: 10-30 минутын дараа өнгөлсөн гадаргууг бага зэрэг чийгтэй хөөсөнцөр эсвэл хөөсөнцрөөр бүрсэн үрэгчээр залгаасны тор уруу диагональ байдлаар арчина. Залгаасны гадаргууг усаар хэт их хангах, хүчтэй арчих нь зуурмагийн хольцыг угааж, цутгалтын өнгө алдагдахад хүргэдэг. Арчих усыг цэвэр байлгахын тулд байнга сольж байх ёстой. Хатаасан зуурмагаас хавтангийн гадаргууг эцсийн байдлаар цэвэрлэхдээ хуурай зөөлөн даавуу ашиглана.

Анхааруулга

Ажлыг гүйцэтгэхдээ барилгын ерөнхий ажил гүйцэтгэх зааварчилга, барилга угсралтын ажилд мөрдөгдөх аюулгүй ажиллагааны зааварчилга дагаж мөрдөх ёстой. Өнгө нь багц, багцаас хамаарч өөр өөр байж болох учир цутгамлыг худалдан авахдаа багцын дугаарт анхааралтай хандаарай. Дараах хүчин зүйлүүд нь өнгө болон, түүний жигд тархалтад нөлөөлж болно: хавтангийн анхны хуурай цэвэрлэгээ; чийгшил бага болон өндөр температур; нарны шууд тусгал, нэвт салхи; залгаасны гүний ялгаа; холих усыг хэтрүүлэн хэрэглэх, түүний чанар; суурийн илүүдэл чийг; хавтангийн хажуугийн ирмэгийн өөр өөр шингээх чадвар; жигд бус хольсон зуурмаг. Гялгар биш болон барзгар хавтангийн хоорондох залгаасны зуурмаг хийхээс өмнө зуурмагийн хольцын үлдэгдлийг хавтангаас хэр зэрэг сайн угааж байгааг шалгах шаардлагатай. Ажил гүйцэтгэх явцад зуурмагийг үе үе хольж байх ёстой. Бэлэн болсон хольц дээр нэмэлт ус нэмж хийхийг хориглоно. Зэвэрсэн багаж хэрэгслийг ашиглахыг хориглоно.

АЮУЛГҮЙ АЖИЛЛАГАА

Хольц нь ОХУ-ын стандарт хэмжилзүйн газрын ГОСТ 12.1.007 стандартын дагуу аюулын 4-р (бага аюултай бодис) ангилалд хамаарна. Ажил гүйцэтгэхдээ бээлий, нүдний шил, амны хаалт хэрэглээрэй. Хольцыг арьс, нүдэндээ хүргэхээс зайлсхийх. Нүдэнд хүргэсэн тохиолдолд нэн даруй их хэмжээний усаар зайлна. **ХҮҮХДЭЭС ХОЛ БАЙЛГА!**

Орц, найрлага

Эрдэс бодисын дүүргэгч, портландцемент, полимер нэмэлт, пигмент.

Тээвэрлэлт болон хадгалах нөхцөл

Хуурай хольцыг ачаа тээвэрлэх дүрмийн дагуу бүрхүүлтэй тээврийн хэрэгслээр тээвэрлэнэ. Хуурай хольцтой уутыг савлагааны аюулгүй байдал, чийгээс хамгаалсан хаалттай хуурай өрөөнд хадгална.

Үйлдвэрлэгчийн баталгаа

Хэрэглэгч тээвэрлэх, хадгалах нөхцөл, энэхүү гарын авлагад заасан зааврыг дагаж мөрдсөн тохиолдолд хольц нь техникийн үзүүлэлтүүдийн шаардлагад нийцэж байгааг үйлдвэрлэгч баталгаажуулна. Үйлдвэрлэгч нь материалтай ажиллах технологийг дагаж мөрдөхгүй байх, түүнчлэн эдгээр зааварт заагаагүй зорилго, нөхцөлд ашиглах үед хариуцлага хүлээхгүй. ОХУ-ын стандарт хэмжилзүйн ГОСТ 8.579-2002 стандартын дагуу цэвэр жингийн хазайлт байна. Бүтээгдэхүүнийг бүх төрлийн иргэний барилгад ашиглахыг зөвшөөрсөн. (Аэфф<370 Бк/кг байх ОХУ-ын Цацрагийн аюулгүй байдлын стандартууд НРБ-99/2009, ариун цэврийн дүрэм, журам СанПиН 2.6.1.2523-09 нийцсэн).

Техникийн нөхцөл 23.64.10-280-51552155-2018 дагуу үйлдвэрлэсэн

**** Санкт-Петербург хотын Эрүүл ахуй, халдвар судлалын төвийн шинжээчийн дүгнэлтэд үндэслэн хольц нь арьсыг гэмтээх, мэдрэмтгий болгох үйлчилгээ үзүүлэхгүй. Нэг удаа хольцод хүрсний дараа арьсанд цочирсон нөлөө байхгүй, харин олон удаа хүрсний дараа энэ нь сул нөлөө үзүүлсэн байдаг. Хувийн хамгаалах хэрэгслийг ашиглах нь энэхүү зааврын УРЬДЧИЛАН АЖИЛЛАГААНЫ хэсгийн дагуу хийгдсэн болно.**

Чухал зөвлөмжүүд

Энэ зуурмаг нь усан санд зориулагдаагүй болно. Усан санд зуурмаг цутгахдаа PLITONIT Colorit Fast Premium эпоксидын зуурмаг хэрэглээрэй. Зуурмагийг бусад PLITONIT бүтээгдэхүүнтэй системд ашигладаг. Жишээлбэл, орон сууцны гал тогоо, угаалгын өрөөнд өнгөлгөөний хавтан тавих ажилд PLITONIT Аква хөрсжүүлэгч, ГидроЭласт полимер ус үл нэвтрүүлэх, PLITONIT В арматурын утастай хавтангийн цавуу, PLITONIT хавтан арчилгааны бүтээгдэхүүнтэй системийг Colorit зуурмагийг хамт хэрэглээрэй.

Хувийн бар-код:

Цагаан 4607013042254

Хар 4607013044258

Цайвар ногоон 4607013044364

Цайвар-цэнхэр 4607013042315

Хөх 4607013042391

Цайвар-ягаан 460701304388

Охор 4607013042377

Тод-шар 4607013042360

Цайвар-шар 4607013044340

Цайвар шаргал 4607013042285

Шаргал 4607013044395

Бараан шаргал 4607013042278

Цайвар-хүрэн 4607013044371

Хүрэн 4607013044357

Хар-хүрэн 4607013042384

Какао 4607013042322

Цайвар-саарал 4607013044326

Саарал 4607013042261

Хар-саарал 4607013044333

Нойтон асфальт 4607013042353