

PLITONIT

პროფესიონალად ყოფნა ადვილია



PLITONIT ანტიფრიზი - ყინვაგამძლე დანამატი ხსნარებისა და ბეტონის ნარევებისთვის



დანამატი გამოიყენება ბეტონის და ხსნარის ნარევებში, რომლებიც განკუთვნილია სამოქალაქო, სამრეწველო და სატრანსპორტო მშენებლობისთვის ბეტონისა და რკინაბეტონის კონსტრუქციების დასამზადებლად. იძლევა სამუშაოების ჩატარების საშუალებას -35°C-მდე ტემპერატურაზე. +20°C-დან და მეტ ტემპერატურაზე აჩქარებს ბეტონებისა და არმოდირებული ხსნარების სიმტკიცის მატებას. შესაძლებელია დანამატის გამოყენება პლიტონიტის მშრალ სამშენებლო ნარევებთან ერთად. დანამატის გამოყენება დაუშვებელია შემდეგი რკინაბეტონის კონსტრუქციების წარმოებისას: დაძაბულ არმატურასთან; 5 მმ და ნაკლები დიამეტრის არადაძაბულ არმატურასთან; რომლებიც გამოიყენება ტენიანი ან სველი რეჟიმის პირობებში, ასევე აგრესიულ გარემოში.

დაფასოება — პლასტმასის კანისტრი 3 ლ, 10 ლ.

- ზრდის ყინვამდგომობას
- აჩქარებს სიმტკიცის მატებას
- მოდიფიცირებული ნარევებისთვის, ქვიშა ცემენტის ნაზავებისთვისა და ბეტონებისთვის
- კონცენტრატი

მასალის ხარჯი

გამოყენება არამოდიფიცირებულ ქვიშა ცემენტთან

საჭირო ეფექტი	სამუშაოების ჩატარების ტემპერატურა	დანამატის ხარჯი, ლიტრები 100 კგ მშრალ ნივთიერებაზე			
		ცემენტის	ქვიშა ცემენტის ნაზავი M150	ქვიშა ცემენტის ნაზავი M200	ქვიშა ცემენტის ნაზავი M300
სიმტკიცის მატების აჩქარება	+20°C-დან	0,77 ლ	0,13 - 0,18 ლ	0,17 - 0,22 ლ	0,22 - 0,27 ლ
ყინვაგამძლე ეფექტი	+5°C-დან -5°C-მდე	1,15 ლ	0,2 - 0,28 ლ	0,25 - 0,33 ლ	0,32 - 0,4 ლ
	-6°C-დან -10°C-მდე	1,54 ლ	0,26 - 0,37 ლ	0,34 - 0,45 ლ	0,43 - 0,54 ლ
	-11°C-დან -15°C-მდე	1,92 ლ	0,33 - 0,46 ლ	0,42 - 0,56 ლ	0,54 - 0,67 ლ
	-16°C-დან -25°C-მდე	2,31 ლ	0,39 - 0,55 ლ	0,51 - 0,67 ლ	0,65 - 0,81 ლ
	-26°C-დან -35°C-მდე	3,08 ლ	0,52 - 0,74 ლ	0,68 - 0,89 ლ	0,86 - 1,08 ლ

გამოყენება CCC PLITONIT-თან

საჭირო ეფექტი	სამუშაოების ჩატარების ტემპერატურა	დანამატის ხარჯი, ლიტრები 25 კგ მშრალ ნივთიერებაზე		
		მასტერკლადკი, T1+	P1 pro	აჩქარებული, B გაძლიერებული, B+, C
სიმტკიცის მატების აჩქარება	+20°C-დან	0,05 ლ	0,07 ლ	0,08 ლ
ყინვაგამძლე ეფექტი	+5°C-დან -5°C-მდე	0,07 ლ	0,1 ლ	0,12 ლ
	-6°C-დან -10°C-მდე	0,1 ლ	0,13 ლ	0,15 ლ
	-11°C-დან -15°C-მდე	0,12 ლ	0,17 ლ	0,19 ლ
	-16°C-დან -25°C-მდე	0,16 ლ	0,2 ლ	0,23 ლ
	-26°C-დან -35°C-მდე	0,19 ლ	0,27 ლ	0,31 ლ

გამოყენების წესი

დანამატის გამოყენება უნდა მოხდეს ბეტონის ან ხსნარის ნარევის აღუდაბების წყალთან მორევის პროცესში. დანამატის ეფექტურობა იზრდება აღუდაბების წყლის მინიმალური რაოდენობით. დანამატის უშუალოდ მშრალ ნარევი დამატება აკრძალულია.

რეკომენდაციები ბეტონებსა და ხსნარებში გამოყენებისას

- ბეტონის ან ხსნარის წარმოებისთვის საჭიროა თბილი შემსვლების გამოყენება;
- ბეტონის ან ხსნარის ნარევის რეკომენდებული ტემპერატურა უარყოფითი ტემპერატურისას - არანაკლებ +25°C;
- რეკომენდებულია მაღალი მარკისა და სწრაფმყარებადი ცემენტების გამოყენება მაღალი თბოგამოყოფით;
- გაყინვის შედეგად ტენიანობის დაკარგვის თავიდან ასაცილებლად ბეტონის ან ხსნარის ზედაპირი სამუშაოების დასრულების შემდეგ უნდა დაიფაროს ჰიდროსაიზოლაციო მასალის ფენით (რუბეროიდი, პოლიეთილენის ფირი და სხვა); რეკომენდებულია ახლად დაგებული ბეტონის ან ხსნარის სითბოს ინტენსიური დაკარგვისგან დაცვა (თბოიზოლაციის მასალებით დაფარვა), შესაძლებლობის შემთხვევაში დამატებითი გათბობის მოწყობა;
- სამშენებლო ხსნარის გამოყენებისას საჭიროა ზედაპირის +10°C-მდე გახურება;

ტექნიკური მახასიათებლები

იაერსახე	ცისფერი-ლურჯი ფერის სითხე, დასაშვებია უმნიშვნელო ნალექის (ტივტივარის) არსებობა
მშრალი ნივთიერების მასური წილი, %	არანაკლებ 35-ისა
სიმკვრივე, გ/სმ ³	1,27-1,31
წყალბადის იონების აქტივობის მაჩვენებელი (pH)	5,0-10,0
CL-ის შემცველობა, %, არაუმეტეს	9

უსაფრთხოების ზომები

დანამატი მიეკუთვნება სამიშროების მე-4 კლასს (მცირე სამიშროების მქონე ნივთიერებები) სახელმწიფო სტანდარტის 12.1.007-ის მიხედვით. სამუშაოების შესრულებისას გამოიყენეთ ხელთათმანები, დამცავი სათვალეები, სასუნთქი ორგანოების დამცავი საშუალებები. მოერიდეთ დანამატის კანზე და თვალებში მოხვედრას. თვალში მოხვედრის შემთხვევაში დაუყოვნებლივ ამოიბანეთ წყლის დიდი რაოდენობით. მოარიდეთ ბავშვებს!

ტრანსპორტირებისა და შენახვის პირობები

ტრანსპორტირება და შენახვა უნდა მოხდეს არანაკლებ -25°C და არაუმეტეს +40°C ტემპერატურაზე ჰერმეტიკულად დახურულ ტარაში, მზის პირდაპირი სხივების ზემოქმედებისგან დაცვით. უარყოფით ტემპერატურაზე ტრანსპორტირებისას შესაძლებელია ნალექის წარმოქმნა, რომელიც იხსნება გახურებითა და საფუძვლიანი მორევით პროდუქტის თვისებების დაკარგვის გარეშე.

შემაღვენლობა

ორგანული და არაორგანული მჟავების მარილების წყალხსნარი.

მწარმოებლის გარანტია

მწარმოებელი იძლევა გარანტიას, რომ დანამატი შეესაბამება ტექნიკური პირობების მოთხოვნებს, თუ მომხმარებელი დაიცავს ტრანსპორტირების, შენახვისა და ამ ინსტრუქციის მითითებებს. მწარმოებლის ტარაში შენახვის საგარანტიო ვადა - 24 თვე დამზადების დღიდან.

ლოგისტიკური ინფორმაცია 3 ლ-იანი კასრისთვის

ინდივიდუალური შტრიხკოდი 4607013046030

ჯგუფური შტრიხკოდი 14607013046037 კანისტრების რაოდენობა კოლოფში – 6 ც.

კანისტრების რაოდენობა პალეტზე – 144 ც.

ლოგისტიკური ინფორმაცია 10 ლ-იანი კასრისთვის

ინდივიდუალური შტრიხკოდი 4607013046023 კანისტრების რაოდენობა პალეტზე – 40 ც.