

PLITONIT WaterProof Standard



4,5 კგ | 8 კგ | 14 კგ

- ✓ ზრდის აღჭურვილობა
- ✓ მომდევნო საფარებთან
- ✓ მიღებული საფარებისთვის
- ✓ გაძლიერებული აღჭურვილობა 1,2 მპა
- ✓ გამჭიმვის ვიზუალური კონტროლი
- ✓ შენახვისას
- შესაძლებელია გაყინვა



პროფესიონალად ყოფნა ადვილია

**საბაზისო დონის ელასტიკური
ჰიდროსაიზოლაციო მასტიკა შიდა
სამუშაოებისთვის**



ინსტრუქციის სხვა ენაზე ჩამოტვირთვა/
Download the manual in another language
kz | az | uz | tj | kg | tm | am | ge | mn

გამოყენების სფერო

გამოყენებისთვის მზა ელასტიკური პოლიმერული ჰიდროსაიზოლაცია. განკუთვნილია შენობების მიწისა და გარეთ სამშენებლო კონსტრუქციებისა და ნაგებობების უწყვეტი უწყვეტო ჰიდროსაიზოლაციისთვის (საშხაპები, მათ შორის ქვეშის გარეშე, აბაზანები, ტუალეტები, სამრეცხაოები და სხვა ტენიანი ოთახები) შემდგომი მოსაპირკეთებელი სამუშაოების ჩატარებამდე.

ზედაპირის სახეობები	იატაკი / კედლები
ბეტონი, რკინაბეტონი, უჯრედოვანი ბლოკები, აგური, თაბამირის, ცემენტის ან პოლიმერულ საფუძველზე დამზადებული ბათქაში / ფითხი, კილო-ქიმის შეერთების მქონე მუყაოს ფილები, ცემენტის, თაბამირის ან კომპლექსურ საფუძველზე დამზადებული თვითსწორებადი იატაკები	+
თაბამირ-მუყაოს ფილა, მარქანოტოქოვანი ფილა, მინამაგნეზიტის ფილა	+
ცემენტ-ბურბუშელის ფილა, OSB, ფანერი	—
სუსტი და მტკიცე ზედაპირები	—
შემდგომი შრეების სახეობები	იატაკი / კედლები
წებო ფილისა და კერამოგრანიტისთვის	+
ბათქაში ცემენტის საფუძველზე	+
ცემენტის, თაბამირის ან კომპლექსურ საფუძველზე დამზადებული თვითსწორებადი იატაკები	+
ეპოქსიდურ საფუძველზე დამზადებული თვითსწორებადი იატაკები	—
საღებავი / მპალერი	—

ზედაპირის მომზადება

ზედაპირი უნდა გაიწმინდოს მტკიცისგან, ქუჩისგან, ზეთისგან, ცხიმისგან, ცემენტის რძისგან და სხვა ნაწილაკებისგან, რომლებიც ხელს უშლის მასალის ზედაპირთან შეჭიდებულობას. პოლიმერული ჰიდროსაიზოლაციის დატანებამდე ბზარები, ნარვალები, სივარეულები და სხვა წვეტიანი უსწორებები უნდა ამოივსოს ფითხით, ბათქაშით ან სარემონტო მასალით ცემენტის საფუძველზე, მაგალითად, PLITONIT რემოსტაკით.

სამუშაოების ჩატარების წესი

1	გამოყენებამდე გულდასმით მოურიეთ მასტიკას
2	წაუსვით მასტიკა მომზადებულ ზედაპირს ფითხით, ლილვით ან ფუნჯით.
3	შემდეგი შრის წასასმელად - დაელოდეთ წინა შრის გამჭიმვის (1-ლი შრის გამჭიმვის დრო - 1 საათი, მომდევნო შრეების - 2-4 საათი).
4	შემდგომი მოსაპირკეთებელი სამუშაოების ჩატარება არაუადრეს 8-10 საათისა ბოლო შრის წასმიდან

მნიშვნელოვანია! თუ პროექტი იყო გაყინული, მისი გამოყენება დასაშვებია არაუადრეს, ვიდრე 24 საათის შემდეგ +10°C-დან +25°C-მდე ოთახის ტემპურატურაზე დაყვანების შემდეგ. გახურება უფრო ადრე გადგომისთვის დაუშვებელია.

შრეების რაოდენობა შეუზღუდავია და დამოკიდებულია ჰიდროსაიზოლაციის ზედაპირის საჭირო სისქეზე.

"იატაკისა და კედლის" შეუღლების ადგილებში, ასევე მილებთან და სანიადრე ხვრელებთან კონტაქტის ზონაში სამუშაოების ჩატარებისას, მაგალითად, საშხაპ ან სააბაზანო ოთახის ჰიდროსაიზოლაციისას, რეკომენდებულია ელასტიკური ჰიდროსაიზოლაციო ლენტების გამოყენება, მაგალითად, PLITONIT ჰიდროლენტის.

ტექნიკური მახასიათებლები

ერთი შრის რეკომენდებული სისქე	1,0 მმ
მასტიკის ხარჯი 0,5 მმ სისქის შრეზე	0,6 კგ/მ²
ზედაპირთან შეჭიდებულობის სიმტკიცე 28 დღე-ღამის შემდეგ	არანაკლებ 1,5 მპა
ზედაპირთან შეჭიდებულობის სიმტკიცე 28 დღე-ღამის განმავლობაში თბილი შენახვის შემდეგ	არანაკლებ 1,5 მპა
მასტიკის სითბომდეგობა	+70°C-მდე
წყალგაუმტარობის მარკა	W3

დატანის შრეების რაოდენობა და ხარჯი

გამოყენების სფერო	შრეების რაოდენობა	საფარი ს სართო სისქე, მმ	ხარჯი , კგ/მ²
აბაზანის კედლები / საშხაპოვლის ზედაპირი	1	0,5	0,6
საშხაპ/აბაზანის იატაკი	2	1	1,2
გამყოფი შრე თაბამირის საფუძველზე დამზადებულ ბათქაშზე (ნებისმიერ შენობა-ნაგებობაში)	1	0,5	0,6

სამუშაოების ჩატარების პირობები

ბეტონის ზედაპირის ფარდობითი ტენიანობა არაუმეტეს 90% სამუშაოების ჩატარებისა და მომდევნო 2 დღე-ღამის შემდეგ ჰაერისა და ზედაპირის ტემპერატურა უნდა იყოს არანაკლებ +10°C და არაუმეტეს +30°C. თავად მასტიკის ტემპერატურა არანაკლებ +10°C.

ყურადღება

არ დააზიანოთ წასმული ჰიდროსაიზოლაციო შრე. მასტიკა არ გამოიყენება ღია სამუშაო ზედაპირად მექანიკური დაზიანებების საფრთხის ქვეშ ყოფნისას. ზედაპირის შემდგომი მოპირკეთებისთვის რეკომენდებულია PLITONIT-ის ფილების წებოს გამოყენება. მასტიკა არ არის განკუთვნილი სპორტული აუზების, ქვების, სარდაფების, სხვა ობიექტების ჰიდროსაიზოლაციისთვის, რომლებიც განიცდის წყლის გადიდებული წნევის ზემოქმედებას. ამ მიზნებისთვის რეკომენდებულია ორკომპონენტური ჰიდროსაიზოლაციის PLITONIT ჰიდროლენტ 2K-ს გამოყენება.

უსაფრთხოების ზომები

მასტიკა მიეკუთვნება საშიშროების მე-4 კლასს (მცირე საშიშროების მქონე ნივთიერებები) სახელმწიფო სტანდარტის 12.1.007-ის შესაბამისად.

სამუშაოების შესრულებისას გამოიყენეთ ხელთათმანები, დამცავი სათვალები, სასუნთქი ორგანოების დამცავი საშუალებები
მოერიდეთ ნარევის კანზე და თვალზე მოხვედრას. თვალში მოხვედრის შემთხვევაში დაუყოვნებლივ ამოიბანეთ წყლის დიდი რაოდენობით და მიმართეთ ექიმს.
მოერიდეთ ბავშვებს!

შემადგენლობა

კომპოზიციის წყლის ემულსიის, აკრილის დისპერსიის, მინერალური შემცველისა და ფუნქციური დანამატების საფუძველზე.

ტრანსპორტირება და შენახვა

მასტიკის ტრანსპორტირება უნდა მოხდეს დახურულ სატრანსპორტო საშუალებებში ტვირთების გადაზიდვის წესების შესაბამისად. შეინახეთ დახურულ მშრალ შენობა-ნაგებობებში პირობებში, რომლებიც უზრუნველყოფს შეფუთვის დაცვლობას +5°C-დან +30°C-მდე ტემპურატურაზე. შენახვის ვადა მწარმოებლის ტარაში – 12 თვე დამზადების დღიდან.

მწარმოებლის გარანტია

მწარმოებელი იძლევა გარანტიას, რომ მასტიკა შეესაბამება ტექნიკური პირობების 23.99.12-001-51552155-2019-ის მოთხოვნებს, თუ მომხმარებელი დაიცავს ტრანსპორტირების, შენახვის პირობებს და ამ ინსტრუქციის მითითებებს. მწარმოებელი არ არის პასუხისმგებელი მასალასთან მუშაობის ტექნოლოგიის შეუსრულებლობის შემთხვევაში, ასევე მისი გამოყენებისთვის იმ მიზნებსა და პირობებში, რომლებიც არ არის გათვალისწინებული მიცემული ინსტრუქციით.

წონა ნეტოდან გადახრა შეესაბამება სახელმწიფო სტანდარტ P 8.579-2001-ს. პროდუქცია გამოყენება ნებადართულია სამოქალაქო მშენებლობის ყველა სახეობაში (ბუნებრივი რადიონუკლიდების ეფექტური ხვედრითი აქტივობა<370 ბკ/კგ; "რადიაციული უსაფრთხოების ნორმების" (რადიაციული უსაფრთხოების ნორმები-99/2009) სანიტარული წესებისა და ნორმების 2.6.1.2523-09-ის I კლასის მიხედვით).

მომხმარებელთა მხარდაჭერის სამსახური

8 (800) 555 - 71 - 67

www.plitonit.ru

e-mail: info@mc-bauchemie.ru