

PLITONIT ჰიდროლენტა SuperElast



10 მ

- ✓ მედეგობა მკავების მიმართ
- ✓ გარე და შიდა სამუშაოებისთვის
- ✓ მაღალი ელასტიკურობა
- ✓ უძლებს წყლის წნევას > 2,5 ატმ

PLITONIT Plitonit Deutsche Qualität

პროფესიონალად ყოფნა ადვილია

ელასტიკური ჰიდროსაიზოლაციო ლენტის შიდა და გარე სამუშაოებისთვის



ინსტრუქციის სხვა ენაზე ჩამოტვირთვა/
Download the manual in another language
kz | az | uz | tj | kg | tm | am | ge | mn

გამოყენების სფერო

პროდუქტი განკუთვნილია შიდა და გარე კუთხეების "იატაკისა და კედლის" შეუღლების ადგილების, დეფორმაციული ნაკერების, გამომყვანი მილების, სანიაღვრე ხვრელების ჰიდროიზოლაციისთვის ტენიან ადგილებსა და ნაგებობებში: საცურაო აუზების, საშხაპეების (მათ შორის საშხაპეები ქვეშის გარეშე), აბაზანების, სარდაფების, აივნების, ტერასების, საწარმოო შენობა-ნაგებობების (მათ შორის კვების მრეწველობის) და ა.შ. ჰიდროიზოლაცია.

სამუშაოების ჩატარების წესი

1	წაუსვით ჰიდროსაიზოლაციო ხსნარის შრე ფუნჯით ან ფითხით პირაპირის მიმდებარე ზედაპირებს, ასევე კომუნიკაციებისა და სანიაღვრეების შეყვანის ადგილებს.*
2	დააგეთ ჰიდროსაიზოლაციო ლენტის პლიტონიტ ჰიდროლენტა ჰიდროიზოლაციის სველ შრეში.
!	ჰიდროსაიზოლაციო ლენტის იგება გვერდით, რომელსაც არ აქვს ბეჭედი, ისე, რომ მან სრულად დაფაროს პირაპირი/ნაკერი.
4	ჰიდროსაიზოლაციო ლენტის ჩაწევა უნდა მოხდეს ლითონის/პლასტმასის ფითხით ან ლილვით, რათა მოაცილოთ ყველა „ბუშტი“.**
!	ლენტების, კუთხის ელემენტებისა და სამაჯურის გადაბმის ადგილები უნდა დაიგოს ერთმანეთზე 5-7 სმ-ით.
!	ჰიდროსაიზოლაციო მასის შემდეგი შრე ისმევა ლენტის კიდეების ზედაპირზე ისე, რომ მისი შუა ნაწილი დაუფარავი დარჩეს, ამასთანავე, წინა ჰიდროსაიზოლაციო შრე უნდა იყოს გამაგრებული, მაგრამ ჯერ კიდევ ტენიანი.

* დასატანი ზონა უნდა იყოს დასაკრავად გამზადებული ლენტის ან სამაჯურის სიგანეზე რამდენიმე სანტიმეტრით მეტი. ჰიდროსაიზოლაციო ლენტის დაგებაზე ზედაპირზე ლაგდება გარე და შიდა კუთხეები, კედლისა და იატაკის სამაჯურები.
** დეფორმაციულ ნაკერებში ჰიდროსაიზოლაციო ლენტის უნდა დაიგოს "ომეგა" მარყუჟის ფორმით.

ტექნიკური მახასიათებლები

სისქე	~ 0,7 მმ
სიგანე	120 მმ
სიგრძე	10 მ
სამუშაო ტემპერატურა	-30°C ... + 90°C
უძლებს წყლის წნევას	> 2,5 ატმ
განივი დაჭიმულობა გაწყვეტამდე:	>200%

ტრანსპორტირება და შენახვა

ტრანსპორტირება უნდა მოხდეს დახურულ სატრანსპორტო საშუალებებში ტვირთების გადაზიდვის წესების შესაბამისად. შეინახეთ დახურულ შენობა-ნაგებობებში, რომლებიც უზრუნველყოფენ მეფუთვის დაცულობას. მწარმოებლის ტარაში შენახვის ვადა - 24 თვე დაშვების დღიდან. დაშვების თარიღი მითითებულია შეფუთვაზე.

მნიშვნელოვანი რჩევები

PLITONIT ჰიდროლენტა გამოიყენება სისტემაში პოლიმერულ ჰიდროსაიზოლაციო მასტიკასთან PLITONIT ჰიდროელასტიკთან ან პოლიმერცემენტის ელასტიკურ ჰიდროიზოლაციასთან PLITONIT ჰიდროელასტ 2K-სთან.

მომხმარებელთა მხარდაჭერის სამსახური

8 (800) 555 - 71 - 67

www.plitonit.ru

e-mail: info@mc-bauchemie.ru